

TERMÉK ADATLAP

Primer-600

ALAPOZÓ A SARNAVAP®-5000 E SA / SIKAPLAN® RV-S / SARNACOL®-2162 / SIKA® TROCAL C-300 TETŐSZIGETELŐ LEMEZEKHEZ

TERMÉKLEÍRÁS

A Primer-600 egy szintetikus gumi és műgyanta alapú, egykomponensű, feldolgozásra kész alapozó, mely javítja egyes Sika® tetőszigetelő lemezek tapadását.

FELHASZNÁLÁS

- Alapozó az öntapadó SARNAVAP®-5000 E SA vagy Sikaplan® RV-s fektetéséhez különböző aljzatokra
- Alapozó a Sarnacol®-2162 ragasztásához jóváhagyott hőszigetelő lemezekre és Sika® Trocal C-300 kritikus felületekhez történő ragasztásához
- Sarnacol®-2162 és további rögzítéssel nem rendelkező hőszigetelő táblák trapézlemezhez történő teljes ragasztásához

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Igazolt teljesítmény évtizedek óta
- Könnyen feldolgozható
- Nyílt láng mentes feldolgozás
- Erős tapadás különböző trapézlemezeken és alapfelületeken
- Egykomponensű, feldolgozásra kész
- Fokozott tapadás a tetőszigetelő lemezhez
- Ecsettel vagy hengerrel feldolgozható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Szintetikus gumi és műgyanta alapú alapozó. Oldószert tartalmaz.
Csomagolás	5 kg-os vagy 12,5 kg-os tároló. Kiszerezési egység: Euro-raklap vagy egyedülálló tároló. A csomagolási lehetőségekről további információt az aktuális árjegyzékben találhat.
Megjelenés / Szín	Fekete
Eltarthatóság	Gyártástól számítva 12 hónapig.
Tárolási feltételek	A termék eredeti, bontatlan, sértetlen és szigetelt csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C között tárolandó. Mindig olvassa el a csomagolást.
Sűrűség	~ 0,84 kg/l (+20 °C)
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	VOC-CH 63,4 % VOC-EU 63,4 %
Konzisztencia	Folyadék

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	~150–500 g/m ² Az anyagszükséglet függ a felület durvaságától és megkötőképességétől. Az adatok elméletiek és nem vesznek figyelembe semmilyen a felület pórusosságából, profiljából, szintbeli változatosságából vagy veszteségből eredő többlet fogyasztást.
Levegő környezeti hőmérséklete	min. +5 °C
Alapfelület hőmérséklete	min. +5 °C
Ehelyezési idő	A végső tulajdonságokat a termék a hőmérséklettől és páratartalomtól függően kb. 1 hét után éri el.
Fogásbiztos	~30 perc elteltével. Függ a környezeti körülményektől, az alapfelület jellegétől és a felhasznált alapozó mennyiségétől.
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	~30 perc Függ a környezeti körülményektől, az alapfelület jellegétől és a felhasznált alapozó mennyiségétől.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az aljzatfelületnek/hordozórétnek szerkezetileg alkalmasnak kell lennie az új tetőszigetelő lemez és a tetőszerkezet összes rétegének megtartására figyelembe véve a szél emelő hatást is.

Az aljzatfelület lehet:

Beton, könnyűbeton, esztrich, téglá, vakolat, OSB lap, furnér lemez, fa, trapézlemez.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az aljzat legyen egységes, szilárd, oldószerálló, sima, éles kiálló részekről vagy sorjától mentes, száraz, tiszta és mentes zsírtól, olajtól, bitumentől, festéktől és portól. Erősen szennyezett vagy olajos fél aljzatfelületet az alapozó felhordása előtt tisztítószerezrel alaposan tisztítsa meg.

KEVERÉS

Az egykomponensű, feldolgozásra kész termék nem hígítható vagy keverhető össze más anyagokkal. Feldolgozás előtt alaposan keverje fel.

FELHASZNÁLÁS

Száraz körülmények között, +5 °C felett dolgozható fel. Hordja fel a Primer-600-at egy egységes, vékony rétegben ecsettel vagy hengerrel. Hagyja fogásbiztosra száradni. Még az alapozós kezelés napján fektesse le a tetőszigetelő lemezt.

Abszorbens, megkötő aljzatok esetében szükséges lehet második réteg felhordása is. A második réteg felvittele előtt hagyjon elegendő időt.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Minden eszközt és szerszámot tisztítson meg vízzel közvetlenül a használat után. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne alkalmazza nedves, nyírkos vagy piszkos felületen.
- Ne használja szintetikus lemezekon, pl.: PVC, FPO.
- Ne alkalmazza EPS/XPS hőszigetelő táblákon.
- Ne alkalmazza bevonattal rendelkező alapfelületeken.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból ere-

dő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP
Primer-600
Augusztus 2019, Version 02.01
020945072100000004

Primer-600-hu-HU-(08-2019)-2-1.pdf

