

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-958 PG (CZ)

Vízlepergető, faltálló, polimer védőbevonat polírozott betonpadlók védelmére

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikafloor®-958 PG (CZ) egykomponensű, póruszáró, vízlepergető, faltálló, polimer védőbevonat. A termék alkalmas sima és polírozott betonfelületek védelmére és tartósságának megőrzésére. Vékony, kopásálló, tartós filmréteget képez jó nedvességáteresztő képességgel.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazható az alábbi padlók védőbevonataként:

- Sima és csiszolt betonpadlók, terrazzo beszórópor és cementbázisú fedőréteg
- Ipari padlók és raktárak
- Ásványi padlók kereskedelmi helyiségekben

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó faltállóság
- Csekély szag
- Nagyon jó sárgulással szembeni ellenálló képesség
- Jó páraáteresztő képesség
- Jó tapadószilárdság
- Jó UV-állóság
- Feldolgozása egyszerű

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD) az MSZ EN 15804 szerint. EPD az Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) által függetlenül hitelesítve.
- Megfelel a LEED v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Anyagösszetétel

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Lítium-szilikát, szabadalmaztatott polírozó és vízlepergető polimer adalékkal
Csomagolás	5 kg, 15 kg vagy 1000 kg-os kiszerezés További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Fehér folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 9 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A termék biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó információért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Sűrűség	1,04 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	Első réteg	Hígítás nélkül
	Második vagy karbantartó réteg	1 : 1 arányban vízzel hígítva
Anyagfelhasználás	Első réteg	40 g/m ²
	Második vagy karbantartó réteg	40 g/m ²
Feldolgozás 400-as szemcseméretű csiszolópárnával csiszolt és polírozott felületre vagy csiszolt, póruszáró bevonattal ellátott, sima betonfelületre. Ezek elméleti értékek, nem veszik figyelembe az alapfelület porozításából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet. Az adott alapfelületi feltételeknek és a feldolgozás módjának megfelelően dolgozza fel a terméket egy próbafelületre a pontos anyagszükséglet kiszámításához.		
Termék hőmérséklete	+10°C és +30°C között	
Levegő környezeti hőmérséklete	+10°C és +30°C között	
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%	
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett bevonat hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen, így csökken a páralecsapódás és a kivirágzás kockázata a feldolgozott termék felületén. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a kivirágzás valószínűségét.	
Alapfelület hőmérséklete	+10°C és +30°C között	
Alapfelület nedvességtartalma	Az optimális behatolási képesség érdekében az alapfelület legyen száraz. Enyhén nedves alapfelületre is feldolgozható, de így csökken a behatolás mértéke.	
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Amennyiben második rétegre is szükség van, feldolgozás előtt az első réteg legyen érintésszáraz.	
	Minimális várakozási idő polírozás előtt (+20°C, 50% rel.páratart.)	1 óra
	Optimális várakozási idő a végső, magassfényű polírozás előtt (+20°C, 50% rel.páratart.)	12 óra
	A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.	
Felhasználásra kész termék	Alapfelület hőmérséklete	Teljes terhelés
	+20°C	1 óra
A megadott időértékek körülbelüliek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.		

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

KEVERÉS

- Egy keverőszáras, elektromos keverőgép

FELDOLGOZÁS

- Maszkolószalag
- Szivattyús kerti permetező
- Lapos, mikroszálas párna vagy padlóviasz applikátor
- Vizes porszívó

POLÍROZÁS

- Nagysebességű csiszológép
- Gyémántbevonatos polírozó korongok (durvától nagyon finom szemcséjűig), 400-as szemcsemérettől kezdve egyre finomabb szemcséjű korongok
- Használt korongok szemcsemérete sorrendben: 400, 800, 1200, 3000. A végső szemcseméret kiválasztása függ a felület fényességétől.

KARBANTARTÁS

- Tisztítógépek (pl. forgókefés súrológép, súroló-száritó gép, nagynyomású vizes mosóberendezés)
- Tisztítószer, viasz

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen ép, tiszta, fagytól, cementiszaptól, víztől, olajtól, zsírtól, bevonattól, gyengén tapadó részekről és egyéb szennyeződéstől mentes.

KEVERÉS

ELSŐ RÉTEG

A termék felhasználásra kész.

1. FONTOS Felbontás után 30 napon belül használja fel a terméket. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt.

MÁSODIK VAGY KARBANTARTÓ RÉTEG

Használat előtt hígítsa a terméket.

1. FONTOS Felbontás után 30 napon belül használja fel a terméket. A terméket 1 : 1 arányban hígítsa tiszta vízzel.
2. Egy keverőszáras, elektromos keverőgéppel keverje össze, míg homogén keveréket kap.

FELHASZNÁLÁS

Feldolgozás zárt helyiségben

A termék zárt helyiségben történő feldolgozása esetén mindig biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Teljesítménybeli eltérések

A termék hatékonysága függ az alapfelület porozításától és nedvszívó képességétől, valamint a polírozási folyamat közbeni kezeléstől. Ez a színek különböző mértékű élénkülését és foltállóságot eredményez.

1. Tapasztalat hiányában vagy kétség esetén a termék feldolgozása előtt végezzen próbavizsgálatot.

A felületet kezelje póruszáró szerrel. Ha festéket használt, vonja be póruszáró szerrel, majd csiszolja és polírozza a felületet egy legalább 400-as szemcseméretű, gyémántbevonatos polírozó koronggal.

1. A nem bevonandó szomszédos felületeket takarja le, feldolgozás közben kerülje a termék kifröccsenését, túlszórását és megfolyását. Ügyeljen rá, hogy az alkalmazott ragasztószalag ne érintkezzen a kezelendő felülettel.
2. A terméket egy szivattyús kerti permetezővel oszlasza szét a felületen, míg teljesen átitatja. Megjegyzés: A beszórt felület csúszóssá válik, míg megszárad.
3. A terméket mikroszálas párnával vagy padlóviasz applikátorral oszlassa szét.
4. Ha a termék 30 perc elteltével tócsákat képez, hígítsa fel vízzel, majd távolítsa el vizes porszívóval.
5. Miután a termék érintésszárazzá vált, hordja fel a második réteget. Ügyeljen rá, hogy ne hagyjon átfedési nyomokat, mivel ezeket nehéz eltávolítani a termék száradása után.
6. Miután a második réteg megszáradt, csiszolja és polírozza a felületet egyre finomabb szemcséjű csiszolókoronggal.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg az eszközöket meleg vízzel és tisztítószerrel.

KARBANTARTÁS

Savnak való kitettség okozta korrózió

1. A termék tisztításához ne használjon savbázisú tisztítószer.

Feldolgozás után közvetlenül távolítsa el a ráfröccsent anyagot a padló megjelenésének megőrzése érdekében.

Rendszeresen tisztítsa a padlót forgókefés súrológéppel, súroló-száritó géppel vagy nagynyomású vizes mosóberendezéssel és megfelelő tisztítószerrel, padlóviasszal.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-958 PG (CZ)

Szeptember 2025, Version 03.01

020815110010000037

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikafloor®-958 PG (CZ)
Szeptember 2025, Version 03.01
020815110010000037

Sikafloor-958PGCZ-hu-HU-(09-2025)-3-1.pdf

