

# TERMÉK ADATLAP

## SCHÖNOX<sup>®</sup> SHP

OLDÓSZERMENTES, EGYKOMPONENSÚ, SPECIÁLIS AKRILÁT DISZPERZIÓ

### TERMÉKLEÍRÁS

A SCHÖNOX SHP egy speciális alapozó tömör, sima és nem nedvszívó alapfelületekhez. Különösen alkalmas meglévő kerámia burkolatokra-, valamint pvc-, linóleum- és gumiburkolatokra történő alapozásra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

#### **A SCHÖNOX SHP alkalmas:**

- tapadást javító alapozóként sima, tömör és nem nedvszívó felületekre történő ragasztás és kiegyenlítés előtt

### ALAPFELÜLETEK

#### **A SCHÖNOX SHP az alábbi felületeken alkalmazható:**

- régi alapfelületek, pl. kerámia lapok, természetes kő és terrazzo
- homokkal szórt öntött- és hengerelt aszfalt esztrichek
- epoxigyanta bázisú régi bevonatok és tömítések
- sima és szilárd beton alapfelületek
- magnezitesztrichek
- acél- és egyéb fémfelületek
- régi-, vízben nem oldódó ragasztómaradványos felületekre
- háztartási helyiségekben használt, teljesen megkötött, alaposan megtisztított és csiszolt, rugalmas padlóbevonatok (kivéve PO bevonatok)

Nedvszívó alapfelületeken korlátozottan használható (bőrképződés).

### TERMÉKELŐNYÖK

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
- oldószermentes a TRGS 610 szerint
- beltéri használatra
- falra és padlófelületre
- felhasználásra kész
- hengerrel könnyen felhordható
- kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség
- padlófűtésnél is alkalmazható
- rövid várakozási idő
- csekély szag

---

## TERMÉKADATOK

---

### MEGJELENÉS

### VEGYI BÁZIS

speciális akrilát diszperzió adalékanyagokkal

### SZÍN

kék

### CSOMAGOLÁS

5 kg-os műanyag vödör

1 kg-os műanyag vödör (8 db egy dobozban)

### SÚRÚSÉG

1,3 kg/l

---

### TÁROLÁS

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX SHP-t hűvös, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága: 1 év. A felbontott csomagolást használat után azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni.

Tárolási hőmérséklet min. +5 °C.

---

### MŰSZAKI ADATOK

### SZÁRADÁSI IDŐ

kb. 1- 4 óra

Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól.

---

## RENDSZERINFORMÁCIÓ

---

### ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

### ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

min. +5 °C

### ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE

min. +5 °C

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

### ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Szabványos szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.
  - Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír, viasz, tisztítószeres és laza részek.
  - Pince nélküli épületek helyiségei legyenek szigetelve a felszálló nedvességgel szemben, előírásnak megfelelően.
  - Megfelelő eljárással (pl. tisztítás vagy zsírtalanítás) távolítsa el minden olyan anyagot, ami csökkentheti a tapadást.
  - A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfitos ragasztók) mechanikusan el kell távolítani.
  - A régi, vízálló ragasztókat mechanikusan, a lehető legalaposabban el kell távolítani.
  - A régi burkolatoknak jól kell tapadniuk az alapfelületre. A rosszul tapadó részeket el kell távolítani.
-

- 
- A PU tömítéssel vagy PU bevonattal ellátott burkolatoknál (melyeket tilos vegyszerrel eltávolítani) a SCHÖNOX SHP nem alkalmazható. Kétség esetén egy próbafelületet alapozzon le. A SCHÖNOX SHP alapozónak egy zárt filmréteget kell alkotnia.
  - A vonatkozó érvényes előírások, iránymutatások és adatlapok követelményeit kell alkalmazni.

#### **KEVERÉSI ARÁNY**

A SCHÖNOX SHP felhasználásra kész, higítani nem szabad.

#### **FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS**

- A SCHÖNOX SHP-t használat előtt keverje fel.
- Az alapozót egy alkalmas eszközzel (pl. rövid szálú henger vagy felhordó szivacs) egyenletesen hordja fel a száraz alapfelületre. Kerülje az összefolyások kialakulását.
- Kb. 0,5 – 3 órás száradási idő után a kerámia burkolatok és a természetes kövek SCHÖNOX csemperagasztó anyagokkal rögzíthetők. A megfelelő csemperagasztó kiválasztásához olvassa el a ragasztó adatlapját.
- Kb. 3 órás száradási idő után a rugalmas SCHÖNOX 1K DS és a SCHÖNOX 2K DS RAPID vagy SCHÖNOX HA szigetelőanyagokat fel lehet hordani.
- A SCHÖNOX aljzatkiegyenlítőket kb. 1-2 órás száradási idő után lehet felhordani. A megfelelő aljzatkiegyenlítő kiválasztásához olvassa el a kiegyenlítő anyag adatlapját.
- Magnezitesztricheken a száradási idő minimum 4 óra.

---

#### **MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK**

- A felhordásnál alkalmazott eszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.
- Kiegészítő termékek használata esetén kövesse a vonatkozó termék adatlapot. Kétség esetén javasoljuk, hogy kérjen további információt a gyártótól.
- A SCHÖNOX SHP nem alkalmazható tartósan vizes helyiségekben (pl. úszómedencék).
- Kétség esetén készítsen egy próba felületet vagy kérjen bővebb információt.

<b>MÉRÉSI ÉRTÉKEK</b>	Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet
<b>BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK</b>	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
<b>JOGI TUDNIVALÓK</b>	<p>A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.</p> <p>Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.</p>

**Sika Hungária Kft.**  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020  
Fax: +36 1 371 -2022  
info@hu.sika.com      www.sika.hu

Termék Adatlap  
SCHÖNOX® SHP  
2018.09.