

BUILDING TRUST



Sika Boom®

MAGAS MINŐSÉGŰ PURHAB-CSALÁD

RÉSEK, ÁTTÖRÉSEK KITÖLTÉSÉHEZ,
NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK,
HŐSZIGETELŐ TÁBLÁK RÖGZÍTÉSÉHEZ



Sika Boom®-583

Low Expansion

Poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható hab csekély utótágulással

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom® -583 Low Expansion egykomponensű, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretán hab csekély utótágulással és kötés közbeni nyomással. A Sika Boom® -583 Low Expansion alkalmas nyomásérzékeny felhasználáshoz, pl. ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése.

FELHASZNÁLÁS


- Nyomásérzékeny felhasználás
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
- Rések és üregek feltöltése, szigetelése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékáttörések körüli hézagok feltöltése
- A termék alkalmas bel- és kültéri felhasználáshoz.

JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Csekély utótágulás
- Csekély kötés közbeni nyomás
- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Jó hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető



Kiadósság:	750 ml-es flakon: Habhozam Feltölthető hézag hossza* *20 x 50 mm-es hézag esetén	kb. 42 liter kb. 34 méter
Szilárdulási idő:	Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.	
Vágási idő:	kb. 40 perc (ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)	
Fogásbiztos:	kb. 8 perc	



Sika Boom®-587

All Seasons

Poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható hab minden évszakra

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom®-587 All Seasons egy egykomponensű, öntáguló, poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét. A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető. Bel- és kültéri használatra. Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között.

FELHASZNÁLÁS


- Rések és üregek feltöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok feltöltése

JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között
- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Nagyfokú hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz



Kiadósság:	750 ml-es flakon: Habhozam	kb. 42 liter
	Feltölthető hézag hossza*	kb. 33 méter
	*20 x 50 mm-es hézag esetén	
Szilárdulási idő:	Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.	
Vágási idő:	kb. 40 perc (ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)	
Fogásbiztos:	kb. 9 perc	



Sika Boom®-187

All Seasons

Poliuretán, öntáguló, szórófejjel feldolgozható hab minden évszakra

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom®-187 All Seasons egy egykomponensű, öntáguló, poliuretán hab minden évszakra. A speciális formulájának köszönhetően feldolgozható hideg felületre, alacsony hőmérsékleten, miközben megtartja hab szerkezetét. A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető. Bel- és kültéri használatra. Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között.

FELHASZNÁLÁS


- Rések és üregek feltöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok feltöltése

JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Hőmérsékleti tartomány -10 °C és +35 °C között
- Könnyen feldolgozható a szórófejjel
- Nagyfokú hőszigetelő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz



Kiadósság:	750 ml-es flakon: Habhozam	kb. 33 liter
	Feltölthető hézag hossza* *20 x 50 mm-es hézag esetén	kb. 25 méter
Szilárdulási idő:	Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.	
Vágási idő:	kb. 75 perc (ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)	
Fogásbiztos:	kb. 11 perc	



Sika Boom[®]-590

High Yield

Poliuretán, öntáguló, kinyomópisztollyal feldolgozható, nagy kiadósságú hab

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom[™]-590 High Yield egy egykomponensű, öntáguló, poliuretán hab speciális formulával a nagyobb habhozamért. A megszilárdult hab vágható, formázható, csiszolható és festhető. Bel- és kültéri használatra.

FELHASZNÁLÁS


- Rések és üregek feltöltése, szigetelése
- Ablak- és ajtókeret körüli hézagok feltöltése
- Hang, hideg és huzat elleni szigetelés
- Cső- és vezetékátörések körüli hézagok feltöltése

JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Professzionális feldolgozás kinyomópisztollyal
- Jó hőszigetelő képesség
- Kiváló kitöltő képesség
- Hatékony hangszigetelés
- Jól tapad számos építőanyaghoz
- Egykomponensű, felhasználásra kész



Kiadósság:	870 ml-es flakon: Habhozam	kb. 50 liter
	Feltölthető hézag hossza* *20 x 50 mm-es hézag esetén	kb. 36 méter
Szilárdulási idő:	Teljes kikeményedés 24 óra elteltével.	
Vágási idő:	kb. 45 perc (ezután egy 30 x 60 mm-es hurka vágható)	
Fogásbiztos:	kb. 8 perc	



Sika Boom[®]-182 Foam Fix

Sika Boom[®]-582 Foam Fix

Poliuretán, szórófejjel (182) és kinyomópisztollyal (582) feldolgozható ragasztóhab szigetelőtáblákhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom[®] -182 és a Sika Boom[®] -582 Foam Fix egykomponensű, öntáguló, szórófejjel és kinyomópisztollyal feldolgozható poliuretánhab, mely jól tapad sokféle alapfelülethez. Ideális szigetelő- és gipszkarton táblák hatékony, gazdaságos és tartós ragasztásához.

FELHASZNÁLÁS - Alábbiak bel- és kültéri ragasztásához

- Gipszkarton tábla
- Extrudált polisztirol (XPS) és expandált polisztirol (EPS) szigetelőlap
- Farostlemez
- Parafa szigetelőlap
- Kőzetgyapot, Szálcement lapok
- Nem szerkezeti épületelemek



JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Gyors kötési idő
- Egyszerűen feldolgozható
- Jó hőszigetelő képesség
- Jól tapad számos építőanyaghoz
- Alkalmas függőleges és vízszintes feldolgozásra is
- A megkötött hab vágható, faragható, csiszolható és festhető

	Sika Boom [®] -182	Sika Boom [®] -582
Kiadósság:	kb. 23 méter	kb. 40 méter
750 ml-es flakon	(szabadon habosodó, 30 mm átmérőjű hurka)	
Vágási idő:	kb. 65 perc	kb. 40 perc
	(ezután egy 30 mm-es hurka vágható)	
Fogásbiztos:	kb. 7 perc	kb. 8 perc



Sika Boom® Cleaner

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika Boom Cleaner egy rendkívül aktív tisztítószer a Sika Boom® kinyomó pisztolyok rendszeres tisztításához.

FELHASZNÁLÁS

A Sika Boom Cleaner alkalmas Sika PU hab feldolgozásához használt berendezések használat utáni tisztításához. A Sika Boom Cleaner eltávolítja a friss, nem megkötött poliuretán hab maradványait a berendezésből és más felületekről, illetve eltávolítja a zsírt és megtisztítja a szennyezett alapfelületet.

JELLEMZŐK/ ELŐNYÖK

- Nagyon jó PU hab tisztító
- Nagyon jó PU szórópisztoly és berendezés tisztító
- Beépített szeleppel a pontos feldolgozásért



Sika Boom® Gun



**Praktikus kinyomópisztoly
PU habok kinyomásához**

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Fogadó kosár: **teflon**
- Csőr bevonata: **teflon**
- Záró golyó: **teflon**
- Cső: **rozsdamentes acél**
- Csőr: **acél**
- Ház: **alumínium**
- Markolat: **műanyag**
- Kimeneti fúvóka: **teflon**

KERESSE FEL YOUTUBE OLDALUNKAT!

Tudjon meg többet rendszereinkről
és termékeinkről!

Sika Hungária



KERESSE
az Ön kereskedői partnerét:

Sika Hungária Kft.
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

BUILDING TRUST

