

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Primer FPO

Alapozó Sarnafil® FPO tetőszigetelő lemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic® Primer FPO egykomponensű, átlátszó, enyhén sárgás színű, oldószerbázisú, szintetikus polimer alapozó, mely tapadóhidat képez a Sika® kenhető tetőszigetelő rendszerek és az FPO szigetelőlemezek között.

FELHASZNÁLÁS

Sikalastic® Primer FPO Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Alapozó Sika® kenhető tetőszigetelő membránnal készített részletképzésekhez Sarnafil® T szigetelőlemezen.

Alkalmas alapfelületek: az alábbi új beépítésű (3 évnél nem régebbi) tetőszigetelő lemezek:

- SikaPlan® T
- Sarnafil® TG
- Sarnafil® TS
- Sarnafil® AT

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egykomponensű - feldolgozása egyszerű, felhasználásra kész
- Javítja a SikaPlan® és Sarnafil® FPO szigetelőlemezekhez való tapadást
- Gyors kötési idő - legfeljebb 1 óra elteltével átdolgozható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Szintetikus polimer
Csomagolás	1000 ml-es alumínium palack, 4 palack/doboz
Megjelenés / Szín	Átlátszó, enyhén sárgás színű
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 15 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A magasabb tárolási hőmérséklet csökkentheti a termék eltarthatóságát. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Sűrűség	kb. 0,87 kg/l (23 °C)
Viszkozitás	20–30 mPas (20 °C)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Feldolgozás egy rétegben, 70–140 ml/m ² mennyiségben
Levegő környezeti hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Primer FPO

Május 2026, Version 04.01

020915951000000004

Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%		
Harmatpont	Ügyeljen a páralecsapódásra! Az alapfelület és a még ki nem keményedett bevonat hőmérséklete legalább 3°C-kal a harmatpont felett legyen.		
Alapfelület hőmérséklete	+10 °C és +30 °C között		
Alapfelület nedvességtartalma	A felület nedvességtől és páralecsapódástól mentes legyen.		
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	Hőmérséklet	Legalább	Legfeljebb
	10 °C	60 perc	24 óra
	20 °C	30 perc	24 óra
Megjegyzés: Dolgozzon fel egy további réteget, ha átdolgozás előtt több, mint 24 óra telik el.			
A megadott időértékek körülbelüliek, függnék a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.			

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel nedves időben vagy nedves felületre.
- Amennyiben kizárólag részletképzésre használja a Sikalastic® Primer FPO-t – Sika® kenhető tetőszigetelő membránnal kombinálva - bizonyos környezetvédelmi korlátozásokat kell figyelembe venni.
- Ne alkalmazza fordított rétegtrendű tető esetén.
- Részletképzéseknél való alkalmazás esetén egyéb anyagok is előfordulhatnak - Tájékoztadjon a vonatkozó Sika® kenhető tetőszigetelő membrán termék adatlapjából.
- Ne használja olyan felületeken, melyek tartósan pangó víznek lehetnek kitéve.
- A 80 °C-ot rendszeresen meghaladó felületi hőmérséklet csökkentheti a termék élettartamát.
- Ahol lehetséges, a Sika® kenhető tetőszigetelő membránok világosabb színárnyalatait használja a felület hőmérsékletének csökkentése érdekében.
- A tetők lejtését a helyi szabványoknak megfelelően kell megtervezni, ez jellemzően 2% vagy 1:40.
- Ne dolgozza fel működő légkondicionáló berendezés légbeszívó nyílása közelében.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A felület legyen tiszta, száraz, eltávolító szerektől, olajtól, zsírtól, szilántól, sótól, szilikontól, sziloxántól és más vegyi anyagtól mentes, melyek gyengíthetik a ta-

padást.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A kezelendő, erősen szennyezett régi szigetelőlemezek felületét alaposan tisztítsa meg. A Sikalastic® Primer FPO feldolgozása előtt tisztítsa meg a lemez felületét Sarnafil® T Clean tisztítófolyadékkal, majd hagyja megszáradni legalább 15 percen keresztül (23 °C, 50% rel.páratart.). Az éghajlattól függően a kötés lehet gyorsabb vagy lassabb. Kétség esetén dolgozza fel egy próbafelületre. Az alapfelület minőségére / előkezelésére vonatkozó további információért ld. Alkalmazástechnikai Útmutató.

FELHASZNÁLÁS

Alaposan rázza fel a Sikalastic® Primer FPO flakonját. Vékony, de teljesen fedő rétegben dolgozza fel az alapozót egy oldószerálló henger vagy ecset segítségével. Egy rétegben hordja fel és ügyeljen arra, hogy ez a réteg megfelelő, egységes fedést biztosítson. Átdolgozás előtt hagyja az alapozót kellően megszáradni (ld. Várakozási idő / Átdolgozhatóság táblázat). Részletképzéseknél való alkalmazás esetén egyéb anyagok is előfordulhatnak - További részletes információért ld. Alkalmazástechnikai Útmutató.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Thinner C-vel.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Primer FPO
Május 2026, Version 04.01
020915951000000004

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic® Primer FPO
Május 2026, Version 04.01
020915951000000004

SikalasticPrimerFPO-hu-HU-(05-2026)-4-1.pdf

