

## TERMÉK ADATLAP

## Sika MonoTop®-109 WaterProofing

## SZIGETELŐ, VÍZZÁRÓ HABARCS

## TERMÉKLEÍRÁS

A Sika MonoTop®-109 WaterProofing kiváló minőségű, egykomponensű, előkevert, vízzáró, kenhető konzisztenciájú javítóhabarcs.

## FELHASZNÁLÁS

A Sika MonoTop®-109 WaterProofing különösen alkalmas kezelhető méretű projektek (pl. alapok, alapfalak, kis tavak, tartályok és víz alatti szerkezetek) vízszigetelésére.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egykomponensű termék, csupán víz hozzáadása szükséges
- Jó tapadás különböző alapfelületeken
- Egyszerű és gyors felhordás ecsettel
- Közvetlenül alkalmazható téglá, beton és kő alapteretek szigetelésére

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegyí alapanyag	Portlandcement, por alakú műanyag diszperzió, osztályozott adalékanyag és adalékszerek.	
Csomagolás	5 kg-os alumínium zsákban, 4 kartonból álló kartondobozba csomagolva.	
Megjelenés / Szín	Szürke por	
Eltarthatóság	15 hónap	
Tárolási feltételek	Sértetlen, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolandó.	
Sűrűség	Laza halmazsűrűség:	kb. 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
	Frisshabarcs sűrűség:	kb. 2,10 kg/dm <sup>3</sup>

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Szakító-tapadószilárdság	kb. 0,5 MPa	(MSZ EN 1542)
Vízbehatolás nyomás hatására	Nincsen (1,5 bar 7 napig)	(MSZ EN 14891, A.7)
Vízbehatolás negatív víznyomás hatására	Nincsen (2,50 bar 72 óráig)	(UNI 8298-8)

# FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

<b>Keverési arány</b>	1,25 l víz 5 kg-os zsákonként (25% víz)
<b>Anyagfelhasználás</b>	kb. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm-es vastagság
<b>Rétegvastagság</b>	3 mm állandó vastagság, legalább 2 rétegben felhordva
<b>Levegő környezeti hőmérséklete</b>	+5 °C minimum / +35 °C maximum
<b>Alapfelület hőmérséklete</b>	+5 °C minimum / +35 °C maximum
<b>Fazékidő</b>	kb. 45 perc (+20°C-on)
<b>Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)</b>	7 nap (+23°C-on, 50% rel.páratart.)

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület legyen szilárd, homokolódó és laza részekről, zsiroktól, portól és szennyeződéstől mentes. A fugákat ki kell tölteni a téglá vagy kőblokkok feltárása után.

Felhordás előtt alaposan be kell nedvesíteni, azonban kerüljük a tócsák képződését.

Ne hordjuk fel gipszkartonra, anhidrit esztrichekre, fára, festett, burkolt felületekre, műanyag bevonatokra, bitumenre, illetve szivárgó vagy vizes felületekre.

### KEVERÉS

A szükséges, kimért vízmennyiséget öntsük egy keverőtálba, majd lassan, folyamatosan adagoljuk hozzá a port. Kb. 3 perc időtartamú egyenletes keveréssel keverjük az anyagot, míg homogén állagot nem kapunk.

### FELHASZNÁLÁS

A megkevert anyagot erős szálú kefével, ragasztó ecsettel, spatulával vagy vakolókanállal, 2-3 rétegben hordjuk fel az alapfelületre.

A megfelelő bejutás és felülethez tapadás biztosítása érdekében az első réteget mindig ecsettel hordjuk fel. A következő réteg(ek)et ecsettel vagy más korábban említett eszközzel is felhordhatjuk (keresztirányban), miután az első réteg megfelelően megszáradt (kb. 4-6 óra), legfeljebb 12 órán belül. A rétegvastagság sose haladja meg a 4 mm-t.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A munka- és keverőeszközöket azonnal használat után tisztítsuk meg vízzel.

A kikeményedett habarcsot csak mechanikusan tudjuk eltávolítani.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**  
Építőipari Üzletág  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel: +36 1/371-2020  
Fax: +36 1/371-2022  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

SikaMonoTop-109WaterProofing-hu-HU-(10-2018)-1-1.pdf

TERMÉK ADATLAP  
Sika MonoTop®-109 WaterProofing  
Október 2018, Version 01.01  
020701010010000283

