

TERMÉK ADATLAP

SikaBond® T-8

Flexibilis vízszigetelő ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaBond® T-8 egy egykomponensű vízszigetelő ragasztó.

FELHASZNÁLÁS

A SikaBond® T-8 ragasztóval vízszigetelő csempe burkolatot készíthetünk erkélyen, teraszon, loggiákon, konyhában, fürdőszobában és egyéb víznek kitett területeken.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors kötés
- Vízszigetelés és ragasztás egyetlen termékkel
- Vízszigetelő réteget épít
- Számos felülethez jól tapad
- Rugalmas, lépéshanggátló tulajdonsággal rendelkezik
- Régi kerámiaacsempék felületére is közvetlenül ragasztható
- Csökkenti az igénybevételt a csempék és az alapfelület között

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- MSZ EN 14891

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Poliuretán
Csomagolás	10 l-es fém vödör
Eltarthatóság	A SikaBond® T-8 sértetlen, bontatlan, eredeti csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	A SikaBond® T-8 száraz körülmények között, védve a közvetlen napfénytől, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolható.
Szín	Bézs
Sűrűség	kb. 1,35 kg/l (MSZ EN ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	kb. 35 (28 nap után) (MSZ EN ISO 868)
Szakítószilárdság	kb. 1,5 N/mm ² (ISO 37)
Szakadási nyúlás	kb. 400 % (ISO 37)
Nyírószilárdság	1,0 N/mm ² , 1 mm-es ragasztó vastagság esetén (MSZ EN 1465)
Alkalmazási hőmérséklet	-40°C - +70°C

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	A SikaBond® T-8 két rétegben kerül felhasználásra. Az első réteg a vízszigetelő, a második a ragasztó réteg. Vízszigetelő réteg: <ul style="list-style-type: none">▪ kb. 2,0–2,7 kg/m² fém simítóval 2 mm rétegvastagságban Ragasztó réteg: <ul style="list-style-type: none">▪ kb. 1,5 kg/m² fogazott simítóval (fogak min. 4x4 mm / min. C1-es simító) Sika® Primer MB alapozó használatával csökkenthetjük a SikaBond® T-8 ragasztó anyagfelhasználását.
Állékonyság	A SikaBond® T-8 könnyen terül és stabilan megtartja a simító nyomait.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C - +35 °C, min. 3 °C-kal a harmatpont felett
Relatív páratartalom	30% - 90%
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C - +35 °C
Alapfelület nedvességtartalma	Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alapozó nélkül (szabványos alkalmazás): <ul style="list-style-type: none">▪ < 6% CM Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alapozóval (még egy további vízszigetelő réteggel): <ul style="list-style-type: none">▪ < 4% CM
Kötési sebesség	kb. 4 mm/24 óra (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 049-2)
Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő	kb. 45 perc (23 °C / 50% rel.páratart.) (CQP 019-1)

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági adatlap
- Pre-treatment Chart Sealing and Bonding

KORLÁTOZÁSOK

- Az optimális bedolgozhatóság érdekében a ragasztó hőmérséklete legyen > 15 °C.
- A ragasztó megfelelő kötése érdekében, biztosítsunk elegendő relatív páratartalmat.
- Ne használja ragasztásra a SikaBond® T-8 függőleges felületeken.
- A SikaBond® T-8 rugalmas vízszigetelő rétegre nem ragaszthatók a lapok a hagyományos csemperagasztókkal.
- Ne használja poliethylén (PE), polipropilén (PP), politetrafluoretilén (PTFE / Teflon), és más hasonló lágyított szintetikus anyagokon SikaBond® T-8 termékünket, csak ha erre írásos engedélyt kap Műszaki Szolgálatunktól.
- Néhány alapozó neatívan befolyásolja a SikaBond® T-8 tapadását (előzetes vizsgálatok elvégzése ajánlott).
- Ügyeljünk rá, hogy a még meg nem kötött SikaBond® T-8 ne érintkezzen alkoholt tartalmazó termékekkel mert az lassíthatja a kötési reakciót.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. **1907/2006/EK rendelet (REACH) – Kötelező képzés** 2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges a termék ipari vagy professzionális használatához. További információkért és a képzés linkjéért látogassa meg a www.sika.com/pu-training webhelyet.



FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelület egyenletes, szilárd, tiszta és száraz legyen, valamint portól, olajtól és zsírtól mentes. A festéket, cementszapot és egyéb gyengén tapadó, le hulló szennyeződésekét távolítsuk el.
- A betont és/vagy cementesztrichet csiszoljuk meg és egy ipari porszívóval alaposan portalanítsuk.
- Az anhidrit-esztrich, beleértve az önterülő anhidrit-

TERMÉK ADATLAP

SikaBond® T-8

Augusztus 2023, Version 01.02

020512010000000029

esztrich alapfelületet is, minden esetben, röviddel a ragasztás előtt csiszoljuk meg és egy ipari porszívóval alaposan portalanítsuk.

- Homokolt öntött aszfalt esetén Sika® Primer MR Fast vagy Sika® Primer MB alapozó használata szükséges. További információt a használati utasításról a Sika® Primer MB termékadatlapjában találunk.
- A mázas és régi meglévő kerámia felületeket gondosan tisztítsuk meg a viaszos és zsíros szennyeződésektől Sika® Aktivator-205-tel vagy csiszoljuk meg a csempék felületét és egy ipari porszívóval alaposan portalanítsuk.
- Egyéb felület esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot Műszaki Tanácsadó Szolgálatunkkal.
- A SikaBond® T-8 használható, alapozó nélkül cement alapú padlókon, anhidrit padlókon, faforgácslemezben, beton és kerámia csempéken.
- Homokolt öntött aszfalt, magas nedvességtartalmú cement bázisú padlók, régi ragasztó maradványok felett vagy gyenge alapfelület esetén használjunk Sika® Primer MB alapozót. További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot Műszaki Tanácsadó Szolgálatunkkal.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Alkalmazzuk a SikaBond® T-8 -at két rétegben. Az első réteg a vízszigetelés, a második a ragasztó.

Vízszigetelő réteg:

- Terítsük szét a SikaBond® T-8-at a simító fogazatlan élével.

Ragasztó réteg:

- Amint az első réteg járható lesz (kb. 12-24 óra elteltével, éghajlattól függően) egyenletesen oszlassuk el a SikaBond® T-8 második rétegét egy fogazott simító segítségével. Nyomjuk a ragasztani kívánt felületet 45 percen belül (éghajlattól függően) erősen a ragasztóba. A friss, még meg nem kötött ragasztót a felületről azonnal el kell távolítani egy tiszta ruha segítségével és ha szükséges használhatunk Sika® Remover-208 vagy Sika® HandClean kendőt is. Sika® Remover-208 használata előtt alakítsunk ki tesztfelületet megfelelő összeférhetőség érdekében. A kerámialapok fugázáshoz rugalmas fugákat ajánlunk (pl.: Sika-Ceram® CleanGrout).

Megjegyzés: Amennyiben a várakozási idő az első és a második réteg között túl nagy és/vagy az első réteg szennyezett lett, újra aktiválni kell és/vagy tisztítsuk meg Sika® Cleaner-205-tel.

A SikaBond® T-8 12–24 óra elteltével járható és a teljes kikötéshez 1–2 nap (a környezeti körülményektől és a ragasztási vastagságtól függően) elegendő.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Tisztítsunk meg minden felszerelést Sika® Remover-208 és/vagy Sika® HandClean segítségével használat után azonnal. A kikeményedett anyag csak mechanikus úton távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

SikaBond® T-8

Augusztus 2023, Version 01.02

02051201000000029

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaBond® T-8
Augusztus 2023, Version 01.02
02051201000000029