

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133 CZ

Járdaelemek és burkolókövek fugázó habarcsa

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika FastFix®-133 CZ egykomponensű, előregyártott, cementbázisú hézagkitöltő habarcs, mely cementet, osztályozott adalékanyagokat és adalékszereket tartalmaz.

FELHASZNÁLÁS

Járdaelemek, macskakövek, természetes kövek és burkolólapok beépítéséhez és felújításához, forgalomnak kitett és attól elzárt területeken, úgymint:

- Terek, parkolók, gyalogos utak
- Villamospályák
- Kerti utak, járdák stb.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Minimális repedési kockázat a szabályozott térfogatnövekedésnek köszönhetően
- Magas nyomó- és hajlítószilárdság
- Jó tapadás betonhoz és természetes kövekhez
- Nem hagy nyomot és kivirágzást a kövön
- Jó ellenálló képesség fagyással/olvadással és jégolvasztó sókkal szemben
- Jó ütés- és repedésállóság
- Megfelel az MSZ EN 206 szabvány XF4 kitettségi osztályának

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cement, kvarchomok, adalékanyagok
Csomagolás	25 kg-os zsák
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Megjelenés / Szín	Szürke por
Legnagyobb szemmagyság	2,0 mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság		+10°C	+20°C	+35°C	MSZ EN 13892-2
		24 óra	15 N/mm ²	40 N/mm ²	
	28 nap	75 N/mm ²	75 N/mm ²	80 N/mm ²	

Hajlítószilárdság		+10°C	+20°C	+35°C	MSZ EN 13892-2
		24 óra	kb. 3 N/mm ²	kb. 7 N/mm ²	
	28 nap	kb. 7 N/mm ²	kb. 9 N/mm ²	kb. 9 N/mm ²	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Kiadósság	25 kg porból kb. 13 liter habarcs készíthető
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Keverési arány	kb. 3 liter víz 25 kg porhoz
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Fazékidő	kb. 30 perc, +20°C-on
Felhasználásra kész termék	Útmutatóként, a forgalomnak megnyitható +20°C-on: <ul style="list-style-type: none">▪ 24 óra után gyalogosok,▪ 48 óra után járművek részére.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület legyen szerkezetileg ép, szennyeződéstől, laza, málló részeketől, cementiszaptól, olajtól és zsírtól mentes.

Feldolgozás előtt alaposan nedvesítse elő az alapfelületet, de ne legyen rajta állóvíz.

KEVERÉS

A habarcs bekeverését egy tiszta edényben, alacsony sebességű (< 500 ford./perc), elektromos keverőgéppel végezze.

FELHASZNÁLÁS

Öntsön kb. 3 liter vizet egy tiszta keverőedénybe. Fokozatosan, lassú keverés mellett adja a Sika FastFix®-133 CZ port a vízhez, hogy elkerülje a csomósodást. Keverje alacsony sebességgel, míg teljesen homogén keveréket kap (kb. 2-3 perc).

- Töltse ki a hézagot a habarccsal feleslegben.
- Távolítsa el a felesleges anyagot egy kaparóval; a burkolatot alacsony nyomású vízzel mossa le, ügyelve arra, hogy ne mossa a ki a friss habarcsot a hézagokból.
- A hézagkitöltő anyag teljes kikeményedése után tisztítsa meg a teljes felületet magasnyomású vízzel.

UTÓKEZELÉSI ELJÁRÁS

A frissen feldolgozott habarcsot védje a kipárolgástól, az esőtől és a fagytól, míg el nem éri a végső szilárdságát.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést vízzel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133 CZ

Február 2024, Version 01.01

020201010030000232

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika FastFix®-133 CZ
Február 2024, Version 01.01
020201010030000232

SikaFastFix-133CZ-hu-HU-(02-2024)-1-1.pdf

