

Műszaki Adatlap
 Kiadás dátuma 08/2005
 Verziószám: 02
 SikaRock® Ankermörtel Injekt

SikaRock® Ankermörtel Injekt

Injektálható lehorgonyzó habarcs

Termékleírás:	Nagyszilárdságú, ásványi kötőanyagú fagyálló lehorgonyzó- és injektáló habarcs. Szemszerkezet: 0-0,8 mm.								
Alkalmazási terület:	Injektáltan elhelyezésre kerülő lehorgonyzó csavarok lyuk-kitöltésére, burkolati és sziklás üregek injektálásához és kitöltéséhez, valamint laza szerkezetű kőzetek és sziklák szerkezeti megerősítéséhez. Alkalmas mélyépítési szerkezetek, műtárgyak vízzáróságának injektálással történő biztosítására.								
Termékelőnyök:	<ul style="list-style-type: none"> > Acélhorgonyok és üvegszál erősítéses műanyag rögzítőelemek elhelyezéséhez, egyidejűleg megszilárdítva a beágyazó alapfelületet > Jó szilárdságnövekedés > Tixotróp tulajdonsága lehetővé teszi a fej feletti munkákat > Fagyálló > Egyszerű feldolgozást tesz lehetővé SIG Jet vagy Mungg habarccs pumpákkal 								
Műszaki adatok:									
Összetétel:	Portlandcement, kvarchomok adalék 0-0,8 mm szemszerkezettel, valamint további kiváló alkotórészek.								
Sűrűség:	Laza halmazsűrűség: kb. 1,40 kg/dm ³								
Kiadósság:	1,55 kg száraz porkeverék/1 liter kész habarcs								
Szilárdságnövekedés:	<p><u>Nyomószilárdság</u> (40 mm x 40 mm x 160 mm-es prizmán mérve):</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 napos</td> <td>kb. 20 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>3 napos</td> <td>kb. 35 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>28 napos</td> <td>kb. 50 N/mm²</td> </tr> </table> <p><u>Hajlítószilárdság:</u></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>28 napos</td> <td>kb. 9 N/mm²</td> </tr> </table>	1 napos	kb. 20 N/mm ²	3 napos	kb. 35 N/mm ²	28 napos	kb. 50 N/mm ²	28 napos	kb. 9 N/mm ²
1 napos	kb. 20 N/mm ²								
3 napos	kb. 35 N/mm ²								
28 napos	kb. 50 N/mm ²								
28 napos	kb. 9 N/mm ²								
Eltarthatóság:	Bontatlan eredeti csomagolásban: 6 hónap a gyártástól számítva. Szárazon tároljuk, nedvességtől és fagytól védve.								
Szállítás:	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Papírsák:</td> <td>25 kg</td> </tr> <tr> <td>Paletta:</td> <td>48 x 25 kg</td> </tr> </table>	Papírsák:	25 kg	Paletta:	48 x 25 kg				
Papírsák:	25 kg								
Paletta:	48 x 25 kg								



Feldolgozási tudnivalók:**Feldolgozási hőmérséklet:** Legalább +5 °C**Feldolgozási időtartam:** Kb. 30 perc**Adagolás:** A 25 kg szárazhabarcsához kb. 5,0 liter víz hozzáadásával K4 konzisztenciájú, plasztikus, pumpálható habarcsot kapunk.**Feldolgozás:** A szárazhabarcsot közvetlenül a Mungg vagy SIG Jet habarcszpompával is meg lehet keverni és fel lehet dolgozni. Vízhozzáadás a kívánt konzisztenciának megfelelően lehetséges.
A vízmennyiség csökkentésére lehetőség van Intraplast-L30 hozzáadásával (ajánlott adagolás: 1%).**Tudnivalók:** Kívánságra a következő módosítások lehetségesek:
– szulfátálló összetétel
– duzzadó térfogatnövelés 1,2%-ig**Biztonsági előírások:** Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapon közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

