

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX[®] UF PREMIUM

ÖNTHETŐ, RUGALMAS, UNIVERZÁLIS FUGÁZÓ HABARCS

TERMÉKLEÍRÁS

Öntható, rugalmas, univerzális fugázó habarcs kerámia csempékhez, elszíneződésre érzékeny és elszíneződésnek ellenálló természetes kőlapokhoz, valamint üvegmozaikokhoz bel- és kültéri helyiségekbe, falra és padlóra. Elérhető különböző színekben. Teljesíti a BS 5980 szabvány mikroorganizmusokkal való fertőzöttségre vonatkozó követelményét. Bel- és kültéri használatra. A SCHÖNOX UF PREMIUM keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX UF PREMIUM alkalmas az alábbiak fugázásához:

- agyag burkolólapok
- kőlapok
- porcelán padlólap
- üvegmozaik
- üvegcsempék
- beton kőlapok
- mesterséges kőlapok
- elszíneződésre érzékeny természetes kövek
- Solnhofener természetes kövek
- jura és kristályos márvány
- magmás kövek

A SCHÖNOX CF DESIGN alkalmas fugázáshoz az alábbi helyeken:

- falak és padlók
- erkélyek és teraszok
- homlokzatok
- normál igénybevételnek kitett közösségi helyiségek
- tartósan vizes helyiségek
- bel- és kültéri úszómedencék

Vegyí igénybevétel esetén SCHÖNOX epoxi fugázó habarcsot használjon. Azokat a felületeket, melyeket gyakran tisztítanak magasnyomású vízzel vagy savas tisztítószerekkel, SCHÖNOX CF vagy SCHÖNOX XR 40 anyaggal fugázza.

Nem csúszós vagy érdes felületű padlóburkolatok, valamint teljesen üvegesített padlólapok fugázásakor a megmaradt kivirágzást gondosan távolítsa el, míg friss (végezzen próbafugázást, valamint próbatisztítást).

Polírozott üvegesített padlólapok esetén a színező pigmentek beletapadhatnak a padlólap felületén lévő mikropórusokba. Kerülje a nagy szíkontrasztot a padlólap és a fuga között.

Amennyiben a csomagoláson nincs feltüntetve a padlólapok fugázására vagy előkezelésére vonatkozó információ, kérdezze a gyártót a gyári előkezelésről. Gyári előkezelés hiányában vagy kétség esetén végezzen próbafugázást, illetve egy tisztítószer gyártóval vegye fel a kapcsolatot a fugázással / impregnálással kapcsolatban.

Gőzfürdőkben lévő üvegmozaikok fektetéséhez és fugázásához a SCHÖNOX CF DESIGN epoxigyanta ragasztó és fugázó habarcs használatát javasoljuk.

Üveglapok, üvegmozaikok, szegélyek és hasonló burkoló anyagok fugázásához kvarchomokot nem tartalmazó fugázó habarcsot használjon a felület kényessége miatt (lépjen kapcsolatba a gyártóval).

TERMÉKELŐNYÖK

- teljesíti az MSZ EN 13888 szerinti CG2 WA követelményeket
- EMIKODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás, szabályozott
- gyors szilárdulás
- vízálló és fagyálló
- iszapos
- nagyon sima felület
- megakadályozza a természetes kövek elszíneződését
- víz- és kosztaszító
- rugalmas
- nagyon kellemes vizuális megjelenés
- módosított műgyanta
- tölthető
- jó tapadás a széleken
- ideális porcelán padlólapokhoz, valamint alkalmas padlófűtéshez
- repedés nélkül szilárdul
- rendkívül nagy kopásállóság
- tömör habarcs szerkezet
- Teljesíti a DVGW W 270 „Mikroorganizmusok szaporodása az ivóvízhálózatoknál alkalmazott anyagokon” munkalap követelményeit
- SCHÖNOX 2K DS RAPID és SCHÖNOX CFK PLUS anyagokkal kombinálva teljesíti a DVGW W 270 „Mikroorganizmusok elszaporodása az ivóvízhálózatoknál alkalmazott anyagokon” munkalap követelményeit
- csökkentett kromát tartalmú a REACH szerint

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

SZÍN

többféle színben elérhető

CSOMAGOLÁS

- 15 kg-os papírsák
 - 5 kg-os papírsák (4 db/doboz)
-

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX UF PREMIUM-ot hűvös, száraz körülmények között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 1 év. A felbontott zsákokat használat után azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni.

MŰSZAKI ADATOK

FAZÉKIDŐ

kb. 30 perc (+20 °C-on)

HŐELLENÁLLÁS

-20 °C-tól +80 °C-ig

GYALOGOSAN JÁRHATÓ

kb. 6 óra múlva

TELJESEN TERHELHETŐ

kb. 7 nap múlva

FUGASZÉLESSÉG

1 – 12 mm

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Minimum +5 °C

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,3 – 3,5 kg/m² a csempe és a fuga méretétől függően

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- A fuga szélei legyenek tiszták és elválasztó szertől mentesek.
- Burkolás után azonnal tisztítsa ki a fugákat, hogy a fuga mélysége egyenletes legyen
- A lefektetett padlólapok vékonyágyazatú módszer szerinti fugázásának ideje függ az alkalmazott vékonyágyazatú habarctól, 3 – 24 óra között kell elvégezni
- Vastagágyazatú módszer használata esetén a habarcs legyen kellően szilárd és száraz.

- A DIN 18352 szabvány követelményei alkalmazandók.

KEVERÉSI ARÁNY

15 kg SCHÖNOX UF PREMIUM anyaghoz kb. 3,0 – 3,6 liter víz

5 kg SCHÖNOX UF PREMIUM anyaghoz kb. 1,0 – 1,2 liter víz

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- Egy tiszta edényt használva, keverje el a SCHÖNOX XR 40 anyagot tiszta, hideg vízben, amíg homogén keveréket nem kap. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőgép használata javasolt.
- Az iszapos állagú fugázó habarcsot mélyen nyomja a fugába egy gumi lehúzó, szivacs vagy fugázólap segítségével.
- A fuga optimális kitöltéséhez ismételve meg a fugázást, ne kerüljön por a fugára.
- Miután a fugázó habarcs elkezd kötni (ujj teszt), a körvonalak lemosásához használjon szivacsot.
- A tiszta és gyors fugázáshoz fugázó szett használatát javasoljuk.
- A természetes köveket, az eltérő nedvszívó képességük miatt, mossa át még egyszer egy nedves szivaccsal.
- Márványhoz, mészkőhöz és karbonát tartalmú természetes kövekhez ne használjon savas anyagot.
- A porózus természetes kövek széleinél árnyalatbeli eltérések jelenhetnek meg, melyek nem a fugázó habarcs minőségéből erednek.
- Épületek dilatációs hézagjaihoz és meghatározott területek hézagjaihoz SCHÖNOX ES használatát javasoljuk, természetes kövek esetén pedig SCHÖNOX MES-t alkalmazzon.
- Nedvszívó kerámia padlólapok vagy nagy nedvszívó képességű természetes kövek esetén a fugát még három napon keresztül nedvesítse. Ez az utókezelés garantálja az optimális keményedést.

MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- A világosabb színek hamarabb bekoszolódhatnak, mint a sötétebbek, főleg padlók és kültéri helyiségek esetén.
- Fugázás közben és utána védje a kerámia burkolatokat a közvetlen napsugárzástól és a huzattól.
- Használat után azonnal tisztítsa meg az eszközöket.
- Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól. Minden információ a szabvány körülmények közötti felhasználásra vonatkozik.
- A SCHÖNOX UF PREMIUM cementet tartalmaz. Nedvességgel érintkezve erősen lúgosan reagál, ezért védje bőrét, szemét és légző-rendszerét. Ne lélegezzen be port. Érintkezés esetén azonnal bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az alapozás, a habarcságyazat vagy a burkolat által okozott egyenetlen nedvességeloszlás a fuga szerkezetének színárnyalatbeli megváltozását okozhatja. Ez nem befolyásolja a fugázó anyag minőségét és amennyiben a környezeti feltételek megfelelőek, ez fokozatosan visszaállhat. Nem vállalunk garanciát a színárnyalatbeli eltérésekre.
- A SCHÖNOX UF PREMIUM használata nem helyettesíti a tömítés szükségességét.
- A fugázó anyag kiválasztásakor mindig vegye figyelembe a kerámia gyártójának előírásait.
- Enyhe színeltérések előfordulhatnak. Ezért csak azonos sorozatszámú fugázó anyagot használjon egy adott felületen.

- A fugázott felületek védelmére és tisztítására kizárólag semleges tisztítószer használata javasoljuk. Tisztítás után a felületet öblítse le tiszta vízzel.
- A SCHÖNOX UF PREMIUM-al végzett fugázás nem saválló. A savas tisztítószer, melyeket pl. citromsav, ecetsav vagy más savak felhasználásával készítenek, a fuga tartós károsodását okozhatják. Ezért a tisztítást lehetőleg semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerekkel kell végezni. Ilyen tisztítószer használatakor kövesse a gyártó utasításait és kerülje annak túladagolását. A nem megfelelő tisztítás a garancia elvesztésével jár.
- Savas tisztítószer használata előtt a felületet nedvesítse be, így lezárva a pórusokat vízzel. Tisztítás után a felületet öblítse le vízzel, hogy semlegesítse azt.
- A SCHÖNOX UF PREMIUM-al fugázott felületek 7 nappal a fugázás után gőzzel tisztító készülékkel tisztíthatók (a súrolókefék használata nélkül).
- Közösségi úszómedencékben lévő nagy igénybevételnek kitett (pl. magasnyomású tisztítás vagy vegyi ellenállás) üvegrozsaik fugázásához a színes, epoxigyanta bázisú SCHÖNOX CF DESIGN fugázó habarcs használatát javasoljuk.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu

Termék Adatlap

SCHÖNOX® UF PREMIUM

2018.08.

