

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-73

FELÜLETKEMÉNYÍTŐ

TERMÉKLEÍRÁS

Sikagard®-73 egy kétkomponensű, higan folyó felületkeményítő, epoxigyanta emulzió, amelynek a porózus betonba történő igen könnyű és mély behatolás köszönhető. Kikeményedve a beton felületét szilárdítja, csökkenti a porképződést és a folyékony közegek behatolását.

FELHASZNÁLÁS

Sikagard®-73 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- fokozza a fagy- és jégolvastósóállóságot
- csökkenti a folyadék közegek behatolását
- a friss beton párolgás elleni védelme

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	kétkomponensű epoxigyanta emulzió felületkeményítő	
Csomagolás	felhasználásra kész egység (A + B): 4 kg vagy 40 kg	
Megjelenés / Szín	A komponens B komponens megszáradva	fehér folyadék sötét színű folyadék átlátszó
	UV-sugárzás és időjárási hatásoknak kitett epoxigyanták általában nem színtartóak.	
Eltarthatóság	Gyártástól számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, hűvös és száraz helyen tárolja. Közvetlen napsütéstől és fagytól védje.	
Sűrűség	Kb. 1,0 kg/l +20°C-on	

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-73

Május 2020, Version 01.01

020811010010000008

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	A komponens : B komponens = 1,14 : 2,86 (tömeg szerint)
Anyagfelhasználás	Kb. 0,1 - 0,3 kg/m ² rétegenként, az alapfelület nedvszívó képességétől függően.
Levegő környezeti hőmérséklete	+10°C és +30°C között
Relatív páratartalom	Legfeljebb 70 % A feldolgozás és a kikeményedés alatt a környezeti körülményeket be kell tartani!
Harmatpont	A feldolgozás és a kikeményedés alatt az alapfelület hőmérséklete legalább +3 °C fokkal magasabb legyen, mint a harmatponti hőmérséklet. Páralecsapódástól védjük.
Alapfelület hőmérséklete	+10°C és +30°C között
Fazékidő	Kb. 45 perc +20°C-on (4 kg) Figyelem: a fazékidő vége nem ismerhető fel!
Felhasználásra kész termék	Sikagard®-73 átvonhatósága kb. 20 óra után +20°C-on

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALPFELÜLET MINŐSÉG / ELŐKEZELÉS

Az alapfelület tiszta, olaj- és zsrímentes legyen. Laza részekről tisztítsuk meg (cementiszap).

KEVERÉS

Összekeverés előtt géppel alaposan keverje fel az A komponenszt. Miután az összes B komponenszt hozzáadta az A komponenshez, keverje folyamatosan 2 percen keresztül, míg homogén keveréket kap. Ne keverje túl sokáig, így elkerülhető a levegő bezárása. Figyelem: Csak annyi anyagot keverjen össze, amennyi felhasználható a feldolgozási idő alatt

FELHASZNÁLÁS

Feldolgozás előtt ellenőrizze az alapfelület nedvességtartalmát, a relatív páratartalmat és a harmatpontot. Felhordás árasztással vagy hengerrel. Kb. 15 perc után távolítsa el a felesleges anyagot a felületről. A tócsaképződést kerülje! Az alapfelület porózusságától függően második réteg Sikagard®-73-t lehet felvinni hengerrel.

KORLÁTOZÁSOK

- Feldolgozást követően gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről!
- Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és csekély szellőzés átszáradási hibákhoz vezethet.
- Különleges alkalmazási eljárás, vagy szokatlan feltételek esetén kérjük, forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-73

Május 2020, Version 01.01

020811010010000008

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékekre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1/371-2020

Fax: +36 1/371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

TERMÉK ADATLAP

Sikagard®-73

Május 2020, Version 01.01

020811010010000008

Sikagard-73-hu-HU-(05-2020)-1-1.pdf