

TERMÉK ADATLAP

ADEPLAST® GM 127

SIMÍTÓGLETT PORUS X TECHNOLOGIÁVAL

TERMÉKLEÍRÁS

Fehér simítóvakolat, GP / CS II besorolású az MSZ EN 998-1/2011 szabvány szerint. Simítóanyag nedvességtartalom nélküli, száraz felületekhez, beltéri használatra. Alkalmas alapfelületek: beton, könnyűbeton, cementvakolat, mész-cement vakolat, gipszvakolat. Nedves helységek, mint fürdőszoba, szuterén, stb. festését megelőzően a rendkívül sima felület kialakításához, a PORUS X felületképző rendszer tagja. A termék nem dolgozható fel fára, műanyagra, fémre.

TERMÉKELŐNYÖK

- Rendkívül sima felületek
- Páraáteresztő
- Ragyogó fehér
- Mechanikai szilárdság később alakul ki
- UV-álló

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Típuszám:	GM 127
Alapanyag:	Fehér cement, ásványi összetevők, polimerek, lágyítószer
Tűzállósági osztály:	A1 osztály
Nyomószilárdság:	1,5 – 5 N/mm ²
Húzószilárdság:	Legalább 1 N/mm ²
Tapadószilárdság az alapfelülethez:	Legalább 0,1 N/mm ²
Fazékidő:	2 óra
Legnagyobb rétegvastagság:	2 mm
Levegő/alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben:	+5°C és +30°C között
Anyagfelhasználás:	Kb. 0,5 – 1 kg/m ²
Csomagolás:	Nedvességálló papírszák
Kiszerezés:	20 kg
Tárolás/eltarthatóság:	A csomagoláson szereplő gyártási időtől számítva 12 hónapig az 1907/2006/EK és a GR 932/2004 irányelvek szerint +20°C-on és 65% relatív páratartalom melletti tárolás esetén. Fa raklapokon, száraz helyen tárolandó.

A műszaki adatok és az anyagszükséglet a szabvány körülményekre vonatkozóan lettek meghatározva. A feldolgozás körülményeitől függően előfordulhatnak eltérések.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, repedésektől mentes, jól tapadó, tömör, zsirtól, portól, laza törmeléktől, sótól és olyan anyagtól mentes, mely elválasztó réteget tud képezni. A vakolat vagy simítóhabarcs felülete legalább 30 napos legyen. A felület egyenetlenségei ne legyenek 2 mm-nél nagyobbak. Erősen nedvszívó felület vagy nyári melegben történő feldolgozás esetén ajánlott előnedvesíteni az alapfelületet.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Egy 20 kg-os zsákot kb. 8 – 10 liter, 1 kg anyagot kb. 0,4 – 0,5 liter tiszta vízzel keverjen össze egyenletesen egy elektromos keverőgép segítségével. Hagyja állni a keveréket 10 percen keresztül, majd röviden, erőteljesen keverje át újra. A bekevert anyagot vékony rétegben, rozsdamentes acél simítóval dolgozza fel a felületre. Több rétegben történő feldolgozás esetén a rétegek közötti száradási idő legalább 6 óra. A PORUS X felületképző rendszerben a GM 127 PORUS X simítóvakolat és az AERIA PORUS X beltéri festék használata ajánlott.

A felhordott réteg teljes kikeményedése után (legalább 72 óra) a felületet be kell vonni AERIA PORUS X beltéri festékkel. A várakozási idő esetén +20°C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom a mértékadó. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási és keményedési idő megnő.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Nem ajánlott kültéri használatra.
- Ne alkalmazza nedvességet tartalmazó alapfelületen.
- Feldolgozás közben a kezelt felület ne legyen kitéve közvetlen napfénynek.
- Megfelelő intézkedéseket kell tenni a felület gyors kiszáradással, rossz időjárási körülményekkel vagy faggal szembeni védelmére.
- Tartsa be a biztonsági adatlapban található utasításokat.
- Jelen termék adatlap minden korábbi változat helyébe lép. A termék adatlapban szereplő információk a termékkel kapcsolatban eddig szerzett tapasztalataink alapján készültek. Jelen termék adatlap nem mentesíti a termék felhasználóját annak eldöntése és tesztekkel történő kiértékelése alól, hogy a termék megfelel-e az adott felhasználási módnak és célnak. Az ADEPLAST termékeket, valamint azok alapanyagait folyamatosan ellenőrizzük laboratóriumainkban az állandó minőség érdekében. Tanácsadó szolgálatunk elérhető a termék alkalmazásával kapcsolatos kérdések esetén. Kövesse a biztonsági adatlapban szereplő információkat.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

Termék Adatlap

ADEPLAST® GM 127

2021.04.