

# TERMÉK ADATLAP

## Sika® Color FF

### Folyékony festék színezett transzportbeton előállításához

#### TERMÉKLEÍRÁS

Az MSZ EN 12878 szabvány szerint pigmentekből előállított vizes oldat vasalt és vasalatlan beton színezéséhez.

#### FELHASZNÁLÁS

- Színezett transzportbeton előállításához
- Beton optimalizált színezéséhez
- Színezett látszóbetonnal való tervezéshez
- Színezett beton szabványosított előállítása folyékony festékekkel az MSZ EN 12878 szabvány szerint

#### JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

A Sika® Color FF felhasználásra kész pigment-készítmény, melyet kifejezetten a transzportbeton előállításához fejlesztettek ki.

#### TERMÉKINFORMÁCIÓ

##### Csomagolás

Hordó: 30 kg  
Hordó: 100 kg  
Nagyobb tartály ("Ufo") kérésre

##### Megjelenés / Szín

FF-110 folyékony piros (1,80-2,00 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-120 folyékony piros (1,80-2,00 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-130 folyékony piros (1,80-2,00 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-920 folyékony sárga (1,40-1,60 g/cm<sup>3</sup>; 42,5-47,5 %)  
FF-960 folyékony sárga (1,30-1,50 g/cm<sup>3</sup>; 42,5-47,5 %)  
FF-610 folyékony barna (1,50-1,70 g/cm<sup>3</sup>; 47,5-52,5 %)  
FF-655 folyékony barna (1,75-1,95 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-330/1 folyékony fekete (1,40-1,60 g/cm<sup>3</sup>; 47,5-52,5 %)  
FF-360 folyékony fekete (1,65-1,85 g/cm<sup>3</sup>; 52,0-58,0 %)  
FF-GN folyékony zöld (1,85-2,05 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-18225 folyékony fehér (1,65-1,80 g/cm<sup>3</sup>; 57,0-63,0 %)  
FF-18212 folyékony kék (1,60-1,80 g/cm<sup>3</sup>; 51,0-57,0 %)

##### Eltarthatóság

Eredeti, bontatlan tartályban kb. 6 évig eltartható

##### Tárolási feltételek

Fagytól, erős napsugárzástól és szennyeződéstől védeni kell.

A Sika® Color FF az alábbi előnyöket nyújtja:

- Vasbetonhoz engedélyezett az MSZ EN 206-1 / 1045-2 szerint
- Tiszta és pormentes munkavégzés
- Csomómentes pigment-eloszlás
- Erőteljes színmegjelenés, mivel a pigmentek nyílt hálós elrendezésűek
- Egyszerű adagolás
- Nagyobb projektek esetén adagolóberendezéssel adagolható
- Adagolható a kész betonkeverékbe
- Adagolható közvetlenül a mixerkocsiba is

#### ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 12878 szabvány B osztály követelményeinek.

Az Európai Unió minden országában alkalmazható.

#### TERMÉK ADATLAP

Sika® Color FF

Február 2021, Version 01.01

02140507100000016

Felhasználás előtt a terméket homogenizálni kell.

"Ufo" tartály homogenizálása egyszerű a meglévő sűrített levegős csatlakozáson keresztül.

A gyártás megkezdése előtt nyissa ki az "Ufo" tartály piros kifolyó fedelét a kiürítéshez/csatlakozáshoz.

Viszkozitás

300 – 500 mPas

## FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás

3,0 - 10,0 % a cement tömegére vonatkoztatva.

Összeférhetőség

Adagolja a Sika® Color FF festéket a kész betonkeverékhez. A Sika® Color FF festék hozzáadható a betonhoz a transzportbeton üzemen, valamint közvetlenül a mixerkocsiban. A keverési időnek m<sup>3</sup>-ként legalább 2 percnél kell lennie. Mixerkocsiba történő adagolás esetén a keverési idő legalább 10 perc legyen. Mindig biztosítani kell a Sika® Color FF festék egyenletes elkeveredését a betonban.

Adagolás

Használat előtt az MSZ EN 206-1/ 1045-2 szabvány szerinti kezdeti vizsgálat elvégzésére van szükség.

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

## JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sika® Color FF

Február 2021, Version 01.01

02140507100000016

SikaColorFF-hu-HU-(02-2021)-1-1.pdf