

TERMÉK ADATLAP

SikaControl®-300 PerFin

Felületminőség javító betonadalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaControl®-300 PerFin egy folyékony, felületminőség javító betonadalékszer, amely csökkenti a pórusok és fészkek kialakulását a betonfelületen.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas kiváló minőségű látszóbeton és építészeti beton előállításához:

- Szerkezeti beton
- Előregyártott betonelemek
- Magas esztétikai követelményű beton

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Csökkenti a légbuborékokat betonban
- Csökkenti a lyukakat és nyitott pórusokat a betonfelületen
- Javítja a beton felületi megjelenését
- Nincs negatív hatással a friss- és megszilárdult beton tulajdonságaira
- Nem tartalmaz kloridot
- Alkalmas vasbetonhoz és előfeszített betonhoz

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Zsírsvav-észter
Csomagolás	25 kg-os kanna 180 kg-os hordó 1000 kg-os tartály További csomagolási egységeként ld. az aktuális árjegyzéket.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Megjelenés / Szín	Borostyánsárga folyadék
Sűrűség	990 kg/m ³ (+20°C-on)
pH-érték	kb. 6,0
Teljes klorid-ion tartalom	< 0,10 m% (kloridmentes)
Nátrium-oxid egyenérték	< 1,0 m%

TERMÉK ADATLAP

SikaControl®-300 PerFin

Február 2022, Version 04.01

021404081000000035

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Betonozási útmutató

A beton gyártására és bedolgozására vonatkozó általános szabályokat be kell tartani.
A helyszíni betonozás előtt laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni, különösen új keverékkel vagy új beton összetevőkkel történő munkavégzés esetén.
A friss betont hagyni kell teljesen kikeményedni, majd az utókezelőszert a lehető leghamarabb be kell dolgozni.

Különleges tanácsadás

A SikaControl®-300 PerFin adalékszer mellett a kiváló minőségű betonfelülethez szükséges: megfelelő betonkeverék, zsaluzat és formaleválasztó szer.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás

0,2–1,5 % a cement tömege szerint, általában 1 kg/m³

Adagolás

A SikaControl®-300 PerFin adalékszer a keverővízhez kell adni, vagy azzal együtt a betonkeverékbe kell keverni. Az optimális póruscsökkentő hatás érdekében a nedves keverési idő 90 másodperc legyen.

Összeférhetőség

A SikaControl®-300 PerFin sokféle más Sika termékkel kombinálható. Más termékkel való együttes alkalmazás előtt próbavizsgálatot kell végezni a keverékkel. További információért és egyedi kombinációkért vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

KORLÁTOZÁSOK

- Ne használjon légbuborékképző adalékszereket a SikaControl®-300 PerFin-nel együttesen.
- A SikaControl®-300 PerFin használata esetén megfelelő betonkeveréket kell előállítani, a helyi alapanyag forrásokat mindig ellenőrizni kell.
- Ha a termék megfagyott és/vagy szétválasztódott, a SikaControl®-300 PerFin csak szobahőmérsékleten történő lassú felengedés és intenzív keverés után használható. Feldolgozás előtt megfelelőségi vizsgálatokat kell végezni.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaControl®-300 PerFin
Február 2022, Version 04.01
02140408100000035

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelőségét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

SikaControl-300PerFin-hu-HU-(02-2022)-4-1.pdf