

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® KH

OLDÓSZERMENTES SZINTETIKUS MŰGYANTA DISZPERZIÓ

TERMÉKLEÍRÁS

SCHÖNOX® KH elszappanosodás álló alapozó, cementbázisú alapfelületekre a nedvszívó képesség csökkentésére és a tapadás növelésére, valamint gipszes alapfelület nedvesség elleni védelmére. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

SCHÖNOX KH alkalmas:

- alapozóként a nedvszívó képesség csökkentésére
- alapozóként nedvesség elleni védelemre, SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, SCHÖNOX FPL PLUS, SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB anyagokkal vagy portland cementtel (CEM I) kombinálva kötőhídként

SCHÖNOX KH alkalmazható az alábbi alapfelületeken:

- beton
- cement és gyorscement esztrich
- kalciumszulfát alapú esztrich
- gipsz vakolat (MSZ EN 13279-1 szerint)
- cement vakolat, mész-cement vakolat
- (CS I - CS IV MSZ EN 998-1 szerint)
- gipszkarton
- száraz esztrich
- fafelületek

ALAPFELÜLETI KÖVETELMÉNYEK

- Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- A felületkezeléseket vagy a padló bármilyen málló részét mechanikusan el kell távolítani és a padlót SCHÖNOX kiegyenlítő anyaggal kell javítani.
- A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfít-lúgos ragasztók) mechanikusan el kell távolítani. A megmaradt ragasztó maradványokat SCHÖNOX GEA alapozóval kell alapozni
- A vonatkozó érvényes előírások követelményeit, az iránymutatásokat és az adatlapokat kell alkalmazni.

TERMÉKELŐNYÖK

- EMI CODE EC 1^{PLUS}: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

-
- oldószermentes (TRGS 610)
 - rugalmas műgyanta filmként szárad
 - falra és padló felületre egyaránt
 - nagyon kiadós
 - alkalmas aljzatra történő feldolgozásra is
 - padlófűtésnél is alkalmazható
 - rövid várakozási idő
 - a legtöbb alapfelületre felhordható
 - nem szappanosodik el
 - könnyű feldolgozás
 - vízzel hígítható
 - gyorsan száradó
 - maradék port megköti
 - csekély szagú

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

SZÍN

világoskék

CSOMAGOLÁS

5 kg-os és 10 kg-os műanyag kanna (világoskék)

1 kg-os műanyag flakon (fehér, 12 darab/karton)

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

Eredeti, jól lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagytól védett helyen 12 hónapig tárolható. A vízzel hígított anyagot 1 héten belül használjuk fel.

MŰSZAKI ADATOK

VEGYI ALAPANYAG

szintetikus gyanta

SŰRŰSÉG

1,04 kg/dm³

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET

Minimum +5 °C

ALKALMAZÁSI ÉS ALAPFELÜLETI HŐMÉRSÉKLET

Minimum +5 °C

ANYAGSZÜKSÉGLET

40-100 g/m², az alapfelület nedvszívó képességétől, a felhordó eszköztől és a keverési aránytól függően.

VÁRAKOZÁSI IDŐ

- kb. 10 perc cementbázisú alapfelületen (cementesztrich, beton)
- kb. 12 óra alacsony nedvszívású alapfelületen
- kb. 2 óra fa felületen és faforgácslapokon
- kb. 24 óra kalciumszulfát alapú felületen (vízzáró)

Minden adat körülbelüli érték, melyek az időjárási viszonyoktól függően változhatnak.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE, KÖVETELMÉNYEK

- Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- A felületkezeléseket vagy a padló bármilyen málló részét mechanikusan el kell távolítani és a padlót SCHÖNOX kiegyenlítő anyaggal kell javítani.
- A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfit-lúgos ragasztók) mechanikusan el kell távolítani. A megmaradt ragasztó maradványokat SCHÖNOX GEA alapozóval kell alapozni.
- A vonatkozó érvényes előírások követelményeit, az iránymutatásokat és az adatlapokat kell alkalmazni.

KEVERÉSI ARÁNY

normál nedvszívó alapfelületen, mint:

- cementesztrich és gyorskötő cementesztrich:

1 kg SCHÖNOX KH : 5 liter víz

- beton:

1 kg SCHÖNOX KH : 3 liter víz

kalciumszulfát alapfelületen, mint:

- kalciumszulfát esztrich

- gipszvakolat

1 kg SCHÖNOX KH : 1 liter víz

fa alapfelületen:

- faforgácslap vagy OSB
- alkalmazza a SCHÖNOX KH anyagot hígítatlanul.

tapadóhíd:

Keverési arány a termék adatlap előírásai szerint.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- SCHÖNOX KH nagyon alacsony káros anyag kibocsátású alapozó, melyet használat előtt keverjük fel vagy rázzuk fel.
- A SCHÖNOX KH hideg, tiszta vízzel hígítható.
- Száraz felületre hordjuk fel henger, ecset vagy kefe segítségével. Kerüljük összefolyások kialakulását.
- A tapadóhíd felhordása előtt nedvesítse be a felületet.
- A SCHÖNOX KH tapadóhídon „nedves a nedvesre” módszerrel dolgozzunk.
- Használat után az eszközöket azonnal vízzel kell megtisztítani.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: +36 1 371-2020
Fax: +36 1 371 -2022
info@hu.sika.com www.sika.hu



Termék Adatlap
SCHÖNOX® KH
2018.02.26.