

Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztó

Korróziógátló, pórusmentesítő

Felhasználási terület:	<p>A Sika Separol AR-2 Eco egy önterülő formaleválasztó korrózióvédő hatással rozsdásodásra hajlamos acélzsaluzatokhoz. Különösen alkalmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> n melegített zsalufelületekhez 80 °C-ig, n sima és nem nedvszívó zsaluzatokhoz, n strukturált felületű zsaluzatokhoz, n ha a beton tömörítését úgynevezett rázótechnikával (ejtőasztal) végzik
Tulajdonságok, hatás:	<p><i>A Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztó:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n egy felhasználásra kész, n oldószer tartalmú, n alacsony viszkozitású, valamint n kiváló minőségű paraffinolaj. <p><i>A Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztó ezen kívül a következő tulajdonságokkal rendelkezik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n felszórás után önterülő, n az oldószer tartalom elpárolgása után egy messzemenően kopásálló elválasztó film marad vissza, n fizikai- és kémiai elválasztó hatású, <p><i>Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n a beton nem tapad a zsaluzathoz, n különösen sima, pórus- és fészekmentes betonfelületet eredményez, n különleges adalékanyagai csökkentik a rozsdásodást, n különösen alkalmas rázótechnikás tömörítéshez.
Kiadósság:	<p><i>A Sika Separol AR-2 Eco formaleválasztóból 1 kg elegendő:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> n kb. 100 m² acél- és műanyag zsaluzatokra, n kb. 80 m² felületkezelt forgácslemez zsaluzatokra.
Műszaki adatok:	<p>Szín és halmazállapot: világos sárga folyadék Hatóanyag: paraffinolaj Sűrűség (20 °C-on): 0,79 kg/dm³ Oldhatóság: szerves oldószerben Alkalmazási hőmérséklet: 0 – 80 °C között</p>
Felhasználási utasítás:	<ul style="list-style-type: none"> n A kezelendő zsalufelületnek tisztának és száraznak kell lennie. A rozsdá- és betonmaradványokat el kell távolítani. n A terméket vékonyan, de megfelelő fedettséggel, porlasztással kell felhordani, 3-6 bar üzemi nyomáson (erősen nedvszívó zsaluzatoknál a szer kétszeri felhordása ajánlott). n A felhordáshoz ajánljuk a Sika nagynyomású szóró berendezést, amelyet speciális, formaleválasztókhöz alkalmazható szórófejjel ellátva szállítunk. n Ecsettel vagy ronggyal is felhordható. n Felhordás után kb. 5 – 10 perc száradási időt kell biztosítani (20 °C). n Strukturált zsaluzatoknál a felhordás mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az ne vezessen a formaleválasztó felhalmozódásához. n A kiszaluzott felületekre utólagos rétegek felhordását (például vakolat, bevonat, ragasztó stb.), valamint azok tapadását általában nem befolyásolja hátrányosan. Kérdéses esetben az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.



Munka- és környezetvédelem:	<ul style="list-style-type: none"> n Veszélyesség szerinti besorolása: Xn – ártalmatlan. n Szállítási osztályba sorolása szerint: 3 kevésbé tűzveszélyes folyadék; III. csomagolási csoport n GISCODE: BTM 50 n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust. n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza. n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.
------------------------------------	---

Tárolás, szavatosság:	<ul style="list-style-type: none"> n Fagytól, erősebb napsugárzástól és szennyeződésektől óvni kell. n A megbontott csomagolást visszazárva tároljuk. n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 12 hónapig.
------------------------------	---

Kiszerezés:	Kanna:	20 kg bruttó=nettó
	Hordó:	160 kg nettó
	Konténer:	700 kg nettó
	Tartálykocsi:	6 tonna felett.

Jogi tudnivalók:	<p>Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.</p>
-------------------------	---

Forgalmazza:	<p>Sika Hungária Kft. H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022 info@hu.sika.com / www.sika.hu</p>
---------------------	--

MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

