

TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-107 DE

(Korábban TPH.® PUR-O-STOP FLEX)

Egykomponensű, poliuretán bázisú injektáló gyanta tartós vízszigeteléshez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaInject® 107 DE egykomponensű, rugalmas, poliuretán bázisú injektáló gyanta tartósan képlékeny vízszigeteléshez az MSZ EN 1504-5 szabvány szerint.

FELHASZNÁLÁS

SikaInject®-107 DE Kizárólag szakmai felhasználók részére.

- Vízbehatolás megállítása, repedések, hézagok, üregek kitöltése
- Injektálás falazatba, betonszerkezetbe, mélyépítési szerkezetekbe és alagutakba

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Az injektálási területen található vízzel lép reakcióba erős habképződéssel
- Zárt cellás, rendkívül rugalmas és szakadásálló habot eredményez
- Tartósan rugalmas, korlátozott mértékű mozgást képes elnyelni
- Egykomponensű szivattyúval injektálható (sűrített levegős, elektromos, kézi)

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Betonban lévő repedések, hézagok és üregek képlékeny kitöltése (D) az MSZ EN 1504-5:2004 szabvány szerint.

Teljesítmény Nyilatkozat GER0513/04, CE jelölés
Eluátumok vizsgálata ivóvízben (V-202304-4)

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	21 kg vagy 10 kg További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Szín	átlátszó, vöröses
Sűrűség	kb. 1,1 kg/l (+23°C, ISO 2811-1)
Viszkózitás	kb. 300 mPas (+23°C, ISO 2555)
Konzisztencia	Vízzel reagáló poliuretán gyanta, folyékony

TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-107 DE

Szeptember 2024, Version 01.01

020707010010000066

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Reakció idő

SikaInject-107		
Duzzadás kezdete	kb. 20 mp	ASTM D7487
Duzzadás vége	kb. 120 mp	ASTM D7487
Szabad habosodási tényező	kb. 30x	ASTM C1643
Hab sűrűsége	kb. 38 kg/m ³	MSZ EN 845
5% vízzel mért értékek, +23°C-on		

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

TERVEZÉSI MEGJEGYZÉSEK

Száraz területre történő feldolgozás esetén először injektáljon be tiszta vizet külön szivattyúberendezéssel.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A repedés, hézag, üreg felülete legyen tiszta, laza részekről, portól, olajtól és más tapadásgátló anyagtól mentes.

A szennyeződést sűrített levegővel távolítsa el.

FELHASZNÁLÁS

Szükség esetén további információért olvassa el a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatót, alkalmazási kézikönyvet, beépítési vagy munkahelyi utasítást.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A szivattyú tisztításához (ki nem keményedett anyag) SikaInject® Cleaner C1 vagy SikaInject® CL2 tisztítófolyadékot használjon. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaInject®-107 DE
Szeptember 2024, Version 01.01
020707010010000066

SikaInject-107DE-hu-HU-(09-2024)-1-1.pdf

