

# TERMÉK ADATLAP

## SCHÖNOX<sup>®</sup> WD FLEX

FELHASZNÁLÓBARÁT, VÍZLEPERGETŐ, RUGALMAS FUGÁZÓHABARCS

### TERMÉKLEÍRÁS

A DIN 18 352 szabvány szerinti keskeny hézagokhoz. Bel- és kültéri kő- és kerámialapok fugázásához, falra és padlóra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

#### **A SCHÖNOX WD FLEX alkalmas az alábbiak fugázására:**

- kerámialapok
- égetett agyag
- 3 %-nál nagyobb nedvszívó képességű kőlapok
- elszíneződésre nem érzékeny természetes kövek

#### **A SCHÖNOX SB FLEX alkalmazható fugázáshoz:**

- falakon és padlókon

Bel- és kültéri felhasználásra.

A SCHÖNOX WD FLEX kvarchomoktól mentes, így alkalmas érzékenyebb felületű kerámia fugázására is.

Használjon SCHÖNOX CF DESIGN-t azokon a felületeken, melyeket gyakran tisztítanak savas tisztítószerrel.

Csúszásmentes vagy durva felületű padlóburkolatok fugázásakor a kivirágzást alaposan el kell távolítani még friss állapotában (végezzen próbafugázást és próbatisztítást).

Nyílt pórusú burkolatoknál a színező pigmentek beletapadhatnak a padlólap felületén lévő mikropórusokba. Kerüldendő a nagy szinkontraszt a padlólap és a fuga között.

Amennyiben a csomagoláson nincs feltüntetve a padlólapok fugázására vagy előkezelésére vonatkozó információ, kérdezze a gyártót a gyári előkezelésről. Gyári előkezelés hiányában vagy kétség esetén végezzen próbafugázást, illetve egy tisztítószer gyártóval vegye fel a kapcsolatot a fugázással / impregnálással kapcsolatban.

Gőzfürdők üvegmozaikjának fektetéséhez és fugázásához epoxigyanta ragasztóanyag és fugázó habarcs, SCHÖNOX CF DESIGN, használatát javasoljuk.

---

## TERMÉKELŐNYÖK

- EMIKODE EC 1<sup>PLUS</sup> R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás, szabályozott
- teljesíti az MSZ EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeket
- rugalmas
- vízálló
- fagyálló
- iszapos
- nagyon sima felület
- kifogástalan megjelenés
- vízlepergető (hagyományos fugázóval összehasonlítva)
- szennyeződéssel szemben ellenálló (hagyományos fugázóval összehasonlítva)
- módosított műgyanta
- teljesen feltölthető
- erős tapadás a széleken
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- repedés nélkül szilárdul meg
- csökkentett kromát tartalmú a REACH szerint

---

## TERMÉKADATOK

### MEGJELENÉS

### SZÍN

többféle színben elérhető

### CSOMAGOLÁS

15 kg-os papírsák

5 kg-os papírsák (4 db/doboz)

### TÁROLÁS

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX WD FLEX-et hűvös, száraz körülmények között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 18 hónap. A felbontott zsákokot használat után azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni.

### MŰSZAKI ADATOK

### FAZÉKIDŐ

kb. 2 óra (+20 °C-on)

### HŐELLENÁLLÁS

-20 °C-tól +80 °C-ig

### GYALOGOSAN JÁRHATÓ

kb. 12 óra múlva

### TELJES TERHELHETŐSÉG

kb. 7 nap után

---

## RENDSZERINFORMÁCIÓ

---

### ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

### ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Min. +5 °C

### FUGA SZÉLESSÉG

1 – 6 mm között

### ANYAGSZÜKSÉGLET

0,3 – 0,8 kg/m<sup>2</sup> a padlólap és a fuga méretétől függően

### ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- A fugák oldalai legyenek tiszták és elválasztó anyagoktól mentes.
- Burkolás után közvetlenül a fugákat egyformán igazítsa a padlólapok vastagságához.
- A lefektetett padlólapok vékony ágyazatú fugázása függ az alkalmazott vékonyágyazó habarcsból, illetve 3 – 24 órán belül kell megtörténnie.
- Vastag ágyazat használatakor a habarcsnak kellően keménynek és száraznak kell lennie.
- A DIN 18352 szabvány követelményeit kell alkalmazni.

### KEVERÉSI ARÁNY

- 15 kg SCHÖNOX WD FLEX anyaghoz kb. 4,2 liter víz
- 5 kg SCHÖNOX WD FLEX anyaghoz kb. 1,3 – 1,4 liter víz

### FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- Egy tiszta edényt használva, keverje el a SCHÖNOX WD FLEX anyagot tiszta, hideg vízben, amíg homogén keveréket nem kap. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőgép használata javasolt.
- Az iszapos állagú fugázóhabarcsot mélyen nyomja bele a fugába egy gumi lehúzóval, szivacsos simítóval, szivaccsal vagy fugabehúzóval.
- A fuga optimális kitöltöttségéhez ismétlje meg a fugázást, kerülje a fugák beszórását.
- Miután a fugázóhabarcs kötése megkezdődött (ujj-teszt), a fuga körvonalainak lemosásához és a tisztításhoz használjon szivacsos simítót.
- A tiszta és gyors fugázáshoz használjon fugázó dobozt.
- Alacsony nedvszívó képességű lapok fugázásakor (kőlapoknál > 3%) kevesebb vízzel keverje be az anyagot.

---

### MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- A világosabb színek hamarabb bekoszolódhatnak, mint a sötétebb színek, különösen padlón és kültéren.
- Fugázás közben és utána védje a kerámia burkolatokat a közvetlen napfénytől és a huzattól.
- Az eszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.
- Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól.

- 
- Minden információ a szabvány körülmények közötti felhasználásra vonatkozik.
  - A SCHÖNOX WD FLEX cementet tartalmaz. Nedvességgel érintkezve erősen lúgosan reagál, ezért védje bőrét, szemét és légző-rendszerét. Ne lélegezzen be port. Érintkezés esetén azonnal bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.
  - Az alapozás, a habarcságyazat vagy a burkolat által okozott egyenetlen nedvesség eloszlás a fugázó anyag színárnyalatának megváltozását eredményezheti. Ez nem befolyásolja a fugázó anyag minőségét és amennyiben a környezeti feltételek megfelelőek, ez fokozatosan visszaállhat. Nem vállalunk garanciát a színárnyalatbeli eltérésekre.
  - A SCHÖNOX WD FLEX használata nem helyettesíti a tömítés szükségességét.
  - A fugázó anyag kiválasztásakor mindig vegye figyelembe a kerámia gyártójának előírásait.
  - Enyhe színeltérések előfordulhatnak. Ezért csak azonos sorozatszámú fugázó anyagot használjon egy adott felületen.
  - A fugázott felületek védelmére és tisztítására kizárólag semleges tisztítószer használata javasoljuk. Tisztítás után a felületet öblítse le tiszta vízzel.
  - A SCHÖNOX WD FLEX nem saválló. A savas tisztítószer, melyeket pl. citromsav, ecetsav vagy más savak felhasználásával készítenek, a fuga tartós károsodását okozhatják. Ezért a tisztítást lehetőleg semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerekkel kell végezni. Ilyen tisztítószer használatakor kövesse a gyártó utasításait és kerülje annak túladagolását. A nem megfelelő tisztítás a garancia elvesztésével jár.
  - Savas tisztítószer használata előtt a felületet nedvesítse be, így lezárva a pórusokat vízzel. Tisztítás után a felületet öblítse le vízzel, hogy semlegesítse azt.
  - A SCHÖNOX WD FLEX-el fugázott felületek 7 nappal a fugázás után gőzzel tisztító készülékkel tisztíthatók (súrolókefék használata nélkül).
  - Csempe aljzatú zuhanyzóban (zuhanytálca nélküli) SCHÖNOX UF PREMIUM vagy SCHÖNOX CF DESIGN használatát javasoljuk a padlóra.
-

---

**MÉRÉSI ÉRTÉKEK**

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

---

**BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

---

**JOGI TUDNIVALÓK**

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

---

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com      www.sika.hu

Termék Adatlap

SCHÖNOX® WD FLEX

2018.10.25.

