

TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal C-733

Kontaktragasztó Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Trocal C-733 egykomponensű, nitril gumi bázisú, oldószeres kontaktragasztó.

FELHASZNÁLÁS

Sika® Trocal C-733 Kizárólag szakmai felhasználók részére.

▪ Sikaplan® PVC tetőszigetelő lemezek ragasztása az alapfelülethez a tető perem és csatlakozási részeinél

Alkalmos alapfelületek:

- Beton, könnyűbeton, téglá, vakolat
- OSB lapok, rétegelt lemezek
- Szálcement táblák
- Elegendő nyomószilárdsággal és ragasztásra alkalmas felülettel rendelkező ásványi rostlemez
- Poliészter, kemény és lágy PVC
- Horganyzott acél, alumínium, PVC bevonatos fémlemez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jól tapad szilárd, érdes, tiszta felületekhez
- Feldolgozható ecsettel és hengerrel
- A végső szilárdság függ a feldolgozás közbeni környezeti feltételektől

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Oldószeres nitril gumi	
Csomagolás	Egyutas tartály:	5 kg, 20 kg
	Csomagolási egység:	Euro paletta vagy külön tartály
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Megjelenés / Szín	Sárgás	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Sűrűség	kb. 0,90 kg/l (+20°C)	
Konzisztencia	Folyékony	

TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal C-733

Február 2025, Version 01.02

020945071000000002

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	kb. 300–500 g/m ² Az anyagszükséglet függ az alapfelület érdességétől és nedvszívó képességétől. Ezek elméleti értékek, nem veszik figyelembe az alapfelület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet.
Levegő környezeti hőmérséklete	Legalább +5°C
Alapfelület hőmérséklete	Legalább +5°C
Elhelyezési idő	A teljes tapadást általában közvetlenül a felhelyezés után eléri. Ezt befolyásolják a környezeti feltételek.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Összeférhetőség	Nem alkalmazható az alábbi alapfelületeken: <ul style="list-style-type: none">▪ EPS/XPS hőszigetelő táblák▪ Rézlemez▪ Bitumenes alapfelület Ezek az anyagok kedvezőtlenül befolyásolhatják a termék jellemzőit.
------------------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A feldolgozott ragasztórétegen keletkező páralecsapódás a szigetelőlemez felválását okozza.
- Néhány kiegészítő termék (pl. ragasztó, tisztító- és oldószerek) csak +5°C feletti hőmérsékleten alkalmazható. Vegye figyelembe a vonatkozó Termék Adatlapban szereplő hőmérsékleti korlátozásokat.
- +5°C alatti hőmérsékleten végzett beépítés esetén speciális intézkedéseket kell tenni a helyi szabályozás szerinti biztonsági követelményeknek megfelelően.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelületnek elegendő szilárdságot és tapadást kell biztosítania a szél szívóerejével szemben.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen oldószerálló, szilárd, száraz, tiszta, portól, olajtól, zsirtól, leválasztószertől és laza, málló részeketől mentes.

A nedvszívó alapfelületeket hígított Sika® Trocal C-733 ragasztóval lehet alapozni.

FELHASZNÁLÁS

Amennyiben szükséges, olvassa el az adott tetőszigetelő lemezhez kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint alkalmazástechnikai útmutató, felhasználási kézikönyv, valamint beépítési vagy munkautasításokat.

Általános információk

Használat előtt a Sika-Trocal® C 733 ragasztót gondosan keverje össze. A jó bedolgozhatóság megőrzése érdekében mindig zárja vissza a ragasztó tartályát, ha nem használja a terméket (oldószer elpárolgásának csökkentése érdekében).

A Sika-Trocal® C 733 kontaktragasztó viszkozitása Sika-Trocal® Cleaner L 100 hozzáadásával módosítható. A viszkozitás megváltoztatására hosszabb tárolást követően lehet szükség, vagy ha a ragasztó tartályát hosszú ideig nyitva hagyták. Óvatosan, kis mennyiségek hozzáadásával keverje a Sika-Trocal® Cleaner L 100-at a ragasztóhoz a kívánt viszkozitás beállítása érdekében.

Ragasztás

Oszlassa szét egyenletesen a ragasztót az alapfelületen egy henger segítségével. Csak akkora felületre hordja fel a ragasztót, melyet egy napon belül be tud fedni. Hagyja a ragasztót teljesen megszáradni. Nedvszívó alapfelületre 2 réteg ragasztót hordjon fel (a második réteg felhordása előtt hagyja teljesen megszáradni az első réteg ragasztót).

Hordja fel egyenletesen a ragasztót a tetőszigetelő lemez alsó felületére (megjegyzés: a hegesztendő átfedési varrat felületén ne legyen ragasztó). Miután a ragasztó elegendő mértékben kiszellőzött (ujj teszt), dolgozza fel a szigetelőlemezt az alapfelületen lévő ragasztóágyba. Hengerrel nyomja erősen a szigetelőlemezt az alapfelületre.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal C-733

Február 2025, Version 01.02

020945071000000002

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Sika-Trocal® Cleaner L 100-zal. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasni a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Trocal C-733
Február 2025, Version 01.02
020945071000000002

SikaTrocalC-733-hu-HU-(02-2025)-1-2.pdf