

TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® Synthese-41 D

Késleltetett hatású formaleválasztó szer - szintetikus emulzió

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Separol® Synthese-41 D késleltetett hatású formaleválasztó szer betonhoz és habarcshoz. Aromás terméktől mentes, szintetikus emulzió.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Separol® Synthese-41 D alkalmazható helyszínen kevert és előregyártott beton esetén:

- fém, fa, ABS és poliészter zsaluzathoz
- gőz-érlelt betonhoz, +90°C-ig
- vibrált és nem vibrált betonhoz (öntömörödő)
- kiváló minőségű betonfelület eléréséhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló minőségű betonfelület
- Késleltetett formaleválasztáshoz
- Minden zsaluzat típus esetén alkalmazható
- Nem hagy foltot a fehér vagy színezett betonon
- Lehetővé teszi a festék- és más bevonatok feldolgozását

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	▪ IBC: 210 liter ▪ Tartály: 1000 liter ▪ Ömlesztett
Szín	Fehér folyadék
Eltarthatóság	Sértetlen, bontatlan csomagolásában, gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	Tárolás során fagytól védje, mivel a termék nem fagyálló.
Sűrűség	0,96 (+20°C-on)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás	1 liter Sika® Separol® Synthese-41 D elegendő: ▪ 30 - 60 m²-re, nedvszívó alapfelület esetén ▪ 80 - 100 m²-re, nem nedvszívó alapfelület esetén
-------------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

A Sika® Separol® Synthese-41 D felszórható kézi és automata szórópisztollyal, a legjobb eredmény elérése érdekében 3 - 6 bar nyomással és lapos fejjű fúvókával.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Separol® Synthese-41 D felszórása után várjon 20 percet, hogy az emulzióban lévő víz teljesen elpárologjon és végül homogén filmréteget kapjon.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® Synthese-41 D

Április 2025, Version 02.01

021405021000000147

SikaSeparolSynthese-41D-HU-(04-2025)-2-1.pdf