

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX[®] SB FLEX

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ FUGÁZÓHABARCS

TERMÉKLEÍRÁS

Alacsony nedvszívó képességgel rendelkező kőlap, porcelán padlólap, hasított klinker, terméskő, tégl méretű agyag burkolólapok, stb. és nem nedvszívó cserépdarabok közötti keskeny és széles hézagok fugázására. Alkalmazható cotto, természetes és betonkőből készült padlólapoknál is. Bel- és kültéri használatra.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX SB FLEX alkalmas az alábbiak fugázására:

- porcelán padlólapok
- kőlapok
- hasított klinker lapok
- terméskő
- cotto
- betonkő lapok
- mesterséges kőlapok
- nem elszíneződő természetes kövek

A SCHÖNOX SB FLEX alkalmazható fugázáshoz:

- falakon és padlókon
- erkélyeken és teraszokon
- normál terhelésű kereskedelmi területeken

Vegyi terhelés esetén SCHÖNOX epoxi fugahabarcot használjon.

Azokat a felületeket, melyeket gyakran tisztítanak nagy nyomású vízzel vagy savas tisztítószerrel, SCHÖNOX CF vagy SCHÖNOX XR 40 anyaggal fugázza.

Csúszásmentes vagy durva felületű padlóburkolatok, valamint porcelán padlólapok fugázásakor a kivirágzást alaposan el kell távolítani még friss állapotában (végezzen próba fugázást és próba tisztítást).

Nyílt pórusú burkolatoknál (pl. cotto és kézzel formázott lapok) használjon fugavédelmet (pl. Möller Chemie, Fila, Patina Fala, Stingel Chemie).

Polírozott porcelán padlólapok esetén a színező pigmentek beletapadhatnak a padlólap felületén lévő mikropórusokba. Kerülendő a nagy színkontraszt a padlólapok és a fugák között.

Amennyiben a csomagoláson nincs feltüntetve a padlólapok fugázására vagy előkezelésére vonatkozó információ, kérdezze a gyártót a gyári előkezelésről. Gyári előkezelés hiányában vagy kétség esetén végezzen próba fugázást, illetve egy tisztítószer gyártóval vegye fel a kapcsolatot a fugázással / impregnálással kapcsolatban.

TERMÉKELŐNYÖK

- EMIKODE EC 1^{PLUS} R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás, szabályozott
- teljesíti az MSZ EN 13888 szabvány szerinti CG2 WA követelményeket
- vízálló
- fagyálló
- iszapos
- nagyon sima felület
- rugalmas
- vízlepergető
- páraáteresztő
- ideális porcelán padlólapokhoz
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- repedés nélkül szilárdul meg
- kis területen eldolgozható fugázó gumival
- csökkentett kromát tartalmú a REACH szerint

TERMÉKADATOK

MEGJELENÉS

SZÍN

többféle színben elérhető

CSOMAGOLÁS

15 kg-os papírsák

5 kg-os papírsák (4 db/doboz)

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX SB FLEX-et hűvös, száraz körülmények között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 18 hónap. A felbontott zsákokat használat után azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni.

MŰSZAKI ADATOK

FAZÉKIDŐ

kb. 2 óra (+20 °C-on)

HŐELLENÁLLÁS

-20 °C-tól +80 °C-ig

GYALOGOSAN JÁRHATÓ

kb. 12 óra múlva

TELJES TERHELHETŐSÉG

kb. 7 nap után

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

Min. +5 °C

FUGA SZÉLESSÉG

2 – 20 mm között

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,4 – 4,0 kg/m² a padlólap és a fuga méretétől függően

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- A fugák oldalai legyenek tiszták és elválasztó anyagoktól mentes.
- Burkolás után közvetlenül a fugákat egyformán igazítsa a padlólapok vastagságához.
- A lefektetett padlólapok vékony ágyazatú fugázása függ az alkalmazott vékonyágyazó habarcsból, illetve 3 – 24 órán belül kell megtörténnie.
- Vastag ágyazat használatakor a habarcsnak kellően keménynek és száraznak kell lennie.
- A DIN 18352 szabvány követelményeit kell alkalmazni.

KEVERÉSI ARÁNY

Iszapos eljárás:

- 15 kg SCHÖNOX SB FLEX anyaghoz kb. 3,1 liter víz
- 5 kg SCHÖNOX SB FLEX anyaghoz kb. 1 liter víz

Fugázó eljárás:

- 15 kg SCHÖNOX SB FLEX anyaghoz kb. 1,6 liter víz
- 5 kg SCHÖNOX SB FLEX anyaghoz kb. 0,5 liter víz

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- Egy tiszta edényt használva, keverje el a SCHÖNOX SB FLEX anyagot tiszta, hideg vízben, amíg homogén keveréket nem kap. 600 fordulat/perc fordulatszámú keverőgép használata javasolt.
- Az iszapos állagú fugázó habarcsot mélyen nyomja bele a fugába egy gumi lehúzóval, szivacsos simítóval, szivaccsal vagy fugabehúzóval.
- A fuga optimális kitöltöttségéhez ismétlje meg a fugázást, kerülje a fugák beszórását.
- Miután a fugázó habarcs kötése megkezdődött (ujj-teszt), a fuga körvonalainak lemosásához és a tisztításhoz használjon szivacsos simítót.
- A tiszta és gyors fugázáshoz használjon fugázó szettet

**MEGJEGYZÉSEK A
FELDOLGOZÁSHOZ,
KORLÁTOZÁSOK**

- Fugázás közben és utána védje a kerámia burkolatokat a közvetlen napfénytől és a huzattól.
- Az eszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.
- Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól.
- Minden információ a szabvány körülmények közötti felhasználásra vonatkozik.
- A SCHÖNOX SB FLEX cementet tartalmaz. Nedvességgel érintkezve erősen lúgosan reagál, ezért védje bőrét, szemét és légző-rendszerét. Ne lélegezzen be port. Érintkezés esetén azonnal bő vízzel öblítse le. Szembe kerülés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az alapozás, a habarcságyazat vagy a burkolat által okozott egyenetlen nedvesség eloszlás a fugázó anyag színárnyalatának megváltozását eredményezheti. Ez nem befolyásolja a fugázó anyag minőségét és amennyiben a környezeti feltételek megfelelőek, ez fokozatosan visszaállhat. Nem vállalunk garanciát a színárnyalatbeli eltérésekre.
- A SCHÖNOX SB FLEX használata nem helyettesíti a tömítés szükségességét.
- A fugázó anyag kiválasztásakor mindig vegye figyelembe a kerámia vízfeltevő képességét, valamint a kerámia gyártójának előírásait.
- Enyhe színeltérések előfordulhatnak. Ezért csak azonos sorozatszámú fugázó anyagot használjon egy adott felületen.
- A fugázott felületek védelmére és tisztítására kizárólag semleges tisztítószer használata javasoljuk. Tisztítás után a felületet öblítse le tiszta vízzel.
- A SCHÖNOX SB FLEX nem saválló. A savas tisztítószer, melyeket pl. citromsav, ecetsav vagy más savak felhasználásával készítenek, a fuga tartós károsodását okozhatják. Ezért a tisztítást lehetőleg semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerekkel kell végezni. Ilyen tisztítószer használatakor kövesse a gyártó utasításait és kerülje annak túladagolását. A nem megfelelő tisztítás a garancia elvesztésével jár.
- Savas tisztítószer használata előtt a felületet nedvesítse be, így lezárva a pórusokat vízzel. Tisztítás után a felületet öblítse le vízzel, hogy semlegesítse azt.
- A SCHÖNOX SB FLEX-el fugázott felületek 7 nappal a fugázás után gőzzel tisztító készülékkel tisztíthatók (a súrolókefék használata nélkül).
- Úszómedencékben, porcelán padlólapok, hasított klinker, fugázásához a SCHÖNOX XR 40 cement bázisú, nagy teherbírású fugázó habarcs használatát javasoljuk.

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu

Termék Adatlap

SCHÖNOX® SB FLEX

2018.10.25..

