

TERMÉK ADATLAP

SikaShield® Titanol VS

Oldószer tartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes kellősítő hídszigetelő lemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaShield® Titanol VS oldószer tartalmú, alacsony viszkozitású bitumenes kellősítő, az RVS 15.03.12. szabvány szerint.

FELHASZNÁLÁS

Bitumenes kellősítő kültéri használatra

- Tapadóhíd bitumenes hídszigetelő lemezekhez, ásványi és nedvszívó alapfelületekre (pl. beton, cementbázisú felületek).

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó tapadás
- Külsőleg ellenőrzött és tesztelt rendszer
- Nem igényel fagybiztos tárolást
- Festhető, szórható
- Jó vegyszerállóság

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Bitumen aránya 30-50 tömeg%, lakkbenzin
Csomagolás	25 l-es fémvödör
Szín	Fekete
Eltarthatóság	Nincs korlátozás. Megfelelő tárolás esetén a műszaki jellemzők 24 hónapig garantálhatók.
Tárolási feltételek	Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, temperált raktárban legalább 2 évig eltartható.
Sűrűség	kb. 0,9 kg/dm ³
Lobbanáspont	+23°C és +40°C között (MSZ EN 22719)
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	56 - 66%
Viszkozitás	Kifolyási idő: ≤ 10 mp (MSZ EN 12846)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Lágyulási pont	≥ +80°C (visszanyert bitumené, gyűrűs-golyós teszt alapján)	(MSZ EN 1427)
Lefejtési ellenállás	≤ 30 [1/10 mm] (visszanyert bitumené)	(MSZ EN 1426)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	0,2 - 0,3 l/m ²
Levegő környezeti hőmérséklete	Legalább +5°C feldolgozás közben.
Alapfelület hőmérséklete	Legalább +5°C feldolgozás közben.
Alapfelületek	Ne alkalmazza nedves felületre.
Száradási idő	kb. 3 óra (+20°C feletti hőmérsékleten) Függ a hőmérséklettől, a környezeti feltételektől és a feldolgozott alapozó mennyiségétől.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Kizárólag kültéri felhasználásra alkalmas!

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

Alapfelület minősége:

Az alapfelület legyen egyenletes, szilárd, sima, tiszta, száraz, illetve éles, kiálló részekről, zsírtól, olajtól, portól és gyengén tapadó részekről mentes.

Alapfelület előkészítése:

A megfelelő eszköz segítségével készítse elő az alapfelületet a kívánt felületi minőség elérése érdekében.

Feldolgozás:

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani. A feldolgozásra vonatkozó szabványokat és előírásokat be kell tartani.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
SikaShield® Titanol VS
Március 2025, Version 03.01
02072560100000030

SikaShieldTitanolVS-hu-HU-(03-2025)-3-1.pdf

