

TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® Synthese-44 D

Formaleválasztó szer - szintetikus olaj alapú

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Separol® Synthese-44 D felhasználásra kész, szintetikus olaj alapú formaleválasztó szer betonhoz és habarcszhoz, mely meggátolja az acél öntőformák rozsdásodását is.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Separol® Synthese-44 D alkalmazható helyszínen kevert és előregyártott beton esetén:

- fa, beton, acél, műanyag, üvegszál és alumínium zsaluzatra
- alacsony és magas hőmérsékleten (-15°C és +90°C között)
- vibrált és öntömörödő beton esetén

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló minőségű betonfelület
- Meggátolja a zsaluzat rozsdásodását
- A leválasztó szerrel kezelt zsaluzat tiszta marad
- Lehetővé teszi a festék- és más bevonatok későbbi felhordását

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás	210 literes hordó
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 3 évig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz, közvetlen hőtől és napsugárzástól védett helyen, +5°C és +45°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Sűrűség	kb. 0,82
Lobbanáspont	> 61°C

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	▪ Fa: kb. 25 m²/kg ▪ Acél vagy műanyag: kb. 50 m²/kg Az anyagszükséglet függ a szélviszonyoktól, a páratartalomtól és a hőmérséklettől.
-------------------	---

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

Kerülje a formaleválasztó szer túlzott alkalmazását, mert így az anyag a függőleges felületről lefolyva tócsát képez a zsaluzat aljánál, illetve a megszilárdult beton elszíneződését okozhatja. Egy száraz ronggyal vagy szivaccsal távolítsa el a felesleges anyagot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Separol® Synthese-44 D felhasználásra kész termék. A zsaluzat felülete legyen tiszta, nedvességtől, szennyeződéstől és cementiszaptól mentes. Egy rétegben, egyenletesen dolgozza fel ecset, henger vagy szóróberendezés segítségével.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Separol® Synthese-44 D

Április 2025, Version 02.01

021405021000000140

SikaSeparolSynthese-44D-hu-HU-(04-2025)-2-1.pdf