



SikaBond® Carpet-1

Szőnyegpadló ragasztó

Termékleírás A SikaBond® Carpet-1 egykomponensű, oldószermentes, diszperziós ragasztó szőnyegpadlókhöz.

Alkalmazási terület

- A SikaBond® Carpet-1 alkalmas:
 - Szintetikus hátoldalú szőnyegekhez
 - Filc hátoldalú (CV - cushioned vinil) padlóburkolatokhoz
 - Tűnemezelt szőnyegekhez
 - Töltőanyag mentes, páraáteresztő textil padlóburkolatokhoz nedvszívó aljzaton.

Termékelőnyök

- Nedves ragasztású ragasztó nedvszívó aljzaton
- Nagyon erős kezdeti tapadóerő
- Felhordási idő: kb. 20 perc
- Könnyű felhasználás
- Magas tapadóerő
- Alkalmas padlófűtéses aljzatokhoz
- Alkalmas nedves samponos tisztításhoz a RAL 991 A2 szerint
- Görgősszék igénybevételre alkalmas
- Oldószermentes

Vizsgálatok

Engedélyek EMICODE EC 1, nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
 GISCODE: D1

Környezetvédelmi értékelés	LEED® EQc 4.1	SCAQMD, 1168. előírás	BAAQMD, 8. szabályzat 51. előírás
	megfelelt	megfelelt	megfelelt

Termékadatok

Megjelenés

Szín Bézs

Szállítás 14 kg-os műanyag vödör (44 vödör/raklap)

Tárolás

Tárolási körülmények / eltarthatóság Eredeti, sértetlen csomagolásban, fagytól és közvetlen napsütéstől védett, száraz helyen +15 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 15 hónapig.



Műszaki adatok

Vegyí bázis	Egykomponensű akrilát diszperzió
Sűrűség	Kb. 1,46 kg/dm ³ (DIN 53 479)
Bőrösödési- / felhordási idő	< 15 perc (+23 °C-on / 50% relatív páratartalom)
Kötési idő	< 48 óra (+23 °C-on / 50% relatív páratartalom)
Állékonyág	Konzisztencia: közepesen viszkózus, nagyon könnyen szétoszlatható
Alkalmazási hőmérséklet	+15 °C - +25 °C-ig padlófűtés esetén is alkalmazható.

Rendszerinformáció

Rendszerfelépítés	A SikaBond® Carpet-1 a Sikafloor padlórendszer termékei közé tartozik, mint például: Sika® Primer alapozó Sika® Level termékek önterülő kiegyenlítő rétegek kialakítására
--------------------------	--

Feldolgozási feltételek

Anyagfelhasználás	400 - 500 g/m ² , a padlóburkolattól és az aljzattól függően TKB / B1 típusú simítóval
--------------------------	---

Alapfelület minősége	<p>A felület tiszta, száraz, egyenletes, olajtól, zsírtól, portól és laza részekről mentes legyen. Festéket, cementtejet és az egyéb nem jól tapadó részeket távolítsuk el.</p> <p>Az általános építőipari szabályokat tartsuk be.</p> <p>Az aljzat elkészítése a nemzeti szabványok, mint pl. a VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253 szabványok követelményei szerint történik. Megfelelő nyomó- és tapadószilárdságú legyen. Az aljzatot a DIN 18202 német szabvány szerint kell elkészíteni.</p> <p>A hibás/sérült aljzatot megfelelő eljárással, pl. csiszolással, marással, porszívózással, esetleg alapozással javítsuk ki. Amennyiben ez nem történik meg, panaszt tehetünk írásban.</p> <p>Megfelelően nedvszívó és egyenletes aljzat kialakításához, amely görgős székekhez is megfelelő, hordjunk fel egy cementbázisú kiegyenlítő réteget min. 2 mm rétegvastagságban, pl. SikaLevel-200 vagy -300 Extra.</p> <p>Öntött aszfalt és egyéb nem nedvszívó aljzat esetén, valamint nedvességre érzékeny aljzatok esetén, mint pl. kalciumszulfát alapú vagy magnezit-esztrich, hordjunk fel egy önterülő réteget legalább 2 mm-es rétegvastagságban.</p> <p>Padlófűtéses aljzat esetén ellenőrizze a meglévő mérési pontok nedvességtartalmát a DIN 4725/4 német szabvány szerint.</p>
-----------------------------	---

Alapfelület előkészítés	<p>Beton/cementesztrich:</p> <p>Az alapfelületet a kívánt minőség eléréséhez mechanikusan készítse elő és alaposan tisztítsa meg porszívózással.</p> <p>A tapadási tulajdonságok javításához és erősen nedvszívó cementes alapfelület esetén használjunk Sika® Level-01 Primer alapozót (vízzel 1:4 arányban keverve). Részletes információért lásd a Sika® Level-01 Primer Termék Adatlapját, vagy kérjen tájékoztatást a Sika Műszaki Szaktanácsadó Szolgálatától.</p>
--------------------------------	--

Feldolgozási megjegyzések / korlátozások

Alapfelület hőmérséklete	A SikaBond® Carpet-1 felhordása idején és a teljes kikötésig az alapfelület hőmérséklete +15 °C felett legyen.
Környezet hőmérséklete	Min. +15 °C (ajánlott minimum +18 °C)
Alapfelület nedvességtartalma	A száraz, textil padlóburkolat nedvesség hatására zsugorodhat!
Relatív páratartalom	40% és 65% között

Feldolgozási tudnivalók

Feldolgozási módszerek / eszközök	<p>Használat előtt a SikaBond® Carpet-1 anyagot alaposan keverjük fel.</p> <p>Egy simító segítségével egyenletesen hordjuk fel az aljzatra a ragasztót mindaddig, míg az ragadós marad, és kitűnő tapadást biztosít. A ragasztót egyenletesen kenjük fel az aljzatra egy fogazott simító (TKB/B1 típus) segítségével.</p> <p>Kb. 5-10 perces szellőzési időt követően vigyük fel a padlóburkolatot az aljzatra, és alaposan nyomjuk bele, különösen a szegélyek mentén és a megfeszített területeken. Ismételjük meg a nyomást kb. 15-20 perc múlva. Ha nem lehetséges, cseréljük ki az elhasználdott fogas simítót újra, vagy használjunk más típusú fogazott simítót (pl. B2-t a B1 helyett).</p> <p>Abban az esetben, amikor töltőanyag nélküli, páraáteresztő padlóburkolatot fektetünk, biztosítsunk előtte kb. 15 perc szellőztetési időt. Soha ne fektessük a burkolatot a nedves ragasztóba, mert a nedvesség negatív hatást gyakorol a padlóburkolat hátoldali rétegére!</p> <p>Nagyon merev textil- vagy nemezburkolat alkalmazása esetén javasoljuk egy saját készítésű vizsgálat elvégzését, vagy a SikaBond® Carpet Uni használatát.</p>
--	---

Eszköztisztítás	Közvetlenül használat után az összes eszköz és berendezés vízzel vagy Sika® TopClean-T tisztítóval megtisztítható. A megszilárdult anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani.
------------------------	---

Feldolgozási megjegyzések / korlátozások	<p>A SikaBond® Carpet-1 felhordása csak tapasztalt felhasználók számára ajánlott.</p> <p>Az optimális bedolgozhatóság biztosításához a ragasztó hőmérséklete minimum +15 °C legyen.</p> <p>A padlóburkolatot fektetés előtt akklimatizáljuk a helyiségben.</p> <p>Ne használjuk nem porózus alapfelületen (pl. Sika® Primer MB vagy Sika® Primer MR Fast).</p> <p>Egyenetlen alapfelületet megfelelően elő kell készíteni és ki kell egyenlíteni, hogy elkerüljük a diszperziós ragasztó felhalmozódását.</p> <p>Vizes diszperziós ragasztó nem alkalmas anhidrit vagy nem porózus alapfelületre.</p> <p>Néhány alapozó negatív hatással lehet a SikaBond® Carpet-1 tapadására.</p> <p>Fagytól védjük. Miután megfagyott, az anyag többé már nem használható fel.</p> <p>Kerülje a szélsőséges környezeti változásokat (hőmérséklet, páratartalom, ...).</p> <p>A helyi vonatkozó szabványokat és előírásokat tartsuk be.</p>
---	--

Mérési értékek

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

