

# SikaCim® FrostProofer

## Habarcok és betonok fagyásgátló adalékszere

**Termékleírás** A SikaCim® FrostProofer kloridmentes folyékony adalékszer adagolásával alacsony környezeti hőmérséklet esetén is bedolgozhatjuk a habarcsokat és betonokat.

**Alkalmazás** A SikaCim® FrostProofer különösen kisebb mennyiségű habarcsok és betonok előállítását könnyíti meg:

- Fagyásálló keverék előállításához -6 °C hőmérsékletig
- A felhasználás gyorsításához, amikor egy gyors kötés az igény

**Termékelőnyök/jellemzők**

- Egyszerű adagolás (2 műanyag zacskónyi adalékszer ~50 kg cementhez)
- Javítja a bedolgozhatóságot további keverővíz hozzáadása nélkül
- Megnöveli a faggyal szembeni ellenállást
- Növeli a szilárdságot és a vízzáróságot

### Termékadatok

#### Megjelenés

**Színárnyalat** Színtelen folyadék

**Csomagolás** 500 ml-es műanyag zacskó

#### Tárolás

**Tárolási feltételek / eltarthatóság** Felbontatlan és sértetlen eredeti göngyölegben, +5 °C és +25 °C hőmérsékletek között, száraz helyen a gyártástól számított 24 hónapig tárolható. Közvetlen napsütéstől és fagytól védjük.

#### Műszaki adatok

**Vegyis bázis** Speciális só

**Sűrűség** Fajlagos sűrűség 1,25 kg/dm<sup>3</sup>

**pH érték** Kb. 7

**Száranyag tartalom** Kb. 35%

Construction



## Rendszer információ

### Feldolgozási tudnivalók

<b>Felhasználás / adagolás</b>	A cementtartalomhoz kb. 2 tömeg%-ban adagolandó. Ez az alábbiakat jelenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 műanyag zacskó 50 kg cementhez</li> <li>- 1 műanyag zacskó 25 - 35 kg cementhez</li> </ul>
--------------------------------	--

### Alkalmazási utasítás

<b>Elkészítés</b>	A SikaCim® FrostProofer adalékanyagot adjuk a keverővízhez az építési helyszínen, vagy adagoljuk a kész betonkeverékhez.
<b>Feldolgozási eljárás / eszközök</b>	Be kell tartani a betonozásra vonatkozó szabványokat. A frissen bedolgozott betont az előírások szerint kell védeni, utókezelni.
<b>Eszközök tisztítása</b>	Az összes eszközt és berendezést használatot követően vízzel tudjuk megtisztítani. A kikötött anyag csak mechanikusan távolítható el.
<b>Megjegyzések a feldolgozáshoz / korlátozások</b>	<p>A SikaCim® FrostProofer használatát a keverék tervezésekor figyelembe kell venni, a helyi anyagok alkalmazásánál próbakeverést kell végezni.</p> <p>Ha megfagyott és/vagy kicsapódott az anyag, a SikaCim® FrostProofer lassú, intenzív keverés közben, szobahőmérsékleten történő kiolvasztását követően felhasználható.</p> <p>A SikaCim® FrostProofer-t soha ne adjuk hozzá közvetlenül cementhez.</p> <p>A SikaCim® FrostProofer adalékanyagot adjuk a keverővízhez, vagy adagoljuk a kész betonkeverékhez a keverés végén.</p> <p>Felhasználás előtt alkalmassági vizsgálatot kell végezni.</p>

<b>Mérési értékek</b>	Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborvizsgálat eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.
-----------------------	---

<b>Biztonsági előírások</b>	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-----------------------------	---

<b>Jogi tudnivalók</b>	A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.
------------------------	--

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



**Sika Hungária Kft.**  
 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
 Tel.: +36 1 371-2020  
 Fax: +36 1 371-2022  
 info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva  
 rendszeres felügyelettel  
 ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva  
 rendszeres felügyelettel  
 ISO 14001 szerint

