

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika® CarboDur® S NSM

No. 98381453

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	CarboDur® S NSM, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A Sika® CarboDur® S NSM pultrúziós eljárással készült, szénsszál erősítésű polimer (CFRP) lamella, mely alkalmas beton, fa és falazat felületközeli (NSM) szerkezetmegerősítéséhez.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich Svájc
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye általandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	2+ rendszer szerint
7	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Nonprofit Kft. kiadta az A-144/2017 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi. A kiadás éve: 2025.

Teljesítmény nyilatkozat

Sika® CarboDur® S NSM

98381453

2025.11.03.

8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Sűrűség	1,60 g/cm ³	MSZ EN ISO 1183
Száltartalom	> 68 (V/V%)	MSZ EN ISO 1172
Szakítószilárdság, f_{LK}	2800 N/mm ²	
Rugalmassági modulus		
- átlagérték, E_{Lm}	170000 N/mm ²	MSZ EN ISO 527-4
- karakterisztikus érték, E_{Lk}	161900 N/mm ²	
Szakadási nyúlás, ϵ_{Lk}	1,60%	
Tűzvédelmi osztály	B-s2,d0	MSZ EN 13501-1
Tapadószilárdság beton felületen	$\geq 1,5$ N/mm ²	MSZ EN 1542
Interlamináris nyírószilárdság	$13,7 \pm 1,2$ N/mm ²	MSZ EN ISO 14130
Üvegesedési hőmérséklet	> +100°C	MSZ EN 61006

9 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Biatorbágy, 2025.11.03.

Boros Mihály
üzletágvezető



Berecz András
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

Sika Hungária Kft.
H-2051 Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Tel.: +36 1 371 2020
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® CarboDur® S NSM
98381453
2025.11.03.

Teljesítmény nyilatkozat

Sika® CarboDur® S NSM

98381453

2025.11.03.

