

TERMÉK ADATLAP

SikaTard®-930

Kötéskeleltető betonadalékszer

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaTard®-930 egy folyékony betonadalékszer a cement hidratációjának szabályozására. A betonkeverék kötése hosszú időtartamra késleltethető anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatással lenne a beton teljesítményére.

FELHASZNÁLÁS

- Főként száraz és nedves eljárású lőttbetonhoz, ahol adott ideig meg kell gátolni a cement hidratációját (pl. alagútépítés)
- Stabilizálja a betonkeveréket órákon / napokon keresztül

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Szabályozza a cement hidratációját
- Kompatibilis a Sika® Sigunit® kötésgyorsító adalékszerekkel, melyek azonnal megindítják a cement hidratációját
- Nem tartalmaz kloridokat és egyéb olyan anyagokat, melyek elősegítik a betonacél korrózióját

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 934-5 szabvány szerint: Adalékszerek lőttbetonhoz - Konzisztencia-szabályozó adalékszerek

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Polikarboxilát alapú vegyületek
Csomagolás	Hordó IBC Ömlesztett További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Színtelen folyadék
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +1°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 1,1 kg/l
pH-érték	kb. 3

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás	A SikaTard®-930 általában a beton előállítása közben, a cement tömegére vonatkoztatva 0,2 - 3% mennyiségben kell a keverékhez adni. Az alábbi táblázat a körülbelüli késleltetési időtartamot mutatja az adagolás függvényében.
-------------------	---

SikaTard®-930 adagolása	Késleltetési időtartam órákban
0,4 %	kb. 8
0,6 %	kb. 10
0,8 %	kb. 15
1,0 %	kb. 20
1,2 %	kb. 25
1,4 %	kb. 30
1,6 %	kb. 40
1,8 %	kb. 60
2,0 %	kb. 75

A táblázat csak útmutatóként szolgál. Meghatározott késleltetési időtartam esetén próbakeveréket kell készíteni a helyben beszerzett cementtel felhasználásával.

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Összeférhetőség

A SikaTard®-930 általában alkalmazható minden típusú portlandcementtel, valamint Sika® Sigunit® kötésgyorsító adalékszerekkel. Meghatározott késleltetési időtartam esetén előzetes próbakeveréseket kell végezni. További információért és egyedi kombinációk esetén forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- A SikaTard®-930 adalékszer a betonkeverő telepen kell a keverékhez adni.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

SikaTard®-930

Augusztus 2026, Version 02.01
021406011000000033

SikaTard-930-hu-HU-(08-2026)-2-1.pdf

