

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® DUROCOLL

Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szálerősített, nagyteljesítményű diszperziós ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmas PVC design burkolatok (LVT), PVC és CV padlóburkolatok, valamint nemez hátoldalú burkolatok ragasztásához nedvszívó alapfelületre. Beltéri használatra. Az erős és rugalmas ragasztóbordák kiegyenlítik a burkolat méretváltozásait.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX DUROCOLL alkalmas

- LVT burkoló lapok
- PVC és CV padlóburkolatok
- PVC hátoldalú textil burkolatok
- egy- vagy többrétegű nemez
- Schönox® TS

ragasztásához megfelelő nedvszívó képességgel rendelkező, beltéri alapfelületekre, lakó- és üzleti környezetben.

TERMÉKELŐNYÖK

- építésügyi hatóságok által engedélyezett
- károsanyag kibocsátásra bevizsgált építési termék a DIBt-irányelvek szerint – engedélyezési szám: Z-155.20-168
- EMICODE EC 1^{PLUS}: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
- megfelel a 2014/90/EU Tengerészeti felszerelésekről szóló irányelv (MED) követelményeinek
- szálerősített
- lágyítószerekkel szemben ellenálló
- beltéri használatra
- alkalmas nedves ragasztáshoz
- oldószermentes a TRGS 610 szerint
- csekély szagú
- csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség
- alkalmas székgörgők általi igénybevételhez az MSZ EN 12529 szabvány szerint

- alkalmas samponos tisztításhoz a RAL 991 A2 szerint
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- nagymértékű felfejtési ellenállás
- rövid várakozási idő
- feldolgozása egyszerű
- feldolgozható SCHÖNOX kiegyenlítő habarcsokra
- nagyon magas végső szilárdság
- tapadószilárdság gyors felépülése

TERMÉKADATOK

VEGYI ALAPANYAG műgyanta diszperzió kötőanyagokkal

MEGJELENÉS

SZÍN

krém-bézs

CSOMAGOLÁS

14 kg-os műanyag vödör

3 kg-os műanyag vödör

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX DUROCOLL-t hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolja. Tárolási hőmérséklet legalább +5°C. Zárt csomagolásban 1 évig eltartható. A felbontott csomagolást használat után azonnal zárja vissza és a lehető legrövidebb időn belül használja fel. A képződött bőrt távolítsa el, ne keverje bele a ragasztóba.

SÚRÚSÉG

kb. 1,35 kg/l

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

alapfelület hőmérséklete legalább +15°C

ANYAGSZÜKSÉGLET

TKB A1-A2 fogazott simítóval: 250 – 300 g/m²

TKB B1-B2 fogazott simítóval: 350 – 450 g/m²

VÁRAKOZÁSI IDŐ

kb. 5 – 20 perc

NYITOTT IDŐ

kb. 20 – 30 perc

SZÁRADÁSI IDŐ

kb. 24 óra

VÉGSŐ SZILÁRDSÁG

kb. 72 óra után

Ezek az értékek hozzávetőlegesek, függnek a helyi éghajlati változásoktól, az alapfelület nedvszívó képességétől és a feldolgozás módjától.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, mérettartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő anyagoktól mentes, pl.: por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- Ép, egyenletes, megfelelő nedvszívó képességű felület érhető el a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő habarcsaival, melyek rétegvastagságának el kell érnie a legalább 2 mm-t párazáró burkolatok-, valamint nem nedvszívó alapfelületek esetén.
- Az egyedi burkolatok alapfelületi követelményeinek teljesítésére vonatkozóan olvassa el a burkolat gyártójának a termékre vonatkozó műszaki információit.
- Az érvényben lévő szabványok, irányelvek és termék adatlapok követelményei alkalmazandók.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A SCHÖNOX DUROCOLL nagyon alacsony károsanyag kibocsátású diszperziós ragasztó, melyet használat előtt alaposan fel kell keverni.
- A SCHÖNOX DUROCOLL-lal ragasztandó burkolat legyen előkészítve, feszültségmentesen és vízszintesen elhelyezve.
- A ragasztót egy fogazott simító segítségével egyenletesen oszlassa szét az alapfelületen. Kerülje a ragasztó csomósodását.
- Ajánlott fogazott simító méretek:
 - PVC és CV padlóburkolatok: TKB A1
 - LVT burkoló lapok: TKB A1/A2
 - PVC hátoldalú textil burkolatok hangszigetelő alátéttel: TKB A1/A2
 - Textil burkolatok: TKB B1/B2
- A feldolgozandó ragasztó mennyisége függ a burkolat hátoldalától. Biztosítsa a megfelelő nedvesítést.
- Buborékmentesen fektesse le a burkolatot, majd alaposan hengerelje át. A várakozási idő után hengerelje át ismét.
- A hézagok tömítése előtt várjon legalább 24 órát.
- Ragasztási fázisok:
 - „nedves fázis”: a feldolgozott ragasztó még nem mutat felfejtési ellenállást.
 - „félnedves fázis”: megkezdődik a tapadás, a ragasztóborda felső része átlátszó, szálhúzás tapasztalható. A ragasztóborda még nem száradt át.
- A PVC design burkolatok fektetési módját a ragasztó nyitott idejéhez kell igazítani.
- Régi ragasztómaradványokra történő ragasztás kölcsönhatáshoz, ezáltal kellemetlen szagokhoz vezethet.

**MEGJEGYZÉSEK A
FELDOLGOZÁSHOZ,
KORLÁTOZÁSOK**

- Használat után minden eszközt tisztítson meg alacsony felületi feszültségű vízben.
 - Azonnal távolítsa el a burkolat felületéről a szennyeződések és a ragasztómaradványokat a megfelelő tisztítószerrel (pl. SCHÖNOX FIX CLEAN, Sika Handclean).
 - Legkorábban 72 óra elteltével takarja le a burkolatot felületének védelme érdekében.
 - Kövesse a burkolat gyártójának utasításait. Kétség esetén végezzen tesztet egy kis felületen.
 - Az érvényben lévő szabványok, irányelvek és termék adatlapok követelményei alkalmazandók.
-

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu