

SikaBond®-T19

Támaszláb-ragasztó a búvótér- és kettőspadlóknál

Termékleírás:	A SikaBond-T19 egykomponensű, poliuretán kötőanyagú, elasztikus ragasztó.
Alkalmazási terület:	A SikaBond-T19 alkalmazható a kettőspadlók és búvótérpadlók támasztólábainak leragasztásához, javítva az állékonyt, annak biztonságát. A kettőspadlók és búvótérpadlók alkalmazása megtalálható az irányítási épületeknél, kórházakban, régi épületek felújításánál, kommunikációs és számítástechnikai központokban, kapcsolóhelyiségekben, laborokban és nagy tisztaságú helyiségekben valamint irodamodernizálásoknál.
Termék előnyök:	> egykomponensű > ütésálló, vibrációcsillapító > egyszerűen feldolgozható > a RAL-GZ 941 szerint kettőspadlóknál alkalmazható > a búvótérpadlóknál alkalmazható > padlóburkolati rendszerekkel együtt vizsgálva: Sika Repair Modul: kétkomponensű, diszperziós epoxibevonat, Sikafloor-2530 W: vizes bázisú, egykomponensű, epoxigyanta bevonat (betonszürke, kőszürke és homokszürke), Passivol olaj elleni védőszer: színes, egykomponensű műgyanta-diszperzió (homokszürke, fehér) > tapadás betonon, bútorlapon, szálerősített gipsz- és cementlapon tapadásfokozó segédanyag nélkül
Színárnyalat:	Technoszürke
Szállítás:	600 ml-es monoporción (20 db/karton)
Eltarthatóság:	Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz helyen +5 °C és +25 °C között 9 hónapig tárolható a gyártási dátumtól számítva.
Termékadatok:	
Sűrűség:	Kb. 1,25 kg/dm ³
Kötőanyag bázis:	Nedvességre szilárduló, egykomponensű poliuretángyanta
Bőrképződés: (ragadásmentességi idő)	Időjárástól függően kb. 50 perc
Keményedési sebesség:	2 mm 10 óra alatt (+23 °C és 50% relatív páratartalom) 4 mm 24 óra alatt (+23 °C és 50% relatív páratartalom)
Shore A keménység:	Kb. 40
Állékony:	Állékony
Vízszintes elmozdulási igénybevétel:	1-3 osztály (RAL-GZ szerint kb. 2 mm ragasztóvastagságnál, kb. 80 cm ² támaszfelületnél, 30 cm támaszmagasságnál)
Fontos tudnivalók:	– A térhálósodáshoz elegendő nedvességfelvételre van szükség a környezetből (levegő, alapfelület). – Nem használható polietilénre, polipropilénre, teflonra és lágyan viselkedő műanyagokra (végezzünk előzetes kísérletet)



Feldolgozási tudnivalók:**Feldolgozási hőmérséklet:** +5 °C-tól +40 °C-ig**Alapfelület előkészítés:** A bevonatolt, alapozott vagy nyers alapfelület szilárd, tiszta száraz és pormentes legyen.

A bevonat anyaga a ragasztóval összeegyeztethető legyen.

A fémláb talpának (horganyzott, passzívált stb.) tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lenni.

A talpat Colma-Reinigerrel tisztítsuk és zsírtalanítsuk, vagy más zsírtalanítóval.

Bedolgozás:

A SikaBond-T19-et a talpra vagy az alapfelületre hordjuk fel. Az alapfelület minőségétől függően helyezzük el a szükséges ragasztómenyiséget a tartólábak alá, teljes felületen. 80 cm²-es tartólábhoz kb. 20 ml ragasztó mennyiséget számoljunk. Ezt követően helyezzük a burkolatra a tartólábakat, majd szilárdan a ragasztóba nyomjuk, hogy a ragasztó vastagsága kb. 1-2 mm legyen. A ragasztó felhordásától a tartóláb elhelyezéséig ne teljen el kb. 20 percnél több idő.

Tisztítás:

A ki nem keményedett ragasztó Colma-Reinigerrel eltávolítható. A megkötött ragasztó csak mechanikai úton távolítható el.

Biztonsági előírások:

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Ebben a Műszaki Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

