



**Sika**® **MaxTack**®

**ERŐS GYORSRAGASZTÓ**

**Know-how**  
**ipari minőség az Ön**  
**közelében**

Az Ön Sika képviselője::

Kérjük, az érintett termékek felhasználása előtt tanulmányozza a legújabb Termék Adatlapokat!

**Sika Hungária Kft.**  
Kereskedelmi Üzletág  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Tel +36 1 371 20 20  
Fax +36 1 371 20 22  
www.sika.hu

**Innovation & Consistency** | since 1910

**ULTRA**  
**GYORS**  
**ULTRA**  
**ERŐS**

**Tökéletes megoldás lakás díszíté-**  
**sekhez és felújítási munkákhoz.**

© Sika Hungária Kft. Sika MaxTack leírás 2011.05.



A Sika MaxTack® egy vizes bázisú, gyors kezdeti tapadású ragasztóanyag kitűnő tapadási jellemzőkkel.

Ezzel a sokoldalúan használható nagyszilárdságú ragasztóval csaknem minden előforduló építőanyagot össze tudunk ragasztani, elkerülve a szegek és csavarok használatát az otthoni munkák során.



## Sika MaxTack® előnyök

- Erős kezdeti tapadás
- Biztonságos rögzítés
- Erős és tartós ragasztóerő
- Beltéri és fedett kültéri alkalmazásra
- Nagyon egyszerű, tiszta és biztonságos használat
- Ideális a legtöbb alapfelületen: fa, habarcs, beton, szálcement, alumínium, merev PVC, kerámiák, polisztrén, festett felületek



## Alkalmazás

### Alapfelület előkészítés

- Az alapfelület tiszta, száraz, homogén, egyenletes, olajtól, portól és laza részektől mentes legyen.
- Festéket, cementiszapot és egyéb rosszul tapadó részeket távolítsuk el.


### Kartus előkészítés

- 1 Vágja le a kartusvéget a csavarment felett
- 2 Csavara fel a kinyomócsőrt
- 3 Vágja a csőrt a kívánt méretre
- 4 Helyezze a kartust egy kinyomópisztolyba és kezdje meg a bedolgozást



### Bedolgozás

Pontozással  
(egyenletlen felületek)



Hullámvonalakban  
(nagy felületek)



Vonal mentén  
(keskeny zónák)



### Ragasztás

- A Sika MaxTack® bedolgozása után azonnal pozicionálja a ragasztandó tárgyat és alaposan nyomja a felületre.
- Amennyiben szükséges, 5 percen belül áthelyezheti az elemet.
- Nagyon nehéz elemek rögzítését ideiglenesen 48 óráig támasztani vagy szögelni.
- 48 óra elteltével a ragasztó teljesen kiköt.
- Legerősebb kötés akkor érhető el, ha legalább az egyik alapfelület nedvszívó/porózus.

