

Sika® Mielőtt a burkolólapot leragasztjuk...

Ásványi vízszigetelő rendszer a Sikától:

Sikalastic®-150

Rugalmas vízszigetelő és kiegyenlítő habarcs

SikaTop® Seal-107

Vízszigetelő és kiegyenlítő habarcs

Sika®Ceram-203

Magas minőségű, cement bázisú flexibilis csemperagasztó

Sika® SealTape-S

Rugalmas vízszigetelő erősítőszalag

Sika® Ceram-520 TG

Cementes fugázóanyag bel- és kültérre, padlóra és falra



Felhasználás:

Használható erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban, konyhákban és egyéb vizes helyiségekben. Az ásványi vízszigetelő habarcsok repedés-áthidaló képessége a habarcs típusától függ. A kiemelkedő minőségű habarcsok ellenállnak a víznyomásnak, ennél fogva alkalmasak uszodákhoz és víztározókhoz. 1-2 mm-es vastagságban a feldolgozás módjától függően. A vízszigetelő habarcsra rövid idő múlva közvetlenül lehet ragasztani SikaCeram ragasztóval.

Alapfelület:

Felhasználható falazaton, betonon, gipszkartonon és egyéb felületen (habarcsból függően)

Felhasználás előtt kérjük, olvassa el az érvényes Termék Adatlapot és Biztonsági Adatlapot.



Sika Know-how Fogd és Vidd



Az Ön Sika képviselője

A Sika ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik, és ajánlja Önnek magas minőségű teljes termékcsaládját.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: 371-20-20
Telefax: 371-20-22
E-mail: info@hu.sika.com
www.sika.hu

Innovation & Consistency since 1910



Sika®Ceram-103
Sika®Ceram-203

**Nagyteljesítményű,
vékonyágyazatú, cementbázisú
csemperagasztó**

04/2012



Magas minőségű **merev ragasztó** bel- és kültérre, vízszintes (csak beltérben) és függőleges feldolgozással, **nedvszívó burkolólapokhoz** (mázás kerámia, természetes és műkő, válaszfal építő lapok).



A **Sika® Ceram-103** beltéri fürdőszobák, konyhák, vizes helyiségek stb. vízszintes és függőleges felületén, viszont kültérben csak függőleges felületeken, fedett erkélyeken és teraszokon alkalmazható.

Jellemzők:

- ▲ CE megjelölés szerint C1 osztályú
- ▲ kitűnő tapadás a legtöbb alapfelületen
- ▲ könnyű kezelhetőség a tixotróp konzisztenciájának köszönhetően (alacsony megcsúszás)
- ▲ víz- és időjárásálló



Felhasználás:

A szükséges mértékben tisztítsuk meg az alapfelületet. Egy 25 kg-os zsáknyi anyaghoz 7-8 liter vizet adjunk, és alaposan keverjük össze. Függőleges felhasználáskor egy kissé kevesebb vizet használjunk. Pihentessük a megkevert Sika® Ceram-103 anyagot 5-10 percig. Felhasználás előtt a Sika® Ceram-103-at ismételten keverjük át.

Anyagszükséglet: 2-4 kg/m²



A ragasztóba fektetett lapok 10 percen belül korrigálhatók

Feldolgozhatósági idő (fazékidő): 4 óra (+20 °C-on)

Nyitott idő: 20 perc (+20 °C-on)

Fugázható és gyalogosan járható: 24 óra múlva

Kiszerezés:
25 kg-os zsák



Magas minőségű **flexibilis csemp ragasztó** bel- és kültérben, vízszintes és függőleges felületekre, **tömör és nedvszívó burkolólapokhoz** (gres, mázas kerámia, természetes és műkő, válaszfal építő lapok)



A **Sika® Ceram-203** felhasználható fürdőszobák, konyhák, vizes helyiségek stb. vízszintes és függőleges felületén, falakon általánosan, teraszokon, erkélyeken, medencékben stb. Alkalmos régi kerámialapokon új lapok ragasztására.

Jellemzők:

- ▲ CE megjelölés szerint C2TE S1 osztályú
- ▲ Használható homlokzatra, meglévő burkolatra és padlófűtés esetén
- ▲ Kitűnő tapadás a legtöbb alapfelületen (simított vakolaton és anhidrit esztrichen alapozóval)
- ▲ Könnyű kezelhetőség a tixotróp konzisztenciájának köszönhetően (alacsony megcsúszás)
- ▲ Víz- és időjárásálló



Felhasználás:

A szükséges mértékben tisztítsuk meg az alapfelületet. Egy 25 kg-os zsáknyi anyaghoz 6,75-7,5 liter vizet adjunk, és alaposan keverjük össze. Függőleges felhasználáskor egy kissé kevesebb vizet használjunk. Pihentessük a megkevert Sika® Ceram-203 anyagot 5-10 percig. Felhasználás előtt a Sika® Ceram-203-at ismételten keverjük át.

Anyagszükséglet: 2-4 kg/m²

A ragasztóba fektetett lapok 10 percen belül korrigálhatók

Feldolgozhatósági idő (fazékidő): 4 óra (+20 °C-on)

Nyitott idő: 20 perc (+20 °C-on)

Fugázható és gyalogosan járható: 24 óra múlva



Kiszerezés:
25 kg-os zsák