

TERMÉK ADATLAP

SikaMelt®-001 (former SikaMelt®-9901)

TISZTÍTÓSZER ÖMLEDÉKRAGASZTÓKHOZ

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Vegyvi bázis | Lágyítószer |
| Szín (CQP001-1) | Színtelen |
| Sűrűség | 1,0 kg/l |
| Szilárdtest tartalom | 100 % |
| Felhasználási hőmérséklet | 100 – 180 °C |
| Szavatossági idő | 24 hónap |

CQP = Corporate Quality Procedure (Belső Vizsgálat)

LEÍRÁS

A SikaMelt®-001 alkalmas a reaktív poliuretán ömledékragasztók felhordó berendezéseinek megtisztítására. Eltávolítja a meg nem kötött ragasztóanyag maradványokat a felhordó görgőkről. A SikaMelt®-001 már szobahőmérsékleten is folyékony. Az alacsony viszkozitása miatt leginkább a három görgős felhordó berendezésekhez alkalmas.

TERMÉK ELŐNYEI

- Alkalmas a felhordó berendezések görgőinek megtisztítására
- Megkönnyíti a repedezett ömledékragasztók mechanikus eltávolítását
- Oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaMelt®-001 alkalmas a meg nem kötött ömledékragasztó eltávolítására a felhordó berendezésről. A már megkötött poliuretán ömledékragasztót duzzasztja, így megkönnyíti az eltávolítását.

Megjegyzés: A SikaMelt®-001 nem oldja fel teljesen mértékben a megkötött poliuretán ömledékragasztót.

A termék csak tapasztalt szakkivitelezők részére alkalmas.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felhordás

A SikaMelt®-001 feldolgozási hőmérséklete kb. 150 °C. A görgőrendszer megtisztításához az összes ragasztómaradványt el kell távolítani, szükség esetén mechanikusan. Hagyjon egy kevés ragasztóanyagot a görgőkön, hogy hordozóanyagként szolgáljon a tisztítószert számára. Ezt követően vigye fel a SikaMelt®-001-et a görgőkre az ömledékragasztó feldolgozási hőmérsékletén. 5-10 perc után a tisztítás véget ér, leállíthatja a görgőket. Tisztítsa meg a görgőket egy foszlásmentes ronggyal. Figyelem: A forró tisztítószert eltávolításához használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ha a SikaMelt®-001-et zárt rendszerek tisztítására használja (pl.: tartályok, tömlők), pumpálja át a rendszeren a tisztítószert, míg az meg nem jelenik az eszköz elosztófején. Amennyiben a SikaMelt®-001-et a már megkötött ragasztó duzzasztására szeretné használni, tartsa a tisztítószert a feldolgozási hőmérsékleten 4 órán keresztül az eltávolítás előtt. További információkért olvassa el a tisztítási utasításokat.

TÁROLÁSI KONDÍCIÓK

A SikaMelt®-001 40 °C alatt, száraz helyen tárolandó.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágához. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlapok
- Tisztítási Utasítások
SikaMelt® PUR reaktív ömledékragasztók felhordó berendezései

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

| | |
|-------|-------|
| Vödör | 10 kg |
|-------|-------|

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI

INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékekre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TERMÉK ADATLAP

SikaMelt®-001 (former SikaMelt®-9901)

Version 01.01 (08 - 2019), hu_HU
019409010010001000

