

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® PU 900

OLDÓSZERMENTES, KÉTKOMPONENSŰ, POLIURETÁN RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

Alkalmos rugalmas padlóburkolatok (különösen PVC és gumi), valamint sokféle egyéb anyag nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületre történő ragasztásához.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX PU 900 alkalmas nagy igénybevételnek kitett

- PVC padlóburkolatok
- szintetikus gumi padlóburkolatok
- linóleum burkolatok
- gumiőrleményes alátétek
- műfű szőnyegek

ragasztásához.

A SCHÖNOX PU 900 alkalmas javítóhabarcsként

- esztrich repedéseinek és látszólagos fugáknak kitöltéséhez (különösen öntött aszfalt esztrich esetén)
- SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE termékkel kiegészítve elhanyagolt alapfelületekre

nedvszívó és nem nedvszívó, beltéri alapfelületek esetén, korlátozottan kültéri felületekre is.

TERMÉKELŐNYÖK

- EMICODE EC 1^{PLUS}: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás
- építésügyi hatóságok által engedélyezett
- károsanyag kibocsátásra bevizsgált építési termék a DIBt-irányelvek szerint – engedélyezési szám: Z-155.20-114
- bel- és kültéri használatra
- oldószermentes a TRGS 610 szerint
- csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség
- vízmentes
- gyors szilárdulás
- univerzális felhasználás
- nagyobb rétegvastagság esetén sem zsugorodik
- jó bordaképzés

- padlófűtés esetén is alkalmazható
- alkalmas székgyörgők általi igénybevételhez az MSZ EN 12529 szabvány szerint
- csekély szag
- hosszú nyitott idő
- feldolgozása egyszerű
- magas szilárdsági értékek

TERMÉKADATOK

VEGYI ALAPANYAG

oldószermentes, kétkomponensű poliuretán

MEGJELENÉS

SZÍN

krém-bézs

CSOMAGOLÁS

7,05 kg-os csomagolási egység, tartalma:

- 6,0 kg-os műanyag vödör (A komponens)
- 1,05 kg-os műanyag palack (B komponens)

TÁROLÁS

TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG

A SCHÖNOX PU 900-at hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolja. Tárolási hőmérséklet legalább 0°C. Zárt csomagolásban 1 évig eltartható.

SÚRÚSÉG

1,74 kg/l (keverék)

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

padló hőmérséklete legalább +15°C

ANYAGSZÜKSÉGLET

TKB A2, B1-B3 fogazott simítóval: 500 – 1000 g/m²

FAZÉKIDŐ

kb. 40 perc, +18°C-on

VÁRAKOZÁSI IDŐ

nincs

NYITOTT IDŐ

kb. 70 perc

SZÁRADÁSI IDŐ

kb. 24 óra

VÉGSŐ SZILÁRDSÁG

kb. 24 - 48 óra után

ÁTVONHATÓSÁG

24 - 48 óra után

Ezek az értékek hozzávetőlegesek, függnek a helyi éghajlati változásoktól, az alapfelület nedvszívó képességétől és a feldolgozás módjától.

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, mérettartó és tartósan száraz.
- Tapadást csökkentő anyagoktól mentes, pl.: por, szennyeződés, olaj, zsír és laza részek.
- Kiváló minőségű kiegyenlítő habarcs alkalmazásával (rétegvastagság > 2 mm) megfelelő tapadás érhető el a kiegyenlített alapfelületen. Alkalmos kiegyenlítő habarcsok: SCHÖNOX SP, SCHÖNOX ZM, SCHÖNOX ZMF, SCHÖNOX ZM RAPID, SCHÖNOX AP, SCHÖNOX APF és SCHÖNOX AM.
- Villástargonca forgalomnak való kitettség esetén SCHÖNOX ZM RAPID (rétegvastagság min. 3 mm) alkalmazása ajánlott.
- A DIN 18560 szerinti öntött aszfalt esztricheket, csiszolt, magnézia alapfelületeket és egyéb, nem nedvszívó alapfelületeket nem kell alapozóval bevonni.
- A DIN 68771 szerint lefektetett V100-as forgácslapokat nem kell alapozóval bevonni.
- Az alapfelület kisebb egyenetlenségeit SCHÖNOX PU 900-zal is ki lehet egyenlíteni.
- Az egyedi burkolatok alapfelületi követelményeinek teljesítésére vonatkozóan olvassa el a burkolat gyártójának a termékre vonatkozó műszaki információit.
- Az érvényben lévő szabványok, irányelvek és termék adatlapok követelményei alkalmazandók.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- Adja a B (edző) komponenst az A (gyanta) komponenshez, majd keverje össze alaposan.
- Viseljen megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget.
- A homogén keveredés biztosítása érdekében öntse át a keveréket és tiszta edénybe.
- A SCHÖNOX PU 900-zal ragasztandó burkolat legyen előkészítve, feszültségmentesen és vízszintes pozícióban elhelyezve.
- A SCHÖNOX PU 900 ragasztó csak +15°C feletti hőmérsékleten használható. Az ideális alkalmazási hőmérséklet +18°C és +25°C közötti, az alapfelületé +15°C.
- Öntse ki a ragasztót a vödörből, majd egy fogazott simító segítségével egyenletesen oszlassa szét. A nyitott idő kb. 70 perc, +18°C-on.
- A ragasztót egy fogazott simító segítségével egyenletesen oszlassa szét az alapfelületen. Kerülje a ragasztó csomósodását.
- Ajánlott simító méretek:
TKB A1, A2, A4, A5, B1, B2 és B3
- Fektesse a burkolatot a friss ragasztóágyba, nyomja bele vagy hengerelje át a burkolatot. 1-2 óra elteltével ismétlje meg a hengerelést.
- A feldolgozandó ragasztó mennyisége függ a burkolat hátoldalától. Biztosítsa a megfelelő nedvesítést.
- A hézagok tömítése előtt várjon legalább 24 órát.

-
- A repedések, hézagok kitöltéséhez, tömítéséhez, lezárásához szórja be a még friss ragasztót SCHÖNOX 0,2 - 0,8 mm-es kvarchomokkal, így biztosítva a tapadást a következő réteghez.

MEGJEGYZÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ, KORLÁTOZÁSOK

- Használat után közvetlenül minden eszközt tisztítson meg SCHÖNOX FIX CLEAN-nel.
 - Azonnal távolítsa el a burkolat felületéről a szennyeződések és a ragasztómaradványokat a megfelelő tisztítószerrel (pl. SCHÖNOX FIX CLEAN).
 - Feldolgozás közben a SCHÖNOX PU 900 termék nem érintkezhet vízzel.
 - Kövesse a burkolat gyártójának utasításait. Kétség esetén végezzen tesztet egy kis felületen.
 - LVT vinil lapok SCHÖNOX PU 900-zal történő ragasztása esetén végezzen próbaragasztást. A burkolat öregedése és a gyártási számok közötti eltérések befolyásolják a tapadást.
 - A BEB munkalap előírásai követendők: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“.
-

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu