

FELÜLETKEZELÉS , Sika Marine



	Termék	Sikaflex-291, Sikaflex-298			Sikaflex-295			Sikaflex-292, Sikaflex-296			Sikaflex-290 DC			Sikafloor Marine-352		
	Alapfelület															
1	Alumínium		205	SMM	AP	205	SMM	AP	205	SMM				GR-V 1	205	ZP
	Alumínium / Eloxált		SA			SA			SA							
			205			205	SMM		205	SMM						
2	Acél	AP	205	SMM	AP	205	SMM	AP	205	SMM				GR-V 2	205	ZP
3	Rozsdamentes acél	AP	205		AP	205	SMM	AP	205	SMM						
	Réz		205	SMM												
	Fém alapozó festékkel		SA		AP 3	SA	SMM	AP 3	SA	SMM				GR-V	205	ZP
	Fém 2C Ac/PU- festve		SA			SA			SA							
5	Üvegszálás polié. (UP,EP,PU) lay up oldal	GR-V		SMM	GR-V	205	SMM	GR-V	205	SMM						
5	Üvegszálás polié. (UP,EP,PU) gél oldal		205		AP	205	SMM	AP	205	SMM						
6	PVC, kemény, nem átlátszó		205	SMM					205	SMM						
	ABS		205	SMM		205	SMM		205	SMM						
6,7,8,	PMMA/ PC				AP	SA	209D									
	SikaFloor Marine-352	GR-V 4												GR-V		
	Csúszásmentes fedélzeti burkolat		205													
	Teak fa			SMM			SMM						SMM			
	Fa és fa-származékok			SMM			SMM			SMM			SMM			
10	Fenolgyantás rétegelt lemez	GR-V 5		SMM				GR-V 5		SMM						
	Kerámia nyomat								SA	206GP						
8	Üveg								SA 6							

Megjegyzés:	1	Alternativa:Szemcseszórás alumínium oxidddal
	2	Alternativa:Homokfűvés
	3	Ha az alapozó lekopik
	4	Oldószeres tisztítás nélkül
	5	A fenolos réteget a ragasztás v. tömítés helyén lecsiszolni.
	6	Csak Sikaflex-296-ot használni.

A megadott előkészítések általános esetekre vonatkoznak.

Különleges igénybevétel esetén tapadásvizsgálat elvégzése javasolt! Kérjük forduljanak bizalommal kollégáinkhoz.

GR-V	Csiszolás 60-80 papírral + portalanítás
AP	Finom csiszolás, M600-as csiszoló fátjollal.
205	Sika Aktivator-205, Kiszellőzési idő: min. 10 perc, max. 2 óra
SA	Sika Aktivator, Kiszellőzési idő: min. 10 perc, max. 2 óra
SMM	Sika MultiPrimer Marine, Kisz. idő: min. 10 perc, max. 24 óra
206 GP	Sika Primer-206 G+P, Kisz. idő: min. 10 perc, max. 24 óra
209 D	Sika Primer-209 D, Kisz. idő: min. 10 perc, max. 24 óra
ZP	Sika Cor ZP-Primer, Felhasználásáról kérjük érdeklődjön.

