

**Termék Adatlap**  
Kiadás dátuma: 2017/09  
Verziószám: 02  
Plastocrete® N

# Plastocrete® N

## Képlékenyítő adalékszer

<b>Termékleírás</b>	A Plastocrete® N képlékenyítő és vízzáró beton adalékszer.
<b>Alkalmazási terület</b>	A Plastocrete® N képlékenyítő különösen alkalmas cementhabarcsok és frissbetonok bedolgozhatóságának javítására, a víztartalom 5-15% mértékű csökkentésére és a transzport- és építéshelyi megszilárdult betonok tulajdonságainak javítására, valamint szivattyúzható betonokhoz, vasbetonokhoz és feszített betonokhoz. Továbbá olyan szerkezetek esetén, amelyeket víz tárolására használnak, illetve amelyek vízzel érintkeznek, úgymint: <ul style="list-style-type: none"><li>■ csatornák</li><li>■ szennyvízzel érintkező műtárgyak</li></ul>
<b>Termékelőnyök</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Azonos bedolgozhatóság mellett növeli a beton szilárdságát</li><li>■ Csökkenti a beton zsugorodását</li><li>■ Nyáron is meghosszabbítja a bedolgozhatóság időtartamát</li><li>■ A keverővíz jelentős csökkentése ellenére javítja a frissbeton bedolgozhatóságát</li><li>■ A jobb bedolgozhatóság nagyobb tömörséget és jobb felületminőséget okoz</li><li>■ Javítja a vízzáróságot</li><li>■ Kloridmentes</li></ul>
<b>Vizsgálatok/Engedélyek</b>	A Plastocrete® N képlékenyítő megfelel az MSZ EN 934-2 T.2 / T.9 európai szabvány (Vízcsökkentő / Képlékenyítő – vízzáró adalékszer) követelményeinek.
<b>Termékadatok</b>	
<b>Szín és halmazállapot</b>	Sötétbarna folyadék
<b>Kiszerezés</b>	5 kg és 20 kg-os kanna
<b>Tárolás</b>	
<b>Tárolási feltételek / eltarthatóság</b>	Felbontatlan, eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolva, legalább 12 hónapig eltartható. Közvetlen napfénytől és fagytól óvjuk.



## Műszaki adatok

Hatóanyag	Módosított ligninszulfonát polimer
Sűrűség	1,09 – 1,11 kg/dm <sup>3</sup> (+20 °C-on)
pH-érték	9 – 11 (+20 °C-on)
Teljes klorid-ion tartalom	Kloridmentes (MSZ EN 934-2)

## Rendszerinformáció

Adagolás	0,2-1 % szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
----------	--

## Felhasználási feltételek / korlátozások

Kombinálhatóság	A megfelelő vizsgálatok elvégzése után a Plastocrete® N képlékenyítő adalékszer az alábbi betonadalékszerrel együtt alkalmazható: Plastiment® termékek, Sika® ViscoCrete® termékek, SikaRapid®-2, Sika® Ferrogard®-901, SikaPump®, Sikafume®-HR / Sikacrete AR és Sika® FS 1.
-----------------	--

Felhasználási eljárás / eszközök	A Plastocrete® N képlékenyítő adalékszerrel vagy a keverővízzel egy időben vagy a keverés végén adjuk hozzá a keverékhez. A megfelelő beton előállításának általános szabályait tartjuk be, különösen ügyeljünk a frissbeton megfelelő kikötésére és utókezelésére.
----------------------------------	--

Megjegyzések a feldolgozáshoz / korlátozások	Plastocrete N® képlékenyítőt ne adjuk hozzá száraz cementhez. A Plastocrete® N képlékenyítő adalékszerrel vagy a keverővízzel egy időben vagy a keverés végén adjuk hozzá a keverékhez. A Plastocrete N® felhasználása előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.
--	---

## Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
------------------------------	---

## Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.  
Tel.: +36 1 371-2020  
Fax: +36 1 371-2022  
info@hu.sika.com www.sika.com

