

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-826 HT

OLVADÓ RAGASZTÓRÉTEG ACÉL HÍDPÁLYÁN VALÓ HASZNÁLATRA A ZTV-ING 6-4 SZERINT

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic®-826 HT módosított, duzzadó kopolimer, olvadóragasztó granulátum formájában. Alkalmas az öntött aszfaltnak, a zúzalékvázaz masztixaszfaltnak és az aszfaltbetonnak a Sika hídpálya vízszigetelő rendszeréhez történő ragasztásához.

A módosított olvadóragasztó granulátum alkalmazható a ZTV-ING 6-4 szerinti ragasztóréteggént.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Erős tapadást biztosít a szórással felhordott Sika vízszigetelő réteg és az aszfaltburkolat között
- Kiváló tapadást biztosít a forró aszfalttal való érintkezés során bekövetkező térfogatnövekedés miatt
- Jó tapadó- és nyírószilárdság
- TL/TP BEL-ST (ZTV-ING 6-4) szerinti BAST listán szerepel

FELHASZNÁLÁS

A Sikalastic-892 HM Mastic használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

A granulátum alkalmazása:

- Nedves Sikalastic®-8902 tapadóréteg beszórása
- Nedves Sikalastic-892 HM Mastic tapadóréteg beszórása

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Módosított etil-vinil-acetát kopolimer
Csomagolás	25 kg-os zsák További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Granulátum / Fehér
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	kb. 0,70 kg/m ²
Levegő környezeti hőmérséklete	Ld. tapadóréteg Termék Adatlapja.

Rendszer felépítése

Rendszer felépítése a ZTV-ING 6-4, 1. építési mód, 1. változat szerint:

- Alapozó bevonat: Sikalastic-891 HM Primer
- Tapadóréteg: Sikalastic-892 HM Mastic
- Ragasztóréteg: Sikalastic-826 HT

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

Ne szórja fel a terméket a tapadórétegre, ha a fazékidőt túllépték.

- Az aszfalt hőmérséklete legalább +140°C legyen beton hídpálya esetén.
- Az aszfalt hőmérséklete legalább +160°C legyen acél hídpálya esetén.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

A rendszer jellemzőit a TL BEL-ST határozza meg, és ezek képezik a ZTV-ING 6-4 szerinti, acél hídpályák bevonataira vonatkozó követelmények alapját. Az anyagoknak és rendszereknek a TL BEL-ST szerinti BAST listára való felvétele felhasználható a ZTV-ING 6-4 szerint a termékek és rendszerfelépítések vonatkozó követelményeknek való megfelelés igazolásaként. A Sikalastic®-826 HT granulátumot egyenletesen szórja fel az alábbi módszerek bármelyikével:

- Kézi beszórás
- Alacsony nyomású fúvó berendezéssel
- Sika granulátum szóró kocsi

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-826 HT

November 2025, Version 01.01

020706802100243187

Sikalastic-826HT-hu-HU-(11-2025)-1-1.pdf