

TERMÉK ADATLAP

Sika® Ucrete® P 460

Poliuretán alapozó a Sika® Ucrete® CR460 hézagtömítő anyaghoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Ucrete® P 460 kétkomponensű, poliuretán alapozó porózus és nem porózus alapfelületek kezeléséhez a Sika® Ucrete® CR 460 hézagtömítő anyag feldolgozását megelőzően.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Ucrete® P 460 alkalmazható alapozóként:

- Tapadás javítása betonhoz, Sika® Ucrete® padlóhoz, acél és vas felületekhez
- Túkráterek képződésének csökkentése a Sika® Ucrete® CR 460 tömítőanyagban

Megjegyzés:

- A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.
- A termék bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyorskötésű
- Jó tapadás sokféle alapfelülethez
- Kevés anyagszükséglet, kiváló fedőképesség
- Csekély szag
- Alacsony VOC kibocsátás
- Feldolgozása egyszerű

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Alkalmasság élelmiszeripari és italgyártó létesítményekben, Sika® Ucrete®, HACCP, vizsgálati jelentés száma: I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Európai Halal tanúsítvány (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, tanúsítvány száma: 21453-2/1/1/Y1

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Poliuretán	
Csomagolás	A komponens	0,474 kg-os tartály
	B komponens	0,178 kg-os tartály
	A + B komponens	0,652 kg-os tartály
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.		
Szín	Borostyánsárga folyadék	
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Egy adag kb. 50–80 m hézaghoz elegendő				
Termék hőmérséklete	+5°C és +40°C között				
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között				
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között				
Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)	A Sika® Ucrete® CR 460 tömítőanyag Sika® Ucrete® P 460 alapozóra történő feldolgozása előtt: <table><tr><td>Legalább</td><td>30 perc</td></tr><tr><td>Legfeljebb</td><td>2 óra</td></tr></table> A megadott időértékek közelítő jellegűek, függnek a változó környezeti feltételektől, különösen a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól.	Legalább	30 perc	Legfeljebb	2 óra
Legalább	30 perc				
Legfeljebb	2 óra				

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Gyenge tapadás a nem megfelelő alapozás miatt

A helytelenül meghatározott, illetve ellenőrizetlen alapozó használat a termék teljesítményének megváltozását eredményezheti.

1. Feldolgozás előtt végezzen tapadási vizsgálatot projektspecifikus alapfelületen, az eljárást pedig egyeztesse az érintett felekkel. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

Alapfelület nem megfelelő előkészítése

Az alapozók elősegítik a tapadást, de nem helyettesítik a megfelelő felületelőkészítést és felülettisztítást.

1. Ne használjon alapozót a hézag nem megfelelően előkészített és megtisztított felületeire.

Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz, az alapozó és a tömítőanyag tapadását befolyásoló szennyeződések-től (pl. por, olaj, zsír, cementiszap, tömítőanyag maradványok, gyengén tapadó bevonatok) mentes.

Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, hogy ellenálljon a tömítőanyag mozgása által keletkező feszültségnek.

1. A gyengén tapadó alapfelület eltávolításához drótkéfé, csiszolást, szemcseszórászt vagy más alkalmas gépi szerszámot használjon.
2. A hézag sérült széleit javítsa ki a megfelelő Sika javító termékkel.

- A tömítőanyag feldolgozása előtt távolítsa el a port, laza, málló részeket a felületről.

Az optimális tapadás és a hézag tartósságának biztosítása érdekében, valamint a termék nagy teljesítményt igénylő felhasználása (pl. többszintes épületek hézagai, nagy igénybevételnek vagy extrém időjárásnak kitett hézagok) esetén az alábbi alapozási és előkezelési eljárást kövesse.

KEVERÉS

1. Alacsony sebességű keverőgéppel keverje fel az A komponenst kb. 30 másodpercen keresztül, míg homogén lesz.
2. Adja hozzá a B komponenst.
3. FONTOS Ne keverje túl sokáig a levegő bezárásának csökkentése érdekében. Keverje össze a két komponenst 1-2 percen keresztül.
4. A teljes keveredés biztosítása érdekében kaparja le az edény széléről is az anyagot.

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

1. Az alapfelület megfelelő előkészítése után helyezze a háttérkitöltő profilt a hézagba, a kívánt mélységbe.
2. Ecsettel hordja fel a Sika® Ucrete® P 460 alapozót az alapfelületre. Vékony rétegben ($\pm 100 \mu\text{m}$) hordja fel a hézag széleire is.
3. Amíg a Sika® Ucrete® P 460 alapozó felülete még ragadós (30 perc - 2 óra között, hőmérséklettől függően), öntse a bekevert Sika® Ucrete® CR 460 tömítőanyagot a hézagba úgy, hogy az a szomszédos felületekkel egy síkban legyen. A termék lecsúszás nélkül feldolgozható legfeljebb 2% lejtésű felületre is.
4. A hézag tömítő anyag feldolgozására vonatkozóan ld. Sika® Ucrete® CR 460 termék adatlapja.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208-cal vagy Sika® Cleaning Wipes-100 törölkendővel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Ucrete® P 460

Május 2025, Version 01.01

020515040000000026

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasssa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Ucrete® P 460
Május 2025, Version 01.01
020515040000000026

SikaUcreteP460-hu-HU-(05-2025)-1-1.pdf