

TERMÉK ADATLAP

ADEPLAST® LAROQ MINERALWOOL ADHESIVE

Cementbázisú habarcs ásványgyapot ragasztásához és simításához

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, nagyszilárdságú, cementbázisú ragasztó válogatott adalékanyagokkal és speciális adalékokkal.

FELHASZNÁLÁS

Ragasztóhabarcs ásványgyapot táblák bel- és kültéri ragasztásához ásványi alapfelületekre, úgymint: vakolat, beton, pórusbeton falazóelemek, stb. A termék nem alkalmazható fa, műanyag, fém, stb. alapfelületek esetén.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Ásványgyapot nagyon jól tapad az alapfelülethez
- Könnyen bedolgozható
- Nagy ellenálló képesség
- Rendkívül rugalmas

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Cement, ásványi adalékanyagok, polimerek, lágyítószer.
Csomagolás	25 kg-os zsák Raklap: 48 zsák
Szín	Szürke por
Eltarthatóság	Csomagoláson jelzett gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan csomagolásában, száraz helyen, fa raklapon tárolja.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Kihúzási ellenállás	Tapadósilárdság ásványgyapot táblán: legalább 0,06 N/mm ² (ásványgyapot szakadt) Tapadósilárdság töltőanyagként ásványgyapot táblán: legalább 0,006 N/mm ² (ásványgyapot szakadt) Tapadósilárdság betonon: legalább 0,25 N/mm ² Tapadósilárdság téglán: legalább 0,25 N/mm ²
Tűzzel szembeni viselkedés	A1 osztály
Páraáteresztőképesség	Legalább 20

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	Adja a port a vízhez (6-6,5 liter víz/zsák), majd keverje össze elektromos keverőgéppel, míg krémes állagú, homogén, könnyen bedolgozható, megfelelő folyási képességű keveréket kap. A keverőedény és a keverővíz legyen tiszta. Csak akkora mennyiséget keverjen be egyszerre, melyet 1 órán belül fel tud dolgozni. Nem elegendő mennyiségű víz hozzáadása esetén a termék veszíthet tapadási tulajdonságaiból. Várjon 10 percet, míg a kémiai reakció végbe megy, majd keverje át újra az anyagot.
Anyagfelhasználás	Ragasztás: - kb. 2,5 - 3,5 kg/m² (8x8 mm-es fogazott simítóval) - kb. 4,0 - 5,0 kg/m² (10x10 mm-es fogazott simítóval) Simítás: - kb. 3,9 - 5,5 kg/m²
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között
Fazékidő	Kb. 2 óra
Nyitott idő	Legalább 20 perc

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Tegyen megfelelő intézkedéseket a felület gyors kiszáradással, az időjárás hatásaival, illetve a fagyással szembeni védelme érdekében.
- A termék feldolgozása és kikeményedése közben kerülendő a közvetlen napsugárzásnak és a huzatnak való kitettség.
- Napsugárzás elleni védőháló használata javasolt.
- Kövesse a Biztonsági Adatlapban szereplő információkat.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT: Erősen nedvszívó alapfelületek esetén (pl. pórusbeton, régi vagy új, de erősen nedvszívó téglák, stb.) ragasztás előtt fröcsköljön cementes gúz réteget (Grund Stop) a felületre vagy kezelje alapozóval a nedvszívó képesség csökkentése érdekében, majd hagyja kikeményedni/megszáradni 24 órán keresztül.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, jól tapadó, tömör, repedésektől, zsírtól, portól, málló részekről, sóktól és más, elválasztó réteget képző anyagoktól mentes. A laza, málló részeket és habarcs maradványokat távolítsa el. Ragasztás előtt óvatos kalapácsütésekkel ellenőrizze az alapfelület szilárdságát, hogy az megfelel-e a hőszigetelő táblák ragasztásához.

FELHASZNÁLÁS

Adja a port a vízhez (6-6,5 liter víz/zsák), majd keverje össze elektromos keverőgéppel, míg krémes állagú, homogén, könnyen bedolgozható, megfelelő folyási képességű keveréket kap. A keverőedény és a keverővíz legyen tiszta. Csak akkora mennyiséget keverjen be egyszerre, melyet 1 órán belül fel tud dolgozni. Nem elegendő mennyiségű víz hozzáadása esetén a termék veszíthet tapadási tulajdonságaiból. Várjon 10 percet, míg a kémiai reakció végbe megy, majd keverje át újra az anyagot.

- Bazalt ásványgyapot táblák esetén az alapfelület és a tábla közötti tapadás növelése érdekében először hordjon fel egy vékony réteg ragasztót rozsdamentes acél simítóval a hőszigetelő táblára, mielőtt felragasztaná az alapfelületre.
- Síma, vakolt felületek esetén a ragasztót az ásványgyapot tábla teljes felületére hordja fel egy 10-12 mm-es fogazott simítóval, majd nyomja a hőszigetelő táblát a felületre.
- Egyenetlen felületek esetén a ragasztót pontszerűen dolgozza fel az ásványgyapot tábla felületére egyenlő, kb. 15-20 cm távolságra egymástól, valamint a tábla széleire 3-4 cm széles sávban úgy, hogy az ásványgyapot tábla felületének legalább 40-45%-át bevonja (ellenőrizze rendszeresen). Az ásványgyapot tábla tapadásának növelése érdekében hordjon fel egy vékony réteg ragasztót a hőszigetelő tábla teljes

felületére egy fém simítóval, majd dolgozza fel a ragasztót a szükséges mennyiségben (pontoszerűen vagy a teljes felületre, az alapfelület simaságától függően).

Nyomja az ásványgyapot táblát a szigetelendő felületre. Az egyenes felület úgy érhető el, hogy több táblát egyszerre a felületre nyom egy hosszú fa vagy fém rúd segítségével.

A ragasztóhabarcs tapadási képességét úgy ellenőrizze, hogy az ujjával megérinti a felületét. Ha a paszta az ujjához tapad, az megfelelő tapadási képességet jelent. Az ásványgyapot táblák felragasztása után 24-48 órával (pontoszerű és a széleken történő ragasztás esetén 72 óra), amikor a ragasztó már teljesen kikeményedett, rögzítse a táblákat dübelekkkel: 4-8 dübel/m². Ezután hordjon fel még a ragasztóból az ásványgyapot tábla teljes felületére egy 6x6 vagy 10x10 mm-es fogazott simítóval. A szigetelendő felület tetejétől kezdve terítsen ki egy 5x5 - 10x10 mm-es műanyag bevonattal ellátott üvegszövet hálót, majd a simító egyenes szélével nyomja egyenletesen a ragasztóba. Az üvegszövet hálók átfedése legalább 10 cm legyen. Az ajtók és ablakok sarkait külön, egy legalább 20 cm szélességű és hosszúságú üvegszövet háló darabokkal erősítse meg. Alkáliálló bevonattal ellátott üvegszövet háló használata ajánlott, legalább 145 g/m² tömegű (optimális választás 160 g/m²-es). Az így kapott felületet ásványgyapot ragasztóval kell elsimítani, a teljesen sima felület eléréséig, mely készen áll a dekoratív termékekkel történő bevonásra. A felületi javításokat nedves a nedvesre eljárással kell elvégezni a leválás és/vagy lehámolás lehetőségének kizárása érdekében.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

ADEPLAST® LAROQ MINERALWOOL ADHESIVE

Szeptember 2025, Version 01.01
021830101000242660

ADEPLASTLAROQMINERALWOOLADHESIVE-hu-HU-(09-2025)-1-1.pdf

