

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-306 LUM

Oldószer bázisú tapadást elősegítő anyag bevonatokhoz

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Oldószer bázisú, tapadásjavító anyag	
Szín (CQP001-1)	Halványsárga	
Felhasználási hőmérséklet	+5°C – +40°C	
Feldolgozási eljárás	Áttörles foszlásmentes papírtörővel	
Lefedettsé alapfelület porozításától függően	20 ml/m ²	
Kiszellőzési idő	≥ 15 °C	10 perc ^A
	< 15 °C	30 perc ^A
	legfeljebb / maximum	2 óra ^A
Szavatossági idő	12 hónap ^B	

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)

^A) egyedi felhasználás esetén a hőmérséklet és a kiszellőzési idő eltérő lehet^B) tárolás lezárt tartályban, száraz helyen, +25°C alatt

LEÍRÁS

A Sika® Aktivator-306 LUM oldószer bázisú, halványsárga tapadásjavító folyadék, mely a nedvességgel reagálva aktív csoportokat hoz létre az alapfelületen. Ezek a csoportok kapcsolatot hoznak létre az alapfelület és az alapozó vagy tömítő-/ragasztóanyag között.

A Sika® Aktivator-306 LUM különösen alkalmas nem porózus felületek előkezelésére a Sika rugalmas ragasztó-és tömítőanyagok feldolgozását megelőzően.

A Sika® Aktivator-306 LUM hosszúhullámú UV-fény alatt rövid ideig fluoreszkál. Ezt a tulajdonságát a gyártásközi ellenőrzések során használják.

TERMÉK ELŐNYEI

- UV-fényben látható, alkalmas automatizált gyártásközi ellenőrzéshez
- Egy előkezelés sokféle bevonathoz
- Feldolgozása egyszerű

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Aktivator-306 LUM a tapadás javítására szolgáló folyadék olyan alapfelületeken, mint például előre festett/bevonatolt, porszórt, zománcozott, fényezett vagy alapozóval kezelt felületek.

A Sika® Aktivator-306 LUM nem alkalmazható üvegen és kerámián alapozó nélküli ragasztáshoz.

A termék csak tapasztalt szakkivitelezők részére alkalmas. Felhasználás előtt ajánlott tesztek végezni az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-306 LUM

Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU

014560013060001010

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, szennyeződésektől mentes. A alapfelülethez való tapadás javítható előkezelési eljárásokkal és/vagy azok kombinációjával, pl.: felület borzolása és előtisztítása az aktivátor felhordása előtt.

Felhasználás

A ragasztandó felületeket törölje át egy Sika® Aktivator-306 LUM-mal benedvesített tiszta, fosztlásmentes papírtörölővel. Ezután törölje le egy tiszta, fosztlásmentes papírtörölővel. Soha ne merítse a papírtörölőt az aktivátorba. Csak a papírtörölő tiszta oldalával törölje át a felületet. Ne nedvesítse be kétszer ugyanazt a papírtörölőt, gyakran cserélje.

A Sika® Aktivator-306 LUM-ot takarékosan kell feldolgozni, mivel a túl sok aktivátor tapadási hibát eredményezhet.

Ha az előkezelt felületre nem dolgozzák fel a ragasztót a maximális kiszellőzési időn belül, az aktivátoros kezelést meg kell ismételni (csak egyszer).

Az ideális alkalmazási és felületi hőmérséklet +15°C és +25°C közötti.

Az anyagszükséglet és a feldolgozási mód függ az alapfelület minőségétől.

Minden használat után azonnal zárja vissza a flakont.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Aktivator-306 LUM oldószert tartalmaz, mely egyes frissen feldolgozott fényszerek felületét mattíthatja, vagy meglátszódnak. Végezzen előzetes vizsgálatokat. Soha ne dolgozza fel porózus alapfelületre, mivel ha az Aktivator nem tud teljesen megszáradni, meggátolja a feldolgozott ragasztó- vagy tömítőanyag kikeményedését. Ha szükséges a szomszédos felületeket maszkolással védje.

A Sika® Aktivator-306 LUM nedvességgel reagáló anyag. A termék minőségének megőrzése érdekében fontos, hogy használat után azonnal zárja le a flakont a belső műanyag zárófedéllel.

A felület előkezelésének befejezése után a flakon kupakját szorosan csavarja vissza. A levegő nedvességével hosszan érintkezve a Sika® Aktivator-306 LUM inaktívvá válik. Ne használja a Sika® Aktivator-306 LUM-ot, ha opálössé válik a folyadék. Gyakori használat esetén, a felbontás után kb. egy hónapig, ritkább használat esetén 2 hónapig használható a termék.

Világos színű alapfelületre történő feldolgozás esetén a termék enyhén besárgulhat, de általában ez néhány órán belül teljesen megszűnik.

Soha ne hígítsa vagy keverje a Sika® Aktivator-306 LUM-ot más anyagokkal.

A termék nem alkalmazható ragasztó- és tömítőanyagok elsimitásához vagy tisztítószerként.

Átlátszó vagy áttetsző felületeken történő használat esetén gondoskodjon megfelelő UV védelemről.

LUMINESZKÁLÁS KIMUTATÁS

A Sika® Aktivator-306 LUM a gyártásközi ellenőrzés során 320-420 nm hullámhosszú fényvel megvilágítva láthatóvá válik. Ellenőrzés közben az egyéb fényforrások (pl. napfény, mesterséges fény) kizárásával a vizsgálat minősége nagymértékben javítható.

Megjegyzés: A foszforeszkáló hatás idővel megszűnik.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonsági adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	250 ml 1 000 ml
--------	--------------------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Aktivator-306 LUM
Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU
014560013060001010

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

