

# SikaSense®-8800/31

## Gyorskötésű kontakt ragasztóanyag

### Anyagjellemzők

Vegyí bázis	1K polikloroprén
Szín	Sárga
Sűrűség (20°C-on)	0,9 kg/l
Viszkózitás	Közepes
Szárazanyag tartalom	27%
Lobbanáspont	< +21°C
A ragasztófilm ellenállóképessége	Nem érzékeny nedvességre, fagyra
Ragasztási eljárás	Szórás, hengerezés, ecset , fogazott simítólapp
Kiadósság	Alapfelülettől függően Egyoldalú felhordással, nedvesen: 100 g/m <sup>2</sup> Kétoldalú felhordással, nedvesen: 80 g/m <sup>2</sup>
Ragasztás	Egy- vagy kétoldalú összeillesztés
Száradás	Szobahőmérsékleten
Kiszellőzési idő	Egyoldalú felhordással: 2 perc Kétoldalú felhordással: 8 perc
Nyitott idő	Egyoldalú felhordással: 8 perc Kétoldalú felhordással: 45 perc
Hígítás	SikaSense®-8200/00
Eszközök tisztítása	SikaSense®-8200/00
Tárolhatóság (15-25°C között)	365 nap, felbontatlan, eredeti csomagolásban
Alacsony hőmérsékletű stabilitás	Fagytűrő; lehülve sűrű, szobahőmérsékletre melegítés után fhasználatkész

### Általános meghatározás

A SikaSense®-8800/31 nagyszilárdságú, hőmérsékletálló, felhasználásra kész, gyorskötésű, 1K polikloroprén kontaktragasztó. A SikaSense®-8800/31 az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer szerint készül.

### A termék előnyei

- 1 Komponensű
- Széles tapadási spektrum
- Magas kezdeti szilárdság
- Kiváló ellenállás nedvességgel, faggal szemben
- Gyors kiszellőzési idő

### Felhasználási terület

A SikaSense®-8800/31 alkalmas a hasznjárművek padlóburkolatainak, gumiszőnyegeknek, belső burkolatainak, különböző gumi-profiljainak, ragasztására. Alapfelületek lehetnek: PUR-anyagok, műbőr, fa, gumi, habgumi, festett és bevonat nélküli fémlamezek, fémfóliák, szigetelő anyagok, stb. Hasznjárművek esetében szobahőmérsékleten történő ragasztás esetén a SikaSense®-8800/31 alkalmas különböző műanyagból készült burkoló anyagok, mint padlóburkolat, kerékdobok, szegélyek, lépcsőlapok, ülésburkolatok, falburkolatok ragasztására.



### Kötési mechanizmus

A SikaSense®-8800/31 ragasztóanyag elsődleges megkötése az oldószer kipárolgása, száradás útján jön létre. A végső szilárdulás a vegyi megkötési folyamat eredménye.

### Vegyszerállóság

A SikaSense®-8800/31 ellenálló víz, tenger-, meszes vízzel szemben. Gyenge savak és lúgokkal szemben időlegesen ellenálló. Ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Különleges alkalmazáskor szükség van a témára vonatkozó szaktanácsadásra.

### Alkalmazástechnika

**Felületek előkészítése:** A tapadási felületnek tisztának, száraznak, olaj és formaleválasztó mentesnek kell lennie.

**Felhordás:** A SikaSense®-8800/31 felhordható hengerrel, fogazott simítólappal, ecsettel, szórással.

**Kontaktragasztás** (kétoldalú ragasztás) esetén az elemeket egymáshoz kell illeszteni a kiszellőzési idő után (8 perc) és a nyitott idő letelte előtt (45 perc).

**Nedves ragasztás** (egyoldalú ragasztás) esetén az elemeket 8 percen belül kell összenyomni. Mindig vegyük figyelembe a nyitott időt, vagy hagyjuk az elemeket a ragasztót megszáradni és aktiváljuk újra infrasugárzással.

A tároló doboz felbontása után a ragasztót rövid időn belül fel kell használni.

Az optimális ragasztási hőmérséklet 15°C – 25°C között van.

### Eltávolítás

A még meg nem kötött ragasztóanyagot oldószerrel (SikaSense®-8200/00) lehet lemosni.

A megkötött ragasztóanyag csak mechanikusan távolítható el. Kéz illetve más bőrfelület tisztítására használható Sika® Handclean, vagy erre alkalmas ipari kéztisztítószer.

### További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.  
- Biztonsági Adatlap

### Csomagolási információk

Doboz	24 kg
-------	-------

### Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális Biztonsági Adatlapban található.

### Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb műszaki adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetők:

[www.sika.com](http://www.sika.com)  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest  
Prielle K. u. 6.  
Tel: 06 1 371 20 20  
Fax: 06 1 371 20 22

