

TERMÉK ADATLAP

Sika® Icosit® KC 330 Primer

Egykomponensű poliuretán alapozó Sika® Icosit® KC 330 és 340 termékcsaládhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Icosit® KC 330 Primer egykomponensű, felhasználásra kész, oldószertartalmú, kémiai reakció hatására kikeményedő, poliuretán alapozó.

FELHASZNÁLÁS

Sika® Icosit® KC 330 Primer Kizárólag szakmai felhasználók részére.

Sika® Icosit® KC 330 Primer alkalmas tapadást elősegítő alapozóként:

- Száraz beton és acél alapfelületek előkezelésére
- A Sika® Icosit® KC 330 és 340 termékcsaládokhoz

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kiváló kopásállóság
- Jó behatolási képesség, stabilizálja az alapfelületet
- Nedvesség hatására köt

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Megfelel a LEED® v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Környezetvédelmi Terméknyilatkozatok
- Megfelel a LEED® v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Anyagösszetétel
- Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD) az MSZ EN 15804 szerint. EPD az Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) által függetlenül hitelesítve

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Egykomponensű poliuretán
Csomagolás	3 literes tartály
Szín	Sárgás-barnás, áttetsző
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információkért olvassa el a termék biztonságtechnikai adatlapját.
Sűrűség	1,0 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)

TERMÉK ADATLAP

Sika® Icosit® KC 330 Primer

Szeptember 2026, Version 04.01

020202020020000010

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegy ellenállóképesség

Tartósan ellenáll:

- Víz
- Legtöbb tisztítószer
- Tengervíz

Rövid ideig ellenáll (72 óra):

- Ásványi olajok
- Dízel üzemanyag

Nem vagy csak rövid ideig áll ellen:

- Szerves oldószerek (észter, keton, aromás oldószerek) és alkohol
- Tömény savak és lúgok

További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

Hőellenállás

Maximum, száraz hő esetén, rövid ideig +150°C

Maximum, folyadékok esetén +60°C

Alkalmazási hőmérséklet

Maximum +80°C

Minimum -40°C

Rövid ideig maximum +150°C

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás

0,1–0,2 kg/m²

Termék hőmérséklete

Felhordás előtt +15°C-ra kondicionálja az anyagot

Levegő környezeti hőmérséklete

+5°C és +35°C között

Relatív páratartalom

30% és 70% között

Alapfelület hőmérséklete

+5°C és +35°C között

Alapfelület nedvességtartalma

≤ 3 tömeg%
Legalább 3°C-kal harmatpont felett

Fazékidő

A felbontott edényt még azon a napon belül fel kell használni.

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között)

	+10°C	+20°C	+30°C
Minimum	3 óra	1 óra	1 óra
Maximum	3 nap	3 nap	3 nap

40–60% közötti relatív páratartalomra vonatkozó időértékek.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

BETON

Az alapfelület tapadószilárdsága legalább 1,5 N/mm² legyen. Ha szükséges, ellenőrizze egy próbafelületen. A beton alapfelület legyen száraz.

1. Távolítsa el a gyengén tapadó cementbázisú alapfelületet.
2. Mechanikusan készítse elő a cementbázisú alapfelületet szemcseszórással vagy marással a cementiszap eltávolítása érdekében.
3. A port, laza, málló részeket távolítsa el a felületről, lehetőleg ipari porszívóval.
4. A felület kiegyenlítéséhez, valamint a repedések, lyukak, üregek kitöltéséhez használja a megfelelő Sika-floor®, Sikadur® és Sikagard® termékeket.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Icosit® KC 330 Primer
Szeptember 2026, Version 04.01
020202020020000010

ACÉL

A felületet tisztítsa meg és megfelelően készítse elő SA 2.5 (fényes fém) felületi tisztaságúra, olyan felületi profillal, mely megfelel az előírt tapadószilárdsági követelményeknek.

A felület legyen ép, tiszta, szennyeződésektől (pl. por, olaj, zsír, bevonatok, rozsdá, laza, málló részek) mentes.

Kerülje a harmatpont közeli körülményeket.

A legjobb eredmény elérése érdekében az alapfelület legyen száraz.

1. Mechanikusan készítse elő az alapfelületet, pl. szemcseszórással vagy csiszolással.
2. A tapadást csökkentő por és egyéb szennyeződések eltávolításához használjon ipari porszívót.
3. A lehető leghamarabb hordja fel a Sika® Icosit® KC 330 Primer alapozót a felület újra oxidálódásának és rozsdásodásának megakadályozása érdekében.

FELHASZNÁLÁS

Előfeltétel

Az alapfelület száraz és elő van készítve. A feldolgozási terület jól szellőző.

1. Hordja fel a Sika® Icosit® KC 330 Primer alapozót az alapfelületre egy ecset vagy rövidszálú nejlon henger segítségével.
2. Biztosítsa, hogy folytonos legyen a bevonat az alapfelületen.
3. A következő bevonatot 3 napon belül dolgozza fel. Ha az átdolgozási idő meghaladja a 3 napot, távolítsa el a Sika® Icosit® KC 330 Primer alapozót az alapfelületről szemcseszórással, csiszolással vagy más alkalmas technikával és hordja fel újra.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A felesleges anyagot seperje össze mielőtt kikeményedne és helyezze egy megfelelő hulladékgyűjtő tartályba, majd ártalmatlanítsa a helyi szabályozások szerint.

Rendszeres időközönként, illetve használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Sika® Colma Cleaner-rel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP

Sika® Icosit® KC 330 Primer

Szeptember 2026, Version 04.01

020202020020000010

SikalcositKC330Primer-hu-HU-(09-2026)-4-1.pdf