

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 6. pont 8. és 9. § szerint

### SikaCor® EG Phosphat Rapid

02	06	02	00	004	0	000007	1008
----	----	----	----	-----	---	--------	------

<b>1. Termék típusa:</b> A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>SikaCor®</b>
<b>2. Típuszám:</b> Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	<b>EG Phosphat Rapid,</b> <b>a gyártási számot lásd a szállítólevélen</b>
<b>3. Rendeltetés:</b> Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	<b>Oldószerszegény, kétkomponensű, cinkfoszfát tartalmú, epoxigyanta kötőanyagú alapozófesték acélszerkezetekre.</b>
<b>4. Gyártó neve,</b> bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>Sika®</b> Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Strasse 103-107. D-70439 Stuttgart Németország
<b>5. Képviselő (forgalmazó) neve:</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	<b>Sika Hungária Kft.</b> H-1117 Budapest Prielle Kornélia u. 6. Magyarország
<b>6. Tanúsítási rendszer:</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletben szereplő rendszer(ek):	<b>3 rendszer szerint</b>
<b>7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet:</b> Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	<b>Gyártó/KTI</b> A Sika Hungária Kft. által kibocsátott ML 01/2017 számú Műszaki Leírás alapján, amely a termék típusvizsgálatát tartalmazza, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kiadta a 60/3/3/MKEH-PMFH-16/8/2015/K számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). A kiadás éve: 2017.

<b>8. Bejelentett szervezet (ETA):</b> Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki:	<b>Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)</b>
--	--

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Vizsgálati szabvány	Nemzeti Műszaki Értékelés
SikaCor EG Phosphat Rapid	„A”	„B”		60/3/3/MKEH-PMFH-16/8/2015/K
Megjelenés, szín	különbféle színű viszkózus folyadék	narancssárgás színű folyadék	MSZ EN ISO 1513	
Szag	- szénhidrogén-szerű	-amin-szerű		
Nem illó anyag (m%) (105 °C-on 1 óra)	Keverék: 79		MSZ EN ISO 3251	
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ) (20 °C-on)	kb. 1,80	kb. 0,90	MSZ EN ISO 2811-1	
Viszkozitás (mPas)	1200-1500 (dinamikai D=250 s <sup>-1</sup> )	23-28 (4 mm-es pohár)	MSZ EN ISO 2884-2 MSZ EN ISO 2431	
Lobbanáspont (°C) (zárttéri)	kb. 23	kb. 34	MSZ EN ISO 2719	
Keverési tömegarány	94,7:5,3 (A:B)		gyakorlati	
Fazékidő (óra)			gyakorlati	
	(+10 °C-on)	8		
	(+20 °C-on)	5		
	(+30 °C-on)	2		
Száradási idő (+20 °C-on)				
1-es fokozat (óra)	0,5		MSZ ISO 9117	
6-os fokozat (óra)	1,5		MSZ ISO 9117	
Tapadás, fokozat acéllemezen	0		MSZ EN ISO 2409	

#### A 60/3/3/MKEH-PMFH-16/8/2015/K számú Nemzeti Műszaki Értékelés alapján:

**10. Ajánlott bevonatrendszer:** 240 mikron összes száraz bevonat vastagságban  
**Korrozivitási kategória és elvárt élettartam:** C4 és hosszú, vagy C5-I és közepes

**Sa 2½ vagy Sa 2** felületi tisztaságú (MSZ EN ISO 8501-1 szerint) **min.50 µm vagy közepes (G) Ry5** átlagos érdességmélységű (MSZ EN ISO 8503-1 szerint) acél felületre:

1 x SikaCor® EG Phosphat Rapid	80 µm
1 x SikaCor® EG 1 Rapid v. SikaCor® EG-1 VHS v. SikaCor® ZP-1	80 µm
1 x SikaCor® EG 4 v. SikaCor® EG 5 v. Sika® Permacor®-2330 (+1 m% SikaCor® PUR Beschleuniger)	80 µm

**14. Ajánlott bevonatrendszer:** 320 mikron összes száraz bevonat vastagságban  
**Korrozivitási kategória és elvárt élettartam** C5-I és hosszú

**Sa 2½ vagy Sa 2** felületi tisztaságú (MSZ EN ISO 8501-1 szerint), **min.50 µm vagy közepes (G) Ry5** átlagos érdességmélységű (MSZ EN ISO 8503-1 szerint) acél felületre:

1 x SikaCor® EG Phosphat Rapid	100 µm
2 x SikaCor® EG 1 Rapid v. SikaCor® EG-1 VHS v. SikaCor® ZP-1	2 x 70 µm
1 x SikaCor® EG 4 v. SikaCor® EG 5 v. Sika® Permacor®-2330 (+1 m% SikaCor® PUR Beschleuniger)	80 µm

**16. Ajánlott bevonatrendszer új acélszerkezetek helyszíni varrat zónáihoz:**  
**Korrozivitási kategória és elvárt élettartam C4 és hosszú, vagy C5-I és hosszú**

Sa 2½ és Sa 2 felületi tisztaságú (MSZ EN ISO 8501-1 szerint) acél felületre:

2 x SikaCor® EG Phosphat Rapid v. Sika® Poxicolor Primer HE NEU	2 x 60-80 µm
1-2 x SikaCor® EG 1 Rapid v. SikaCor® EG-1 VHS v. SikaCor® ZP-1	1-2 x 80 µm**
1 x SikaCor® EG 4 v. SikaCor® EG 5 v. Sika® Permacor®-2330	80 µm
(+1 m% SikaCor® PUR Beschleuniger)	

\*\* A közbelső rétegek száma az eredeti (nem varrat zónáknál lévő) bevonatrendszer rétegfelépítésétől és vastagságától függően.

**Acél alapfelületekkel szemben támasztott követelmények**

Tulajdonság	Követelmény	Vizsgálati mód
Bevonatrendszer jelölése	<b>10., 14., 16. bevonatrendszer</b>	
Felület tisztaság (fokozat)	min. Sa 2	MSZ EN ISO 8501-1
Ry5 átlagos érdesség-mélység -komparátorral, fokozat -tűs módszerrel, µm	közepes (G) min. 50	MSZ EN ISO 8503-1 MSZ EN ISO 8503-4

**Feldolgozással szembeni követelmények, építés közbeni ellenőrzés**

Tulajdonság	Követelmény		Vizsgálati mód
Bevonatrendszer jelölése	<b>10., 14. bevonatrendszer</b>	<b>16. bevonatrendszer</b>	
A rendszer felépítő termékek	A kiszerezésnek épnek és lejárati időn belülnek kell lennie		Szemrevételezés
Keverék homogenitás	Homogén szín és konzisztencia szükséges bőrösödés nélkül		Szemrevételezés
Levegő hőmérséklete (°C)	Rapid festékeknél min. -10, gyorsító adalékos festékeknél minimum 0	Normál festékeknél min. +5, rapid festékeknél min. -10, gyorsító adalékos festékeknél min. 0	Hőmérő
Alapfelület hőmérséklete (°C)	Rapid festékeknél min. -10, gyorsító adalékos festékeknél minimum 0 és a harmatpont felett 3 °C-kal	Normál festékeknél min. +5, rapid festékeknél min.-10, gyorsító adalékos festékeknél min. 0 és a harmatpont felett 3 °C-kal	Tapintó hőmérő
Levegő relatív nedvességtartalma (%)	max. 80		Páratartalom mérő
Felhasználható festék hőmérséklete (°C)	legalább 0	Normál festékeknél min. +15, rapid festékeknél és gyorsító adalékos festékeknél min. 0	Hőmérő
Rétegek felületi megjelenése	Egyenletes színű, kihagyásmentes, folytonos, pórusmentes		Szemrevételezés
Rétegenkénti nedves vastagság (µm)	100-200 között a rétegfelépítéstől és a festékanyagok nem illóanyag tartalmától függően		MSZ EN ISO 2808
Rétegenkénti száraz vastagság (µm)	az átlag a rétegfelépítésnél feltüntetett előírt vastagsági érték (NDFT), a min. megengedett érték az NDFT 80 %-a		MSZ EN ISO 2808


## A kész bevonatrendszerrel szembeni követelmények

Tulajdonság	Követelmény		Vizsgálati mód
	10. bevonatrendszer	14., 16. bevonatrendszer	
<b>Bevonatrendszer jelölése</b>			
<b>Külső megjelenés</b>	Selyemfényű, RAL vagy vascsillámos színű, homogén, szemcsementes, egyenletes bevonat		Szemrevételezés
<b>Száraz bevonat vastagság (E<sub>m</sub>)</b>	Előírt átlag 240 (NDFT), megengedett min. 192, megengedett max. 720	Előírt átlag 320 (NDFT), megengedett min. 256, megengedett max. 960	MSZ EN ISO 2808
<b>Tapadószilárdság merőleges leszakítással (N/mm<sup>2</sup>) 7 napos korban</b>	min. 2,5		MSZ EN ISO 4624 MSZ EN ISO 16276-1
<b>Porozitás átütési szilárdság vizsgálattal</b>	90 V törpefeszültség esetén átütés nem megengedett		MSZ EN ISO 29601
<b>Korróziógátló képesség sósköd kamrában vizsgálva MSZ EN ISO 12944-6 alapján (fokozat) (N/mm<sup>2</sup>)</b>	720 óra után (C4 – H) Hólyagosodás: 0 Rozsdásodás: Ri0 Repedezettség: 0 Lepattogzás: 0 Karckorrózió:1(mm) min. 2,5	1440 óra után (C5-I – H) Hólyagosodás: 0 Rozsdásodás: Ri0 Repedezettség: 0 Lepattogzás: 0 Karckorrózió:1(mm) min. 2,5	MSZ EN ISO 9227 MSZ EN ISO 4628-2 MSZ EN ISO 4628-3 MSZ EN ISO 4628-4 MSZ EN ISO 4628-5 MSZ EN ISO 4628-8 MSZ EN ISO 16276-1
<b>Korróziógátló képesség vízgőz kamrában vizsgálva MSZ EN ISO 12944-6 alapján (fokozat) (N/mm<sup>2</sup>)</b>	480 óra után (C4 – H) Hólyagosodás: 0 Rozsdásodás: Ri0 Repedezettség: 0 Lepattogzás: 0 min. 2,5	720 óra után (C5-I – H) Hólyagosodás: 0 Rozsdásodás: Ri0 Repedezettség: 0 Lepattogzás: 0 min. 2,5	MSZ EN ISO 6270-1 MSZ EN ISO 4628-2 MSZ EN ISO 4628-3 MSZ EN ISO 4628-4 MSZ EN ISO 4628-5 MSZ EN ISO 16276-1
<b>Kémiai ellenállás MSZ EN ISO 12944-6 szerint (fokozat)</b>	- C4 korrozivitási kategória esetén nem előírt	168 óra után (C5-I – H) Hólyagosodás: 0 Rozsdásodás: Ri0 Repedezettség: 0 Lepattogzás: 0	MSZ EN ISO 2812-1 MSZ EN ISO 4628-2 MSZ EN ISO 4628-3 MSZ EN ISO 4628-4 MSZ EN ISO 4628-5 MSZ EN ISO 4628-8

## 10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:



Berecz András  
üzletágvezető



Asztalos István  
műszaki vezető, tanácsadó

Budapest, 2017. szeptember 7.

## Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

### Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

További információk:  
Sika Hungária Kft.  
H-1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020  
Telefax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com www.sika.com

