

Sikacryl[®]-Vent

Akrilbázisú tömítőanyag korróziógátló adalékkal

Anyagjellemzők

Vegyi bázis	1-K akril diszperzió
Szín	Szürke
Kötési mechanizmus	Nedvesség kipárolgása által
Sűrűség (megkötés előtt) (DIN 53479)	1,6 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet	5°C - 30°C
Szárazanyag tartalom	85%
Mozgásfelvételi képesség	10%
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-40°C + 70°C
Tárolhatóság (10°C - 25°C között fagyástól óvjuk!)	12 hónap

Általános meghatározás

A Sikacryl[®]-Vent pasztaszerű korróziógátló inhibitorokat tartalmazó 1 K akrildiszperzós tömítőanyag, a nedvesség kipárolgása – által köt meg.

A Sikacryl[®]-Vent az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszerek szerint készül.

A termék előnyei

- UV és ózonálló
- Csiszolható
- Vibráció elnyelő
- Jól eldolgozható
- átfényezhető

Felhasználási terület

A Sikacryl[®]-Vent kiváló tapadással rendelkezik fémek, horganyzott lemezek, üveg, fafelületek, kerámia, ABS, PU és üvegszálalás poliészter felületeken.

Industry



Alkalmazástechnika

A felületek előkészítése

Az alapfelület legyen tiszta, száraz olaj és zsírmentes. Különleges alkalmazás esetén tanácsadásért forduljon a Sika Industry műszaki szolgálatához.

Felhordás

A kartus membránját kiszűrni, és teljesen kinyitni.

A kinyomósúcsot az applikációnak megfelelően levágni, és a tömítőanyagot kézi pisztollyal, vagy levegőpisztollyal buborékmentesen a résbe ill. a felületre nyomni

A munkahely hőmérséklete ne legyen 5°C alatt, illetve 30°C-t ne lépje túl.

A felület eldolgóása

A ragasztó kinyomása után, ha szükséges a tömítőanyagot 15 percen belül el kell simítani. Kültéri alkalmazás esetén a tömítőanyagot 12 órán át védjük az esőtől.

Eltávolítás

A meg nem kötött Sikacryl®-Vent eltávolítása a készülékekről vízzel vagy lehetséges. Megkötött anyag mechanikusan vagy acetonnal távolítható el.

Kezeket/testet azonnal Sika® Handclean kendővel, ajánlott kézmosó-pasztával, bekenni, és vízzel lemosni. Oldószert nem szabad alkalmazni.

Átfényezhetőség

A Sikacryl®-Vent átfényezhető.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap

Csomagolási információk

Kartus	310 ml
Hobbock	23 L

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális biztonságtechnikai adatlapban található.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb műszaki adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetőek:

www.sika.com

www.sika.hu

Sika Hungária Kft
Industry Üzletág
1117 Budapest
Prielle K. u. 6.
Tel: 06 1 371 2020
Fax: 06 1 371 2022

