BUILDING TRUST

TERMÉK ADATLAP

SikaBond® T-8 Purform®

Rugalmas ragasztó vízszigeteléshez és csemperagasztáshoz

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaBond® T-8 Purform® egykomponensű, nedvesség hatására kikeményedő, rugalmas ragasztó- és tömítőanyag. A termék alkalmas kerámia burkolatok vízszigetelésére és ragasztására egyaránt. Jól tapad sokféle alapfelületre.

FELHASZNÁLÁS

A SikaBond® T-8 Purform® alkalmas csempeburkolatok vízszigeteléséhez:
- Erkélyen
- Teraszon
- Loggián
- Konyhában
- Fürdőszobában
- Egyéb víznek kitett területeken

A SikaBond® T-8 Purform® alkalmazható csempék és padlóburkoló lapok ragasztásához.
A SikaBond® T-8 Purform® alkalmas bel- és kültéri felhasználásra.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Felhasználásra kész termék
- Gyors kötés
- Vízszigetelés és csemperagasztás egy termékkel
- Jó tapadás sokféle alapfelülethez, pl.: beton, vakolat, régi kerámia burkolatok
- Repedésáthidaló, nincs szükség tömítőszalagra
- Csökkenti a zaj terjedését, csillapítja a lépéshangot
- Használatához nincs szükség a diizocianátok biztonságos kezelésére vonatkozó képzés (REACH) elvégzésére
- Ragasztó- és tömítőanyag, CE-jelöléssel

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Megfelel a LEED v5 követelményeinek: Alacsony károsanyag kibocsátású anyagok
- VOC-kibocsátási osztály: GEV-Emicode EC1PLUS, engedély száma: 11290/20.10.00
- Francia szabályozás szerinti VOC-kibocsátási osztály: A+
- Építőanyagok VOC-kibocsátási osztályozása: RTS M1

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE-jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 14891 szerint - Folyékonyan felhordott vízzáró termékek ragasztott kerámiaburkolatok alá

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	A Sika® Purform® poliuretán monomer diizocianát tartalma kisebb, mint 0,1 tömeg%, ezért a felhasználóknak nincs szüksége a diizocianátok biztonságos kezelésére vonatkozó, (EU) 2020/1149 sz. Bizottsági rendelet szerinti képzés elvégzésére.
Csomagolás	10 l-es fémvödör
Szín	Bézs
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig

Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 1,35 kg/l (ISO 1183-1)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Shore A keménység	kb. 30 (28 nap után)	(ISO 868)
Szakítószilárdság	kb. 1,7 N/mm²	(ISO 37)
Szakadási nyúlás	800%	(ISO 37)
Alkalmazási hőmérséklet	−40°C és +70°C között	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	A SikaBond® T-8 Purform® ragasztót két rétegben kell felhordani. Az első réteg a vízszigetelés, a második a ragasztó. Vízszigetelő réteg: ▪ kb. 2,0–2,7 kg/m² fém simítóval, 1,5–2,0 mm rétegvastagságban Ragasztó réteg: ▪ kb. 2,0–2,7 kg/m² fogazott simítóval (fogazat 3x3x3 mm (C3 típus) vagy 4x4x4 mm (C1 típus)) Sika® Primer MB vagy Sikafloor-150 alapozó használatával csökkenthető a SikaBond® T-8 Purform® anyagszükséglete.
Állékonyság	A SikaBond® T-8 Purform® könnyen terül és stabilan megtartja a simító nyomait.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +35°C között
Relatív páratartalom	30% és 90% között
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +35°C között, legalább 3°C-kal harmatpont felett
Alapfelület nedvességtartalma	Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alapozó nélkül (szabvány felhasználás): ▪ < 5% CM Megengedhető felületi nedvességtartalom Sika® Primer MB alapozóval (kiegészítő vízszigetelő rétegként): ▪ < 3% CM
Kötési sebesség	kb. 4,0 mm / 24 óra (+23°C / 50% rel.páratart.) *Sika Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat)
Bőrképződési idő / Átvonhatósági idő	Bedolgozhatósági idő: kb. 45 perc (CQP 019-1) Járható: kb. 8 óra Második réteg feldolgozása (ragasztó): kb. 8 - 16 óra Teljes kötés: kb. 24 - 48 óra A kötési idő függ a környezeti és az alapfelületi feltételektől, a ragasztó rétegvastagságától és a fapadló típusától. A fenti időértékeket +23°C és 50% rel. páratartalom mellett mérték.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági adatlap
- Tömítés és ragasztás előkezelési táblázat

KORLÁTOZÁSOK

- A jó bedolgozhatóság érdekében a ragasztó hőmérséklete legalább +15°C legyen.
- A ragasztó megfelelő kötése érdekében biztosítsa a megfelelő relatív páratartalmat.
- Ne adjon hozzá nedvességmegkötő anyagot.
- Ne hígítsa vízzel vagy hígítóval.
- Ne keverje fel használat előtt.
- Ne használja ragasztásra függőleges felületeken, különösen nagy és nehéz burkolatok esetén. Kis magasságú szegélyek ragasztására alkalmas.
- Ne alkalmazza polietilén (PE), polipropilén (PP), politetrafluoroetilén (PTFE / Teflon) és egyes lágyított műanyagok esetén. Végezzen előzetes vizsgálatokat vagy vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.
- Ne használja 60x60 cm-nél nagyobb csempék ragasztásához.
- A SikaBond® T-8 Purform® rugalmas vízszigetelő rétegre ne dolgozzon fel merev, cementbázisú csemperagasztót.
- Néhány alapozó negatívan befolyásolja a SikaBond® T-8 Purform® tapadását (előzetes vizsgálatok elvégzése ajánlott).
- Ügyeljen rá, hogy a még meg nem kötött SikaBond® T-8 Purform® réteg ne érintkezzen alkoholt tartalmazó termékekkel, mivel ez befolyásolhatja a kötési reakciót.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd, homogén, olajtól, zsírtól, portól, laza, málló részektől mentes. A festéket, cementiszapot és más, gyengén tapadó szennyeződéseket távolítsa el.
- A beton és/vagy cementesztrich felületét csiszolja teljesen síkra, hogy sima, egyenletes felületet biztosítson. A réseket, üregeket megfelelő Sika® kompatibilis javító vagy kiegyenlítő termékkel töltse ki. Ipari porszívóval tisztítsa meg a felületet.
- Az anhidrit esztrich felületét csiszolja teljesen síkra, hogy sima, egyenletes felületet biztosítson. A réseket, üregeket megfelelő Sika® kompatibilis javító vagy kiegyenlítő termékkel töltse ki. A ragasztó feldolgozása előtt röviddel alaposan portalanítsa a felületet ipari porszívóval.
- A beszórt öntött aszfalt felületét kezelje epoxi bázisú alapozóval, például Sikafloor®-150 vagy Sika® Primer MB alapozó. Ne használjon akril bázisú alapozót.
- A mázas vagy régi, meglévő kerámia felületeket zsírtalanítsa és tisztítsa meg a Sika® Aktivator-205 termékkel, vagy csiszolja meg a csempék felületét, majd portalanítsa ipari porszívóval.
- A SikaBond® T-8 Purform® alapozó nélkül használható beton, cementbázisú, illetve anhidrit esztrich felületeken, farostlemezeken, beton és kerámia csempéken.
- Beszórt öntött aszfalton, magas nedvességtartalmú cementbázisú padlókon, illetve régi ragasztómaradványokon vagy gyenge alapfelületen történő alkalmazás esetén használjon Sikafloor®-150 vagy Sika® Primer MB alapozót.

FELHASZNÁLÁS

- A SikaBond® T-8 Purform® terméket két rétegben kell felhordani. Az első réteg a vízszigetelés, a második a ragasztó.
- Vízszigetelő réteg: oszlassa szét egyenletesen a SikaBond® T-8 Purform® anyagot 1,5-2,0 mm-es vastagságban, majd simítsa el a felületet.
- Ragasztó réteg: amint az első réteg járhatóvá válik (kb. 8-16 óra elteltével, időjárástól függően), egyenletesen oszlassa szét a második réteget egy fogazott simítóval (fogazat: 4x4x4 mm (C1 típus) vagy 3x3x3 mm (C3 típus)) 1,5-2,0 mm-es vastagságban. Nyomja erősen a burkolólapot a ragasztóba, hogy az alsó felületét teljesen bevonja a ragasztó. Ezt 45 percen belül el kell végezni (időjárástól függően).
- Ha az első és a második réteg felhordása között a várakozási idő meghaladja a 16 órát és/vagy az első réteg beszennyeződik, akkor az első réteget újra kell aktiválni és/vagy meg kell tisztítani Sika® Cleaner-205 tisztítószerrel.
- A friss, még meg nem kötött ragasztót az alapfelületről azonnal el kell távolítani egy tiszta ronggyal és ha szükséges, tisztítsa meg Sika® Remover-208-cal. Használat előtt ellenőrizze a csempe felületének összeférhetőségét a tisztítószerrel.
- A csempék fugázásához rugalmas tömítőanyagot használjon (pl. Sikaflex® tömítőanyagok).
- A SikaBond® T-8 Purform® 8 óra elteltével járható, a teljes kötési idő 24-48 óra (a környezeti feltételektől és a ragasztó rétegvastagságától függően).

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208-cal. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. A bőr tisztításához Sika® Cleaning Wipes-100 vagy más alkalmas törlőkendőt használjon.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com