

## TERMÉK ADATLAP

## SikaTank Primer PK-3

Alapozó porózus alapfelületekre, SikaTank poliszulfid tömítőanyagokhoz

## TERMÉKLEÍRÁS

A SikaTank Primer PK-3 kétkomponensű, oldószeres alapozó, SikaTank poliszulfid bázisú tömítőanyagok alkalmazása esetén.

## FELHASZNÁLÁS

A SikaTank Primer PK-3 alapozó különösen alkalmas SikaTank PK-22 és SikaTank PK-25 kétkomponensű, poliszulfid bázisú tömítőanyagok alkalmazása esetén. A termékkel sokféle alapfelület (melyre a tömítőanyag feldolgozásra kerül) szakszerűen előkezelhető vizsgálati tanúsítványok és engedélyek alapján.

## JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Porózus alapfelületekre
- Kétkomponensű
- SikaTank poliszulfid tömítőanyagokhoz
- Rendszerösszetevő a vizsgálati tanúsítványok és a DIBt építésügyi hatóság engedélye alapján

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Kétkomponensű, oldószeres, epoxigyanta alapozó
Csomagolás	1 literes fémdoboz (A+B)
Szín	Átlátszó
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, megfelelő körülmények között tárolva, a gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható.
Tárolási feltételek	A terméket száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Anyagfelhasználás	Folyóméter / liter * kb. 50 - 100 m <small>* A hézag méreteitől és az alapfelület nedvszívó képességétől függően.</small>
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között, legalább 3°C-kal harmatpont felett a páralecsapódás elkerülése érdekében
kiszellőzési idő	kb. 30 - 120 perc Az alapozónak ragacosnak kell maradnia, nem kell teljesen kikeményednie.
Felhasználási idő	kb. 2 - 3 óra (max. +25°C-on)

## TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

## TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Biztonsági adatlap
- SikaTank PK-22 és SikaTank PK-25 termék adatlapok
- SikaTank Primer PK-2 és SikaTank Primer PK-3S termék adatlapok

## KORLÁTOZÁSOK

- Ha a terméket az engedélyezett SikaTank PK-25 G vagy SikaTank PK-25 ST tömítőanyaggal alkalmazza, vegye figyelembe a vonatkozó építésügyi hatósági engedélyben foglalt információkat is.
- A terméket keverés után azonnal, a feldolgozható-sági időn belül fel kell hordani.
- Ne hígítsa és ne keverje az alapozót más anyagokkal.
- A terméket kizárólag SikaTank poliszulfid tömítőanyagok esetén használja. Ne használja a SikaTank Primer PK-3 alapozót más tömítőanyagokkal (pl. Sikaflex®, SikaHyflex®, stb.).
- Az alapozó elősegíti a tapadást, de nem helyettesíti a felület megfelelő tisztítását és nem javítja annak szilárdságát. Az alapozó javítja a tömített hézag teljesítményének tartósságát.
- További információért vegye fel a kapcsolatot a Sika Műszaki Osztályával.

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

### ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz, olajtól, zsírtól, portól, cementiszaptól, laza, málló részekről, festéktől, vízlepergető és antigraffiti bevonattól mentes.

A szennyeződések eltávolításához drótkéfé, csiszoló-, szemcseszórá vagy más alkalmas gépet használjon. A hézag sérült széleit megfelelő Sika termékkel javítsa ki.

Alapfelületbe vágott hézagok esetén, vágás után öblítse ki a visszamaradt iszapot a hézagból, majd hagyja megszáradni. Az aktivátor, alapozó vagy tömítőanyag feldolgozása előtt a port, laza, málló részeket távolítsa el a hézag felületeiről.

## FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Az optimális tapadás és a hézag tartósságának biztosítása érdekében, valamint a kritikus, nagy teljesítményt igénylő felhasználás (pl. többszintes épületek hézagjai, nagy igénybevételnek, extrém időjárásnak, vízbemerítésnek kitett hézagok) esetén az alábbi alapozási és előkezelési eljárást kövesse.

A DIBt építésügyi hatóság engedélye szerint az alábbi alapfelületekkel érintkezhet:

Előregyártott vagy helyszínen öntött beton, bevonatos betonacél (csak alkidgyanta bázisú korrózióvédelmi bevonat esetén engedélyezett).

Az engedélyben szereplőkön kívüli alkalmas alapfelületek: porózus alapfelületek (pl. téglafalazat). Az optimális eredmény elérése érdekében végezzen előzetes vizsgálatokat. tests.

A SikaTank Primer PK-3 alapozót egy tiszta ecsettel vagy oldószerálló szivacs hengerral hordja fel az alapfelületre. A terméket csak egyszer dolgozza fel. Erősen nedvszívó alapfelület esetén hordjon fel még egy réteget.

Az oxidált vagy erősen szennyezett felületeket csiszolópapírral (pl. Siavlies speed™, nagyon finom szemcséjű) csiszolja át. Az olajos, zsíros vagy erősen szennyezett, nem nedvszívó alapfelületet Sika® Reinigungsmittel-5 vagy hasonló tisztítófolyadékkal tisztítsa meg az alapozó felhordása előtt.

### ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208-cal vagy Sika® PowerClean tisztítókendővel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

A szennyezett bőrt megfelelő tisztítókendővel (pl. Sika® PowerClean) vagy más bőrtisztítóval és vízzel tisztítsa meg. Ne használjon oldószert a bőrön!

## HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

### TERMÉK ADATLAP

SikaTank Primer PK-3

Október 2024, Version 01.01

02051601000000062

# JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Rozália Park 5-7.  
Tel: +36 1 371 2020  
Fax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com  
<https://hun.sika.com>



## TERMÉK ADATLAP

SikaTank Primer PK-3  
Október 2024, Version 01.01  
020516010000000062

SikaTankPrimerPK-3-hu-HU-(10-2024)-1-1.pdf

