

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-215

NEM PIGMENTÁLT, OLDÓSZER BÁZISÚ ALAPOZÓ FOLYADÉK MŰANYAGOKHOZ ÉS FÁHOZ

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT

Vegyi bázis	Oldószer bázisú poliuretán oldat
Szín (CQP001-1)	Színtelen, enyhén sárga
Szilárdtest tartalom	34 %
Felhasználási hőmérséklet	5 – 40 °C
Feldolgozási eljárás	Ecset, filc vagy szivacs applikátor
Lefedettséggel	az alapfelület porozitásától függ 50 g/m ²
Kiszellőzési idő	≥ 15 °C 30 perc ^A < 15 °C 60 perc ^A maximum 24 óra ^A
Szavatossági idő	12 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A Speciális alkalmazás, hőmérséklet esetén a kiszellőzési idő eltérő lehet^B Szigetelt tárolóban, állított helyzetben, száraz helyen és 25 °C alatt tárolva

LEÍRÁS

A Sika® Primer-215 egy oldószer bázisú, színtelen vagy enyhén sárgás alapozó folyadék, ami a nedvességgel reagálva egy vékony filmréteget hoz létre az alapfelületen. Ez a réteg összekötést létesít az alapfelület és az alkalmazott ragasztó között. A Sika® Primer-215 speciálisan a Sika egykomponensű poliuretán ragasztóival ragasztandó felületek előkezelésére lett kifejlesztve.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Sika® Primer-215 alkalmas a ragasztók tapadásának javítására a műanyag és fa felületeken, mint pld ÜPE, epoxi gyanta, PVC, ABS és fa. A műanyagok sokfélesége miatt minden esetben végezzen előzetes teszteket az eredeti alapfelületen és feldolgozási körülmények között. A Sika® Primer-215 feszültségi repedésre hajlamos felületen történő alkalmazása előtt kérje a gyártó tanácsát és végezzen teszteket az eredeti alapfelületen. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és zsírtól, olajtól, portól mentes. A tapadás az alapfelületen javítható különféle előkezelési lépések alkalmazásával, pl.: előtisztítás, a felület borzolása, aktivátoros kezelés.

Felhasználás

Hordja fel a Sika® Primer-215-t egy vékony de fedő rétegben ecsettel, filccel vagy szivaccsal. Az ideális felhasználási és felületi hőmérséklet 15 °C és 25 °C közötti. A Sika® Primer-215-t csak egy rétegben hordja fel, de ügyeljen, hogy ez megfelelő fedést biztosítson. A felhasználási mennyiség és a felhordási módszer az alapfelület egyedi jellegétől függ. Minden használat után alaposan zárja vissza a tárolót.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A Sika® Primer-215 egy nedvességérzékeny rendszer. A termékminőség megőrzése céljából fontos, hogy minden használat után zárja vissza a tárolót a belső műanyag fedővel. Az előkezelési folyamat végeztével a tárolót zárja vissza kupakkal is. A termék a nyitástól számítva gyakori használat esetén kb. 1 hónapig, míg ritka használat mellett 2 hónapig használható fel. A 30 ml-es flakonos kiszerezés csak egyszer használatos. Ne használja fel a terméket ha gélesedést, fázisszétválást vagy jelentős viszkozitásnövekedést tapasztal. A terméket soha ne higítsa vagy keverje más anyagokkal. Ha átlátszó vagy áttetsző felületeken használja a terméket (pl.: műanyag, stb.) gondoskodjon a megfelelő UV védelemről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágához. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetőek el:

- Biztonságtechnikai Adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Flakon	30 ml 250 ml 1000 ml
--------	----------------------------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI

INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjene a vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

