

TERMÉK ADATLAP

SikaPaver® HC-339

Tömörítő adalékszer nagyméretű, földnedves betonból készült elemekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaPaver® HC-339 tömörítő betonadalékszer, mely javítja a formakitöltő képességet és a beton tömörödését nagyméretű, előregyártott betonelemek esetén, melyek földnedves betonból készülnek, azonnali kiszaluzással.

FELHASZNÁLÁS

- Nagyméretű beton térkövek és burkolólapok
- Szegélykövek és U-alakú betonelemek
- Csövek és aknaelemek
- Üreges födémelemek
- Azonnali kiszaluzással gyártott vasúti betonajlak

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Szemcsés formakitöltő tulajdonságok a magas víztartalom ellenére
- Intenzív tömöríthetőség a legmagasabb szilárdság elérése érdekében
- Kisebb minőségbeli eltérések, ezáltal kevesebb másodosztályú termék

A SikaPaver® HC-339 javítja a cement, az adalékok és a pigmentek eloszlását és nedvesedését, ezáltal rövidebb időn belül elérhető a kívánt tömörség, valamint lehetővé teszi a pórustartalom csökkentését azonos tömörítési erő mellett.

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

Megfelel az MSZ EN 934-2 szabvány 2. táblázat követelményeinek - Képlékenyítő adalékszer beton előállításához

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Lignoszulfonát, PCE és felületaktív anyagok keveréke
Csomagolás	Hordó: 200 kg nettó tömeg IBC: 1000 kg nettó tömeg Ömlesztett: legalább 6 tonna
Megjelenés / Szín	Barna folyadék
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásában, a gyártási időtől számítva 12 hónapig eltartható. Hosszabb tárolás után, használat előtt keverje fel a terméket.
Tárolási feltételek	Fagytól, erős napsugárzástól és szennyeződéstől védje. Ömlesztett kiszerelés esetén a tartályok és a berendezések legyenek tiszták.
Sűrűség	1,07 kg/dm ³ , +20°C-on
pH-érték	kb. 5
Teljes klorid-ion tartalom	≤ 0,10%
Nátrium-oxid egyenérték	≤ 0,5%

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Ajánlott adagolás	0,2 – 0,6% a kötőanyag tömege szerint (cement és pernye)
Adagolás	A SikaPaver® HC-339 adalékszert a keverővízzel egyidőben vagy a keverés végén kell a betonkeverékhez adni. Az adagolást követő keverési idő függ a keverőgép típusától.
Korlátozások	Használat előtt végezzen megfelelőségi teszteket. Az előregyártott, földnedves betonelemek elvárt teljesítményparamétereinek biztosítása érdekében fontos a betonréteg megfelelő tömörsége. További információért és tanácsért forduljon a Sika Műszaki Osztályához. A SikaPaver® HC-339 használata nem ajánlott képlékeny betonhoz.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com



TERMÉK ADATLAP
SikaPaver® HC-339
Március 2026, Version 05.01
021404061000000172

SikaPaverHC-339-hu-HU-(03-2026)-5-1.pdf

