

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-117 MS

(Korábban MSeal P 117)

Kétkomponensű, epoxi bázisú alapozó porózus alapfelületekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Primer-117 MS kétkomponensű, epoxi bázisú alapozó porózus alapfelületen alkalmazott poliszulfid bázisú hézagtömítő anyagokhoz.

FELHASZNÁLÁS

A Sika® Primer-117 MS az alábbi porózus alapfelületeken alkalmazható:

- Beton
- Cementbázisú esztrich
- Mészhomok téglá

A Sika® Primer-117 MS bel- és kültéri használatra is alkalmas.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó behatolási képesség
- Nagyon jó tapadás nedvszívó alapfelületekre
- Alacsony viszkozitás

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Epoxi
Csomagolás	1 literes kiszerezés (4 db/doboz)
Szín	Sárgás, átlátszó
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A termék biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó információkért olvassa el a termék aktuális Biztonsági Adatlapját.
Sűrűség	kb. 0,9 kg/l (MSZ EN ISO 2811-1)
Szárazanyag tartalom (súly)	40%

TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-117 MS

Január 2025, Version 03.01

02051600000002005

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány	100 : 66 (tömeg szerint)
Anyagfelhasználás	15 mm mély hézaghoz (2x 15 mm tapadási felület): kb. 6 ml/m vagy kb. 200 ml/m ² Megjegyzés: Ez elméleti érték, nem veszi figyelembe az alapfelület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet. Az adott alapfelületi feltételeknek és a feldolgozás módjának megfelelően dolgozza fel a terméket egy próbafelületre a pontos anyagszükséglet kiszámításához.
Termék hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Harmatpont	Az alapfelület hőmérséklete legalább 3°C-kal harmatpont felett legyen a tapadást csökkentő páralecsapódás kockázatának csökkentése érdekében.
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +40°C között
Nyitott idő	1 óra, legfeljebb 6 óra
kiszellőzési idő	Legalább 1 óra

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen ép, tiszta, szennyeződésektől (por, olaj, zsír, fényezés, bevonat, vízben oldódó és vízálló ragasztó, lakk, cementiszap, felületkezelés, laza, málló részek) mentes.

KEVERÉS

- Öntse a B komponenst maradéktalanul az A komponenshez.
- Elektromos keverőgéppel keverje össze az A és B komponenst legalább 1 percen keresztül, vagy míg homogén keveréket kap.
- Zárja vissza a tartályt.
- Keverés után 6 órán belül (+23°C-on) használja fel az összes anyagot. Ez idő alatt az anyagszükséglet megnőhet a megnövekedett viszkozitás miatt. A termék megjelenése nem változik, még ha felhasználásra már nem is alkalmas.

FELHASZNÁLÁS

- Egy ecsettel hordja fel bőségesen az alapozót a hézag tapadási felületeire.
- A teljes kikeményedés biztosítása érdekében kötés közben az anyag és az alapfelület hőmérsékletét tartsa a minimális határérték feletti hőmérsékleten.
- A hézagtömítő anyagot az előírt nyitott időn belül dolgozza fel.
- A 6 órás időkorlát túllépése esetén hordjon fel még egy réteg alapozót a megtisztított, portalan felületre.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Remover-208 vagy Sika® PowerClean tisztítószerrel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Primer-117 MS
Január 2025, Version 03.01
02051600000002005

SikaPrimer-117MS-hu-HU-(01-2025)-3-1.pdf