

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01 IT

Egykomponensű, vizes bázisú bitumenes emulziós alapozó

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Igolflex® P-01 IT egykomponensű, vizes bázisú, felhasználásra kész bitumenes alapozó, mely javítja a tapadást és szilárdítja az alapfelületet a bitumenes vastagbevonat, illetve a bitumenes szigetelőlemezek feldolgozását megelőzően.

FELHASZNÁLÁS

A termék alkalmazható alapozóként az alábbi alapfelületeken:

- Beton
- Habarcs
- Falazat
- Fa

Megjegyzés:

- A termék nem alkalmas ivóvízzel való érintkezéshez.
- A termék tartósan nem ellenálló az időjárás hatásaival és UV sugárzással szemben.
- Ne alkalmazza a terméket víznyomás vagy tartós vízbemerítés esetén.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Gyors száradás
- Egykomponensű, felhasználásra kész
- Jó behatolási képesség porózus alapfelületbe
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel, airless szórással
- Jó tapadás száraz és enyhén nedves alapfelületre

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Bitumenes emulzió és adalékok	
Csomagolás	10 l-es tartály	
Megjelenés / Szín	Megjelenés és szín	barna
	Végző szín	fekete
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 12 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét. A biztonságos tárolásra és kezelésre vonatkozó információkért olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot.	
Sűrűség	(1,00 ± 0,10) kg/l	(MSZ EN ISO 2811-1)
Szárazanyag tartalom (súly)	(35 ± 4) %	(MSZ EN ISO 3251)

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01 IT

Szeptember 2025, Version 02.01

02070640100000047

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Beton	0,3-0,5 kg/m²	
	Fém	0,2-0,3 kg/m²	
Ezek elméleti értékek, nem veszik figyelembe az felület porozításából, kialakításából, egyenetlenségéből és a veszteségből származó többlet anyagszükségletet. Az adott alapfelületi feltételeknek és a feldolgozás módjának megfelelően dolgozza fel a terméket egy próbafelületre a pontos anyagszükséglet kiszámításához.			
Termék hőmérséklete	+5°C és +30°C között		
Levegő környezeti hőmérséklete	+5°C és +30°C között		
Relatív páratartalom	Legfeljebb 80%		
Alapfelület hőmérséklete	+5°C és +30°C között		
Alapfelület nedvességtartalma	Alapfelület	Vizsgálati módszer	Nedvességtartalom
	Cementbázisú	Kalcium-karbid módszer (CM mérés)	≤ 3%
Nincs felszálló nedvesség (ASTM D4263, polietilén fólia).			
Szilárdulási idő	+20°C-on	kb. 60 perc	

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

BERENDEZÉS

Válassza ki a feladathoz legalkalmasabb eszközt.
KEVERÉS

- Egy keverőszáras, elektromos egy keverőgép (300-400 ford./perc)

FELDOLGOZÁS

- Ecset
- Gyapjúhenger
- Simító
- Airless szóróberendezés

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

CEMENTBÁZISÚ ALAPFELÜLET

Az alapfelület legyen egyenletes, száraz vagy enyhén nedves, portól, laza részekről, felületi szennyeződéstől, meglévő bevonattól, olajtól, zsírtól és a bevonat tapadását csökkentő anyagoktól mentes.

1. A gyenge részeket távolítsa el, a felületi hibákat (furatok, üregek) társa fel teljesen.
2. A javításokat és a felület kiegyenlítését a megfelelő SikaTop®, Sikadur® vagy Sika MonoTop® termékkel végezze.
3. A termék feldolgozása előtt hagyja a javítóhabarcsot teljesen kikeményedni.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A megfelelő elkészítési technikával tisztítsa meg és készítse elő az alapfelületet, hogy tiszta, enyhén struktúrált felületet kapjon.

FELHASZNÁLÁS

- Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.
- A termék tartósan nem UV- és időjárásálló. További információért forduljon a Sika Műszaki Osztályához.

Feldolgozás előtt ellenőrizze az alapfelület nedvességtartalmát, valamint az alapfelület és a levegő hőmérsékletét.

KÉZI FELDOLGOZÁS

1. Ecset vagy henger segítségével egyenletesen hordja fel a terméket az alapfelületre a szükséges mennyiségben.

FELDOLGOZÁS SZÓRÁSSAL

1. Airless szóróberendezéssel hordja fel a terméket az előkészített alapfelületre.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítsa meg minden eszközt és berendezést Sika® Colma Cleaner-rel. A kikeményedett anyag csak mechanikusan távolítható el.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01 IT
Szeptember 2025, Version 02.01
020706401000000047

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvasassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01 IT
Szeptember 2025, Version 02.01
020706401000000047

SikaIgolflexP-01IT-hu-HU-(09-2025)-2-1.pdf

