

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-827 HT

Módosított olvadóragasztó (hot-melt) granulátum

TERMÉKLEÍRÁS

A Sikalastic®-827 HT módosított, duzzadó kopolimer, olvadóragasztó granulátum. Alkalmas öntött aszfalt, zúzalékvázás öntött aszfalt és aszfaltbeton ragasztásához Sika hídpálya vízszigetelési rendszerekre.

FELHASZNÁLÁS

Sikalastic®-827 HT Kizárólag szakmai felhasználók részére.

A granulátum alkalmas:

- Nedves Sikalastic®-8902 réteg beszórására
- Nedves SikaCor® HM Mastic tapadóréteg beszórására

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Jó tapadást biztosít a szórt Sika vízszigetelő bevonat és az aszfaltburkolat között
- Forró aszfalttal érintkezve bekövetkező tágulás mechanikai rögzítést biztosít
- Jó tapadási tulajdonságok és nyírószilárdság

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- Ragasztóréteg vízszigetelő rendszerekben ZTV-IN 7. rész, 4. fejezet, Sikalastic®-827 HT, kiwa, vizsgálati jelentés száma: P 8332-1-E
- Hídpálya vízszigetelő rendszer Sikalastic®-851, BBA, tanúsítvány száma: 15/H237, a BBA HAPAS irányelv szerint
- CE-jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az ETA-18/1105 szerint, az ETAG 033 alapján: Hídpálya szerkezetek folyékonyan felhordott vízszigetelő rendszerei

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Módosított etil-vinil-acetát kopolimer
Csomagolás	25 kg-os zsák További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.
Megjelenés / Szín	Granulátum / halványsárga
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.
Sűrűség	kb. 20 kg/l, térfogatsűrűség Érték +23°C-on mérve. (MSZ EN ISO 2811-1)
Szárazanyag tartalom	kb. 100%

TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-827 HT

Február 2026, Version 02.01

020706802100000001

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Vegyi ellenállóképesség

Ellenálló vízzel, bitumennel és jégolvasztó sókkal szemben.

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás

kb. 0,70 kg/m²

Levegő környezeti hőmérséklete

Ld. tapadóréteg Termék Adatlapja

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne szórja fel a Sikalastic®-827 HT granulátumot a tapadórétegre, ha annak fazékideje letelt.
- Az aszfaltburkolat hőmérséklete legalább +140°C legyen beton födém esetén.
- Az aszfaltburkolat hőmérséklete legalább +160°C legyen acél födém esetén.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Egyenletesen szórja fel a Sikalastic®-827 HT granulátumot az alábbi módszerek bármelyikével:

- Kézzel
- Alacsony nyomású szemcseszóró berendezéssel
- Sika granulátum szórókocsi

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Rozália Park 5-7.

Tel: +36 1 371 2020

Fax: +36 1 371 2022

info@hu.sika.com

<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

Sikalastic®-827 HT

Február 2026, Version 02.01

020706802100000001

Sikalastic-827HT-hu-HU-(02-2026)-2-1.pdf